

Готовые составы

КНАУФ-Вайсгрунд

Информационный лист **12/2022**



КНАУФ-Вайсгрунд

Грунт-краска белая высокоукрывистая фактурная ручного нанесения

Область применения

КНАУФ-Вайсгрунд – грунт-краска белого цвета, готовая к применению, быстросохнущая, паропроницаемая на основе полимерной дисперсии. Предназначена для одновременного грунтования основания и предварительного его окрашивания перед оклейкой обоями, финишным нанесением краски или отделкой другими декоративными материалами. Обладает высокой укрывистостью, предотвращает просвечивание основания через краску, тонкие обои и другую финишную отделку. КНАУФ-Вайсгрунд укрепляет основание, снижает и выравнивает его впитываемость, улучшает адгезию, перекрывает мелкие неровности подготовленных к финишным покрытиям оснований. Обладает высокой стойкостью к влажному истиранию и может применяться как финишное декоративное покрытие, а также в качестве маячкового слоя под последующее нанесение финишных шпаклевок. Не размывается при увлажнении, защищает шпаклевку от размягчения и отслаивания при нанесении обойного клея. При необходимости может колероваться в светлые тона.

Применяется для обработки:

- гипсокартонных и гипсоволокнистых листов;
- гипсовых и цементных штукатурок;
- гипсовых, полимерных и цементных шпаклевок;
- гипсовых пазогребневых плит;
- бетона.

Для внутренних и наружных работ.

Технические характеристики

- Расход: ~ 0,2 кг/кв.м
- Плотность: ~ 1,5 кг/л
- Время высыхания: 3 часа
- Морозостойкость: 5 циклов
- Разбавление водой: до 10% по весу
- Цвет: белый

КНАУФ-Вайсгрунд

Грунт-краска белая высокоукрывистая фактурная ручного нанесения

Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим, не промёрзшим, чистым, очищенным от цементного молочка, остатков опалубочной смазки, пыли и отслаивающихся частиц. Пыль с поверхности необходимо удалять механическим путем, например с помощью пылесоса или влажной ветоши. Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности рекомендуется защитить от попадания грунт-краски с помощью пленки и малярного скотча. Температура воздуха и обрабатываемого основания вплоть до полного высыхания грунт-краски должна быть в пределах от +5 °С до +30 °С.

Расход грунт-краски

при однослойном нанесении

Материал	Ед. измерения	Количество
КНАУФ-Вайсгрунд	кг/м^2	0,2*

* Расход зависит от способа нанесения, консистенции, впитывающей способности и подготовки основания. Приведенные значения являются ориентировочными. Точный расход при необходимости определяется непосредственно на месте проведения работ.

Порядок работы

Грунт-краска КНАУФ-Вайсгрунд готова к применению. Непосредственно перед проведением работ состав необходимо перемещать с помощью миксера. Для удобства нанесения допускается добавление воды до 10 % от веса грунт-краски. КНАУФ-Вайсгрунд нанести равномерно в один слой при помощи кисти или валика с обратной прокаткой валиком с коротким ворсом. Возможно и механизированное нанесение. Последующие операции с поверхностью, обработанной КНАУФ-Вайсгрунд, проводить только после ее высыхания (не менее 3 часов). Промежуток времени между окончанием высыхания грунт-краски и началом последующих работ должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания строительной пыли. Не добавлять в КНАУФ-Вайсгрунд другие материалы — это приводит к значительному ухудшению ее свойств. Не допускается смешивать грунт-краску с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя грунт-краски при температуре 20 ± 2 °С и относительной влажности воздуха 50-70 % – не менее 3 часов. Полное высыхание – через 24 часа. При низких температурах и повышенной влажности время высыхания грунт-краски увеличивается.

Упаковка и хранение

Грунт-краска фасуется в ведра по 15 кг. Защищать упаковку от прямых солнечных лучей. Хранить в сухих помещениях при температуре от –40 °С до +30 °С вдали от обогревательных приборов. При замерзании не ускорять оттаивание с помощью обогревательных приборов или горячей воды — это приводит к порче продукта. Размораживать при комнатной температуре. Замороженную грунт-краску необходимо выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания. Жидкость, образовавшуюся после оттаивания не сливать, а обязательно тщательно перемешать в ведре до восстановления однородной консистенции. После размораживания грунт-краска восстанавливает потребительские свойства. КНАУФ-Вайсгрунд выдерживает 5 циклов замораживания и оттаивания. Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 12 месяцев. Упаковка и продукт по истечении срока хранения подлежат утилизации как бытовой мусор.

Требования безопасности

Хранить в недоступном для детей месте! В процессе работы использовать защитные средства органов дыхания, очки, перчатки, одежду. При попадании грунт-краски на лицо, кожу и в глаза незамедлительно промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Очистка инструмента

После нанесения КНАУФ-Вайсгрунд использованные инструменты и емкости сразу же промыть водой. Удаление высохшей грунт-краски возможно только механическим путем.

Утилизация

Не сливать остатки грунт-краски в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Пустую тару с высохшими остатками утилизировать как бытовые отходы.

Состав

Вода, водная полимерная дисперсия, технологические добавки, мраморная мука, диоксид титана, противоморозная добавка.

Call-центр:
› 8 (800) 770 76 67

ООО «КНАУФ ГИПС», 143400, МО, г. Красногорск, ул. Центральная, 139

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

› www.knauf.ru

12/2022

Московская сбытовая дирекция (г. Красногорск) +7 (495) 937-95-95 info-msk@knauf.com
Северо-Западная сбытовая дирекция (г. Санкт-Петербург) +7 (812) 718-81-94 info-spb@knauf.com
Юго-Западная сбытовая дирекция (г. Новомосковск) +7 (48762) 29-291 info-nm@knauf.com
Южная сбытовая дирекция (г. Краснодар) +7 (861) 267-80-30 info-krd@knauf.com
Уральская сбытовая дирекция (г. Челябинск) +7 (351) 216-76-77 info-ural@knauf.com
Казанское отделение Уральской СД (г. Казань) +7 (843) 211-20-66 info-kazan@knauf.com
Восточная сбытовая дирекция (г. Иркутск) +7 (3952) 290-032 info-irk@knauf.com
Новосибирское отделение Восточной СД (г. Новосибирск) +7 (383) 349-97-82 info-novosib@knauf.com
Хабаровское отделение Восточной СД (г. Хабаровск) +7 (4212) 914-419 info-khab@knauf.com