





GF gulvplade

25, 28 og 38 mm

Gipsfiberplade type GF
Kantudformning fer/not

Blad nr.: 15-11.85.2
Side: 1/1

01/2017

Produktdata			
Egenskab		**Værdi**	**Enhed**
Mål	Benævnelse	25/28/38	mm
	Tykkelse	25/28/38	mm
	Bredde	600	mm
	Længde	1200	mm
Tolerancer	Tykkelse	±0,5	mm
	Bredde og længde	+0-4	mm
Vægt	Produktionsvægt	38/42/54	kg/m²
	Rumvægt	1500	kg/m³
	Vægttolerance	±4	%
Styrke	Bøjningsstyrke på langs - anvendelsessituation	2,2	MPa
	Bøjningsstyrke på tværs - anvendelsessituation	2,2	MPa
	Trykstyrke - anvendelsessituation	3,4	MPa
	Overfladehårdhed (Brinell)	40	N/mm²
Varme	λ-værdi	0,44	W/m*K
Fugt	Z - værdi	3,9/4,4/6,0	GPasm²/kg
	Længdeudvidelse ved variation i RF på 30% v/20°C	0,6	mm/m
	Max. restfugt inden belægning	1	%
	Specifik varmekapacitet	> 1000	J/kgK
Brand	Reaktion på brand	A1	

Produktbeskrivelse
Formstabil og lyddæmpende gipsfiber-undergulv. Leveres med fer og not på alle 4 sider.

Anvendelse
Anvendes indendørs til undergulv for alle typer gulvbelægninger. Kan anvendes i vådrum i kombination med MK-godkendt vådrumsmembran. Kan udlægges som svømmende gulv eller på strøer afhængig af belastning.

Bearbejdning
Pladerne tilskæres med rundsav/stiksav med hårdmetalklinge og tilkoblet udsugning.

Mærkning
25 mm gipsfiberplade type GF er mærket på følgende måde:
Oversiden: Knauf Integral A1 DIN EN 13501-1, dato, klokkeslet.

Knauf A/S
Kløvermarksvej 6
DK-9500 Hobro

Tlf. (+45) 9657 3000
info@knauf.dk
www.knauf.dk