


Classic 3 Board 13 mm A-3

Gipsplade type A
Kantudformning 3

Blad nr.: 15-11.14.3
Side: 1/1
02/2017

Produktdata			
Egenskab		**Værdi**	**Enhed**
Mål	Benævnelse	13	mm
	Tykkelse	12,5	mm
	Bredde	*	mm
	Længde	*	mm
	Vægt	8,3	kg/m²
	Rumvægt	664	kg/m³
Tolerancer	Tykkelse	±0,5	mm
	Bredde	+0/-4	mm
	Længde	+0/-4	mm
	Vægt	± 4	%
	Langkant, parallelitet	0	mm
	Kortkant, retvinkelhed	2,5	mm/m bredde
Styrke	Bøjningsstyrke på langs	6,2	MPa
	Bøjningsstyrke på tværs	2,4	MPa
	Forskydningsstyrke pr. befæstigelse	450	N
Varme	λ-værdi	0,25	W/m•K
	Max. påvirkning, 5-10 min	≤ 120	°C
	Max. påvirkning varig	≤ 50	°C
Fugt	Z - værdi	0,64	GPa•s•m²/kg
	Vanddamp diffusionsmodstandsfaktor	10	
	Længdeudvidelse ved variation i RF på 45-90%	0,04	%
Brand	Reaktion på brand	A2-s1,d0 (B1)	
	Beklædningsklasse	K_1 10	
Standard	Deklareret type efter EN 520	A	

** Se produktoversigt*

Produktbeskrivelse
Glasfiberarmeret gipskartonplade type A-3 med kartonklædte rette langkanter og skårne kortkanter.

Anvendelse
Classic 3 Board anvendes i undergulve og etagedæk som underste pladelag i kombination med Step Board.

Bearbejdning
Pladerne tilskæres med hobbykniv eller fukssvans.

Mærkning
Knauf 13 A-3 standardplade er mærket på følgende måde:
Midten af pladen er markeret med prikker for skrueplacering med 300 mm mellemrum.
Bagsiden, midten af pladen:
"Classic 3 Board 13 A-3, produktionslinie, holdnr., dato, klokkeslet".

Knauf A/S
Kløvermarksvej 6
DK-9500 Hobro

Tlf. (+45) 9657 3000
info@knauf.dk
www.knauf.dk