



Rette, kartonklædte langkanter



Skårne kortkanter





Flex Board 6,0 mm AC-3

Gipsplade type AC Kantudformning 3

Blad nr.: 15-11.11.3
Side: 1/1

01/2017

Produktdata			
Egenskab		**Værdi**	**Enhed**
Mål	Benævnelse	6	mm
	Tykkelse	6,0	mm
	Bredde	900	mm
	Længde	*	mm
	Vægt	4,5	kg/m²
	Rumvægt	750	kg/m³
Tolerancer	Tykkelse	±0,5	mm
	Bredde	+0/-4	mm
	Længde	+0/-4	mm
	Vægt	± 4	%
	Langkant, parallelitet	0	mm
	Kortkant, retvinkelhed	2,5	mm/m bredde
Styrke	Bøjningsstyrke på langs	12,5	MPa
	Bøjningsstyrke på tværs	4,9	MPa
	Forskydningsstyrke pr. befæstigelse	NPD	N
Varme	λ-værdi	0,25	W/m•K
	Max. påvirkning, 5-10 min	≤ 120	°C
	Max. påvirkning varig	≤ 50	°C
Fugt	Z - værdi	0,31	GPa•s•m²/kg
	Vanddamp diffusionsmodstandsfaktor	10	
	Længdeudvidelse ved variation i RF på 45-90%	0,04	%
Brand	Reaktion på brand	A2-s1,d0 (C3)	
	Beklædningsklasse	-	
Standard	Deklareret type efter EN 520	A	

** Se produktoversigt*

Produktbeskrivelse
Glasfiberarmeret gipskartonplade type AC-3. Leveres med kartonklædte rette langkanter samt skårne kortkanter.

Anvendelse
Flex Board anvendes indendørs til buer og andre specialopgaver.

Bearbejdning
Pladerne tilskæres med hobbykniv eller fukssvans.

Mærkning
Flex Board er mærket på følgende måde:
Bagsiden, “Flex Board 6 AC-3, produktionslinie, holdnr., dato, klokkeslet".

Knauf A/S
Kløvermarksvej 6
DK-9500 Hobro

Tlf. (+45) 9657 3000
info@knauf.dk
www.knauf.dk