



K 464e

08/2010

Knauf Ready-Finish

Kasutusvalmis peenviimistluspahtel

Materjal

Knauf Ready-Finish on kasutusvalmis peenviimistluspahtel, mis on koostiselt peeneteraliste looduslike mineraalide ja sünteetilise sideaine dispersioon.

Pinnale kantav käsitsi (pahtlilabidaga) või mehaaniliselt (pahtlipritsiga nagu näiteks PFT Ritmo, Samba XL).

Ladustamine

18 kuud. Hoida kuivas kohas, suletuna originaalpakendis.

Kaitsta külma, kuumuse ja otsese päikese kiirguse eest!

Pakend

15 kg, art nr 208351

Kasutusala

Knauf Ready-Finish on kergelt lihvitav peenviimistluspahtel sisetöödel krohvitud, betooni, kipsplaadi ja muude mineraalsete pindade tasandamiseks kõrge tasasuse kvaliteediklassiga pindadeks (kvaliteediklassini Q4) enne värvimist või tapetseerimist.

Omadused

- Kasutusvalmis toode
- Elastne
- Hea nakkuvus aluspinnaga
- Pahteldatava pinna pikk silumissaeg
- Pärast kuivamist muutub valgeks
- Kergesti lihvitav
- Vähe lenduvat lihvimistolmu
- Pikaajaline säilivus originaalpakendis
- Pärast ämbri avamist ei kaota pikka aega omadusi
- 15 kg kogus plastikämbri

Aluspind

Aluspind peab olema tugev (mittemurenev), puhas ja kuiv, vaba nakkumist vähendavatest ainetest (rasvad, määrdeained, tolm, lahustite ja värvide jäägid).

Kruntimine

Enne imava pinna pahteldamist (näiteks kips-plaat, krohv) on soovitatav aluspind kruntida vahendiga Knauf Tiefengrund, mitteimavad pinnad või nõrgalt imavad betoonpinnad vahendiga Knauf Haftemulsion (lahjendada veega vahekorras 1:3).

Enne värvimist on soovitatav pahteldatud pind kruntida sügavale imenduva ja pinda tugevdava krundiga, näiteks vahendiga Knauf Tiefengrund, või järgida värvitootja juhiseid.

Temperatuur/kliima

Õhu, aluspinna ja pahtli temperatuur ei tohi töötlemise ega kuivamise ajal olla madalam kui +5 °C.

Optimaalsed tingimused:

õhutemperatuur +20 °C, suhteline õhuniiskus 65%.

Töötlemine

Kasutusvalmis pahtlimassi Knauf Ready-Finish tuleb enne kasutamist hoolikalt originaalpakendis segada. Tööriistad peavad olema puhtad, ilma rooste ja teiste materjalide jääkideta.

Pahteldamine

Mass kanda peale käsitsi (pahtlilabidaga) või mehaaniliselt ja kihipaksusega max 1 mm, tasandada. Vajadusel kanda peale teine kiht peale esimese kihi täielikku kuivamist. Kui eelmine kiht on lihvitud liivapaberi või lihvimisvõrguga, siis on soovitatav enne järgmise kihi pealekandmist kruntida pind vahendiga Knauf Tiefengrund.

Lihvimine

Kuivanud pahlit Knauf Ready-Finish lihvida liivapaberiga nr 240 või lihvimisvõrguga nr 180-240.

Kuivamisaeg

Kuivamisaeg temperatuuril +20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on umbes 2 h.

Tehnilised andmed

Materjalikulu 1 m² kohta

0,2-0,5 kg/m² (sõltuvalt pinna karedusest).

Või umbes 1,5 kg (1 mm kiht/1 m²).

Muud juhised

Toodet Knauf Ready-Finish ei tohi segada teiste toodetega.

Kipsplaadi pahteldamiseks tohib toodet Knauf Ready-Finish kasutada ainult siis, kui kipsplaadil ei esine liiga suuri muutusi pikkuses, mis võivad tekkida niiskuse või temperatuurikõikumiste mõjul.

Kvaliteedigarantii. Enesekontroll tehase laboris. Kontroll ELi teavitatud laboris.

Utiliseerimine: materjali jäägid utiliseerida koos olmejäätmetega. Täielikult tühjendatud pakend anda ümbertöötlemiseks.

Juhised. Pahtli silma sattumisel loputada viivitamatult suure koguse veega ja pöörduda arsti poole. Tööriistu pesta veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Knauf Tallinn UÜ

Masina 20, 10144 Tallinn



Tel +372 65 18 697
Faks +372 65 18 691



info@knauf.ee



www.knauf.ee

Knauf tarindisüsteemi tehnilised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse süsteemi koostisosi või tooteid, mida Knauf kirjalikult soovitab.

Tootja: **Knauf SIA** Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu novads, LV-2118 Lāti, www.knauf.lv

Knauf jätab endale õiguse tehniliste muudatuste tegemiseks. Meie vastutus kehtib üksnes toodete omaduste osas. Materjali kulu-, koguse- ja kasutamisanndmed põhinevad kogemustel ega pruugi igal konkreetsel juhul täpselt paika pidada. Esitatud andmed ei vabasta ostjat/müüjat kohustusest kontrollida isiklikult toote sobivust konkreetsel otstarbel kasutamiseks. See trükk on autoriõigusega kaitstud. Muudatused, järeldrükid ja täielik või osaline kopeerimine ainult Knauf Tallinn loal.