LYSREFLEKSION

Malingen på Knauf Danolines produkter har en lav glansværdi, hvilket sikrer en god lysspredning – en egenskab, som bevares over tid. For de overfladebehandlede Knauf Danoline-produkter påvirkes lysreflektansværdierne af produktets perforeringsdesign samt fabriksmalingens farve og glansværdi. For ubehandlede produkter bestemmes lysreflektansværdierne af den maling, der anvendes på stedet.

Lysrefleksionskravene afhænger af aktiviteten i rummet. For kontorer med direkte belysning er minimumskravene 70 %.

PERFORERING	MALINGENS FARVE	GLANS	GLANS PÅ UNDERLAG	REFLEK-TANS
Tangent T1	Standard hvid	5	2	70,9 %
Micro M1	Standard hvid	5	2	72,1 %
Quadril Q1	Standard hvid	5	2	75,1 %
Globe G1	Standard hvid	5	2	72,8 %
Regula R (uperforeret)	Standard hvid	5	2	82,6 %
Globe G1	Standard hvid	15	10	71,5%
Unity U3	Standard hvid	5	2	69,2%
Unity U6	Standard hvid	5	2	72,8%
Unity U8|15|20	Standard hvid	5	2	72,2%
Regula R (uperforeret)	Standard hvid	15	10	80,8%
Regula R (uperforeret)	Hvid foliebelagt	10	Hvid folie	86,3 %

