



P244



Līmjava

2016

Knauf Klebspachtel P

Līmjava polistirola plākšņu līmēšanai un armēšanai

Materiāls

Knauf Klebspachtel P ir līmjava uz cementa bāzes polistirola plākšņu līmēšanai un armēšanai. Paredzēta gan mehāniskai izstrādei, gan izstrādei ar rokām.

Kvalitātes nodrošinājums

Saskaņā ar LVS EN 998-1 prasībām ir veikts produkta tipa tests; tiek nodrošināta pastāvīga ražošanas procesa kontrole. Produkts ir marķēts ar CE marķējumu.

Uzglabāšana

12 mēneši. Uzglabāt sausā vietā uz koka paliktņiem.

Iepakojums

25 kg, art. Nr. 132341
Siloss, art. Nr. 232686

Pielietojums

Knauf Klebspachtel P līmjava ir paredzēta EPS un XPS polistirola izolācijas plākšņu līmēšanai, armēšanai un špaktelēšanai, primāri - sertificētajai fasādes siltināšanas sistēmai Knauf Termo Plus P (ETA-10/0390).

Piemērota betona un apmetuma virsmas špaktelēšanai.

Ārdarbiem un iekšdarbiem.

Īpašības

- Laba saķere
- Ūdens tvaika caurlaidība
- Augsta izturība
- Universāli pielietojama
- Vienkārša izstrāde

Pamatne

Pamatnei jābūt sausai, bez putekļiem, vaļīgām daļām un izsviedrējumiem, nesasalušai un nestspējīgai.

Sienas ar ievērojamiem nelīdzenumiem (>5 mm/m), uz kurām tiks līmētas izolācijas plāksnes, pirms līmēšanas jānotīdina.

Vecs betons, apmetums, krāsojums nepieciešamības gadījumā jāmazgā ar augstspiediena ūdens strūklu, pēc tam pamatnei ļaujot pilnībā izžūt.

Nestabilas, krītainas pamatnes gruntē ar Knauf Haftemulsion (atšķaidot ar ūdeni attiecībā 1:4), ļaujot gruntij pilnībā iesūkties virsmā.

Izstrāde

Ar rokām

Klebspachtel P 25 kg pievienot ~ 7 l tīra ūdens, samaisīt ar lēni rotējošu mikseri, 5 min. ļaut uzbriest, vēlreiz samaisīt un noregulēt darbam nepieciešamo konsistenci.

Mehāniski

Samaisīt un izstrādāt ar PFT G4 - ar līmēm paredzēto aprīkojumu.

Izolācijas plākšņu līmēšana

Uz izolācijas plāksnes malas pa perimetru uzklāt 5x2 cm līmjavas joslu un plāksnes vidusdaļā uzlikt līmes punktus. Līmei jānokļūst vismaz 40% virsmas. Šādi sagatavotu plāksni 10 min. laikā pielīmēt pie sienas.

Dībeļošana

Ja nepieciešams, dībeļošanu veic pēc līmes sacietēšanas - pēc ~ 1 līdz 3 dienām (atkarībā no līmes kārtas biezuma un laika apstākļiem).

Izolācijas plākšņu armēšana

Līmjavu uzklāt ar roboto špaktelplāpstu (10x10 mm). Aīļu stūros pa diagonāli iestrādāt aptuveni 300x500 mm lielus armējošā sieta gabalus. Pēc tam svaigajā līmjavā ieklāt sieta ar vismaz 10 cm pārslaidumu un gludi nošpaktelēt. Siets nedrīkst būt redzams. Līmjavas biezumam jābūt vismaz 5 mm. Laiks līdz noslēdzošā seguma uzklāšanai – vismaz 3 dienas.

Špaktelēšana

Līmjavu uzklāt atbilstošajā biezumā un gludi nošpaktelēt. Kārtas biezums 2-5 mm.

Kā nobeiguma segums piemēroti

Knauf gatavie pastozie dekoratīvie apmetumi, Knauf minerālie dekoratīvie apmetumi Strukturputz un Dekorputz.

Jāņem vērā

Uz nodzeltējušām fasādes plāksnēm, kuras ilgāku laiku tikušas pakļautas UV starojumam, špaktelēt nedrīkst. Plāksnes pirms tam jāslīpē un jāattīra no putekļiem.

Tehniskie dati

Grauda lielums:	0-0,6 mm
Spiedes izturība:	≥ 8 Mpa
Lieces izturība:	≥ 3,5 Mpa
Saķeres stiprība EPS:	≥ 0,08 Mpa
Ūdens uzsūce:	< 0,5 kg (m ² ·min ^{0.5})
Ugunsreakcijas klase:	A1

Materiāla patēriņš

Līmēšanai:	~5 kg/m ²
Armēšanai, špaktelēšanai:	~1,3 kg/m ² /mm

Dotie patēriņa rādītāji ir vidējie lielumi, kas var mainīties atkarībā no pamatnes īpašībām.

Temperatūra / klimats

Gaisa, kā arī būves temperatūra izstrādes un cietēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5° C. Sargāt no lietuses un tiešiem saules stariem!

Izstrādes laiks

Atkarībā no laika apstākļiem iejauktais materiāls ir izstrādājams ~ 2 stundas.

Citi norādījumi

Knauf Klebspachtel P nedrīkst pievienot citus materiālus, jo to ietekmē var stipri mainīties līmes īpašības.

Izmantojot Knauf Klebspachtel P kā sistēmas Knauf Termo Plus P sastāvdaļu, vadīties pēc Knauf ETICS montāžas rokasgrāmatas norādēm.

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Darba drošība un atkritumu savākšana

Skatīt materiāla drošības datu lapu.

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

info@knauf.lv

www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.