



P185



Mūrjava

2016

Knauf Klinkermörtel Apdares ķieģeļu mūrjava

Materiāls

Knauf Klinkermörtel ir mūrjava uz cementa bāzes. Izstrādei ar rokām.

Kvalitātes nodrošinājums

Saskaņā ar LVS EN 998-2 prasībām ir veikta ražošanas procesa sertifikācija un produkta tipa tests; tiek nodrošināta pastāvīga ražošanas procesa kontrole. Produkts ir marķēts ar CE marķējumu.

Uzglabāšana

12 mēneši. Uzglabāt sausā vietā uz koka paliktņiem.

Iepakojums

25 kg, art. Nr. 240670 (hellgrau)
25 kg, art. Nr. 132330 (grau)
25 kg, art. Nr. 240673 (dunkelgrau)
25 kg, art. Nr. 240679 (braun)

Pielietojums

Knauf Klinkermörtel mūrjava ir paredzēta dekoratīvo un apdares ķieģeļu mūrēšanai un šuvušanai:

- apdares un klinkera mūrim no ķieģeļiem ar vāju uzsūkšanas spēju (ķieģeļu uzsūce 7-15 % robežās);
- mūra dekoratīvo šuvju izveidei (t.i., dekoratīvā šuve tiek veidota mūrēšanas laikā).

Nav piemērota kaļķakmenim. Ārdarbiem un iekšdarbiem.

Īpašības

- Liela izturība pret mehānisko iedarbību
- Maza ūdens uzsūce
- Izturīga pret sāls iedarbību
- Nerodas traipi
- Izturīga pret ķīmiskiem izdalījumiem
- Pieejama 4 krāsās:
hellgrau - gaiši pelēka;
grau - pelēka;
dunkelgrau - tumši pelēka;
braun - brūna.

Pamatne

Knauf Klinkermörtel var jaukt gravitācijas vai nepārtrauktas darbības maisītājā. Vienmēr iejaukt visu maisa saturu!

Gravitācijas maisītājā Klinkermörtel 25 kg pievienot ~ 5 l tīra ūdens. Katrā iejaukšanas reizē pievienot vienādu ūdens daudzumu! Maisīšanas laiks ~ 4 minūtes.

Jaucot nepārtrauktas darbības maisītājā, izstrādei nepieciešamo konsistenci regulēt ar atbilstošu ūdens daudzumu.

Vāji uzsūcošus ķieģeļus (7-10 %) pirms izstrādes nav obligāti jāsamitrina. Uzsūcošus apdares ķieģeļus (10-15 %) ieteicams samitrināt. Pievērst uzmanību ķieģeļu ražotāja rekomendācijām un norādījumiem!

Knauf Klinkermörtel pilnībā uzklāt uz virsmas, kārtīgi aizpildot arī mūrējuma šuves.

Pirms sacietēšanas šuves ar atbilstošu darbarīku nolīdzināt.

Šuvju izveides laiks ir atkarīgs arī no ķieģeļu uzsūkšanas spējas.

Mūrējumu uzreiz pēc tam notīra no javas paliekām.

Mūrēšanai jānotiek saskaņā ar ķieģeļu ražotāja norādījumiem un instrukcijām. Papildus tam jāievēro valsts būvniecības normatīvi.

Uzmanību!

Apdares ķieģeļi atbilstoši to uzsūkšanas spējai un ārējo apstākļu iedarbībai nepieciešamības gadījumā iepriekš jāsamitrina. Pārāk liels ūdens daudzums var veidot traucējošu atdalošo kārtu.

Dažāda javas konsistence var radīt krāsu atšķirības (gaiša – tumša).

Temperatūra / klimats

Gaisa, kā arī būves temperatūra izstrādes un cietēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5°C. Mūris jāsaugā no lietus un tiešiem saules stariem!

Izstrādes laiks

Atkarībā no laika apstākļiem iejauktais materiāls ir izstrādājams ~ 2 stundu laikā.

Tehniskie dati

Grauda lielums:	0-1,2 mm
Spiedes izturība:	M5
Saķeres stiprība:	0,15 N/mm²
Siltumvadītspēja λ:	0,8 W/m·K
Ūdens uzsūce:	< 0,2 kg/(m²·min ^{0.5})
Ūdens tvaika caurlaidība μ:	5/35

Patēriņš

~ 40 kg/m²/12 cm platiem ķieģeļiem

1 maiss (25 kg): ~ 17 litri mitrās javas

Citi norādījumi

Ieteikums - nepieciešamo mūrjavas daudzumu pasūtīt vienā reizē, jo krāsu toņa vienmērība tiek nodrošināta vienas ražotā materiāla partijas robežās.

Knauf Klinkermörtel nedrīkst pievienot citus materiālus, jo to ietekmē var stipri mainīties mūrjavas tonis un īpašības.

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Darba drošība un atkritumu savākšana

Skatīt materiāla drošības datu lapu.

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

info@knauf.lv

www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvniecībā, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.