MSK og MSKP skinne



MSK-/MSKP skinne til indervægge EN 14195

PRODUKTDATA			
EGENSKAB		VÆRDI	ENHED
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Styrke	Flydespænding	250	N/mm²
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade	Zink	140	g/m²
Korrosionsklasse		C1	
Mål	Bredder ± 0,5	45/70/95/120/145/160	mm
	Tykkelse	0,46	mm
	Længde	±	+ 0 / - 3
	Øvrige - se tegning	±	1 mm

Anvendelsesområde

Skinne med eller uden polyethen. Kan skydes ind i hinanden. 87° vinkel mellem flange og krop. Flangehøjden på profilerne er 33 mm.
Til opbygning af ikke-bærende konstruktioner i bygninger sammen med gipsplader efter EN 520 eller videreforarbejdede produkter efter EN 14190.


Profiler produceret efter EN 14195.

Varianter/størrelser:

Skinne MSK(P) 45/70/95/120/145/160 mm

PROFILDATA					
	t	h	A	Iy	Wy
Profil	**mm**	**mm**	**mm²**	**mm⁴**	**mm³**
MSK(P) 45	0,46	45	33,4	1,01 x 10⁴	0,36 x 10³
MSK(P) 70	0,46	70	43,9	2,84 x 10⁴	0,68 x 10³
MSK(P) 95	0,46	95	49,6	5,44 x 10⁴	0,93 x 10³
MSK(P)120	0,46	120	54,4	9,07 x 10⁴	1,19 x 10³
MSK(P)145	0,46	145	58,8	13,87 x 10⁴	1,47 x 10³
MSK(P)160	0,46	160	61,2	17,27 x 10⁴	1,64 x 10³

Stålkvalitet: S250GD+Z140



Knauf A/S
Kløvermarksvej 6
DK-9500 Hobro

Tlf. (+45) 9657 3000
info@knauf.dk
www.knauf.dk