


H 50/50-Profil

Hjørneprofil H 50/50 anvendes til overgange mellem loft og væg. Ved overgange i andre vinkler end 90° anvendes det variable hjørneprofil HP 50/50

Profildata H 50/50-Profil			
Egenskab		**Værdi**	**Enhed**
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Styrke	Flydespænding	Min. 140	N/mm²
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade	Zink	140	g/m²
Korrosionsklasse		C1	

Stålkvalitet: DX51+Z140



Knauf A/S
Kløvermarksvej 6
DK-9500 Hobro

Tlf. (+45) 9657 3000
info@knauf.dk
www.knauf.dk