



Сухие строительные смеси

## КНАУФ-Мульти Финиш белый

Информационный лист 06/2020



# КНАУФ-Мульти Финиш белый

Шпаклевка цементная фасадная

### Область применения

Шпаклевка КНАУФ-Мульти Финиш белый — сухая смесь на основе цемента с заполнителем, полимерными добавками и армирующим волокном. Применяется для наружных и внутренних работ. Предназначена для выравнивания поверхностей бетона и цементных штукатурок, например КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-Унтерпутц и КНАУФ-Зокельпутц, на фасадах зданий и в помещениях с повышенной влажностью, для ремонта, заделки трещин, заполнения отверстий.

### Упаковка и хранение

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки по 25 кг. Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Материал из поврежденных мешков использовать в первую очередь. Срок хранения в неповрежденной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления указана на боковой стороне мешка. Упаковка и продукт по истечении срока хранения подлежат утилизации как бытовой мусор.

### Технические характеристики

- Жизнеспособность раствора: не менее 3 часов
- Время высыхания (в зависимости от толщины слоя и вентиляции):
  - около 3 суток при +10 °C
  - 1 сутки при +20 °C
- Толщина слоя при сплошном выравнивании: 1–3 мм
- Толщина слоя при частичном выравнивании: 5 мм
- Морозостойкость: не менее 25 циклов
- Цвет: белый

### Подготовка поверхности основания

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, масляных пятен и отслоений, препятствующих прилипанию шпаклевки. Поверхность цементных штукатурок обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. После нанесения дать грунтовке высохнуть мин. 3 часа. Последующие работы проводить только после полного высыхания грунтовки.

### Условия проведения работ

Температура основания и воздуха не должна быть менее +5 °С.

### Расход материалов

Расход материала указан на 1 кв. м без учета потерь.

| Материал                 | Ед. измерения | Количество |
|--------------------------|---------------|------------|
| КНАУФ-Мульти Финиш белый | кг            | 1,2*       |

\* при толщине штукатурного слоя 1 мм

### Порядок работ

#### Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой (~ 0,3 л воды на 1 кг смеси) и перемешать миксером до однородной, не содержащей комков массы. При необходимости отрегулировать консистенцию раствора добавлением сухой смеси или воды. Введение каких-либо добавок не допускается. На подготовленную поверхность основания нанести широким металлическим шпателем раствор шпаклевки толщиной слоя 1–3 мм и загладить.

#### Рекомендации

Не применять при температурах ниже +5 °С и выше +30 °С. Высокие температуры сокращают время использования раствора. Избегать прямых солнечных лучей и сквозняков. В местах, где имеется опасность возникновения трещин, в шпаклевку укладывать щелочеустойчивую армирующую сетку размером 2 × 2 мм, располагая ее близко к поверхности. Не использовать шпаклевку на участках соприкосновения с землей. Наносить краску или другие покрытия, а также устанавливать дюбеля или иные несущие элементы рекомендуется только после высыхания шпаклевки.

Все используемые в процессе работы инструменты должны быть изготовлены из нержавеющих материалов.

Оборудование и инструменты после окончания работ следует сразу же промыть водой.

### Инструменты

- Емкость для приготовления раствора шпаклевки
- Шпатель-кельма металлический для замешивания шпаклевки
- Штукатурный миксер ( $N \geq 800$  Вт)
- Шпатель металлический широкий (шириной 200–300 мм)
- Шпатель металлический для внешних и внутренних углов
- Терка со шлифовальной сеткой для шлифования сухой зашпаклеванной поверхности

Call-центр:  
➤ 8 (800) 770 76 67

➤ [www.knauf.ru](http://www.knauf.ru)

06/2020

**ООО «КНАУФ ГИПС», 143400, МО, г. Красногорск, ул. Центральная, 139**

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

|   |   |  |  |  |  |   |  |   |  |
|---|---|--|--|--|--|---|--|---|--|
| Московская сбытовая дирекция<br>(г. Красногорск)<br>+7 (495) 637-95-95<br>info-msk@knauf.ru | Северо-Западная сбытовая дирекция<br>(г. Санкт-Петербург)<br>+7 (812) 718-81-94<br>info-sp@knauf.ru | Юго-Западная сбытовая дирекция<br>(г. Новомосковск)<br>+7 (48762) 29-291<br>info-nm@knauf.ru | Южная сбытовая дирекция<br>(г. Краснодар)<br>+7 (861) 267-80-30<br>info-kro@knauf.ru | Казанское отделение Южной СД<br>(г. Казань)<br>+7 (843) 526-03-12<br>info-kazan@knauf.ru | Уральская сбытовая дирекция<br>(г. Челябинск)<br>+7 (351) 771-02-09<br>info-ura@knauf.ru | Пермское отделение Уральской СД<br>(г. Пермь)<br>+7 (342) 220-65-39<br>info-perm@knauf.ru | Восточная сбытовая дирекция<br>(г. Иркутск)<br>+7 (3952) 290-032<br>info-ir@knauf.ru | Новосибирское отделение Восточной СД<br>(г. Новосибирск)<br>+7 (383) 349-97-82<br>info-novsb@knauf.ru | Хабаровское отделение Восточной СД<br>(г. Хабаровск)<br>+7 (4212) 914-419<br>info-hab@knauf.ru |
|---|---|--|--|--|--|---|--|---|--|