



Glaistai

## DR58.It

2021-05

Techninių duomenų lapas



## Readyfix Roll & Spray

Sienų ir lubų glaistas

### Produkto aprašymas

*Readyfix Roll & Spray* gaminamas iš kalcio karbonato, taip pat kitų užpildų, priedų ir rišamųjų medžiagų.

Glaistas klasifikuojamas pagal EN 15824 standartą.

### Sandėliavimas

Saugoti nuo šalčio, aukštos temperatūros ir tiesioginių saulės spindulių poveikio. Galima laikyti mažiausiai 12 mėnesių kambario temperatūroje. Jei transportavimo metu produktas buvo trumpai sušalęs, jį, atšildžius ir išmaišius, galima naudoti.

### Kokybės kontrolė

Pirminė produkto patikra atlikta pagal standartą EN 15824. Vykdoma reguliari gamyklos produkcijos kontrolė. Produktas žymimas CE ženklu.

### Savybės

- Paruoštas naudoti.
- Paprasta dirbti.
- Vienu dengimu pasiekiamas iki 3 mm storio sluoksnis.
- Galima dengti voleliu arba beorio purškimo įranga.
- Puikiai užpildo.
- Labai lengva šlifuoti.
- Gerai sukimba.
- Nesusidaro poros.
- Maža lakiųjų organinių junginių emisija.

## Naudojimas

*Readyfix Roll & Spray* yra aukščiausios kokybės, paruoštas naudoti, ore džiūstantis apdailos glaistas.

Naudojamas vidaus apdailai:

- kaip glaistas, skirtas paviršiams ruošti dažymui ar tapetavimui;
- specialiai sukurtas gipskartonio, tinkuoties ir betoniniams paviršiams glaistyti;
- tinka Q2–Q4 paviršiaus paruošimo lygiams pasiekti;
- dengiamas voleliu arba beorio purškimo įranga.

## Darbo eiga

### Pagrindas

*Readyfix Roll & Spray* tinka glaistyti gipskartonio ir mineraliniams paviršiams, pvz., betoniniams ar tinkuoties. Pagrindas turi būti patvarus, sausas, tvirtas, švarus ir lygus. Norint užtaisyti dideles paviršiaus skyles, reikia užpildyti jas glaistu ir palikti išdžiūti. Negalima glotninti užpildyto glaisto. Skylėms galima naudoti ir specialius mišinius.

Šiurkštaus betoninio paviršiaus gruntuoti nereikia. Bet kurį kitą paviršių (glotnų betoninį, gipsinio tinko, cementinio tinko, gipskartonio ir kt.) pirmiausia reikia nugruntuoti tam tinkamu gruntu, pvz., *Tiefengrund* gruntu normaliai įgeriantiems paviršiams arba *Spezialhaftgrund* gruntu neįgeriantiems ar ypač gerai įgeriantiems pagrindams.

### Maišymas

Prieš naudojant medžiagą permaišyti maišytuvu. Naudoti švarius maišymo kibirus ir įrankius. Permaišius glaistas tampa paruoštas naudoti. Tinka ir išilginėms, ir skersinėms siūlėms.

### Purškimo įranga

Jei glaistas *Readyfix Roll & Spray* dengiamas beorio purškimo aparatu, tam tinka pastos konsistencijos mišiniams pritaikyti aukšto slėgio spiraliniai ir sraigtiniai stūmokliniai siurbiai (pvz., *PFT Swing Airless*, *PFT Samba XL*). Purkštukų dydis priklauso nuo norimo purškimo kampo ir aparato tipo. Siekiant geriausio rezultato, rekomenduojama naudoti:

- *PFT Samba XL*: purkštukų dydis – 535, slėgis – 160 bar;
  - *PFT Swing Airless*: purkštukų dydis – 541, slėgis – 110 bar.
- Prieš naudojant produktą, reikia išbandyti purkštukų dydį ir slėgį.

## Dengimas

Jei naudojamas beorio purškimo aparatas, nemaišant ir nepripilant vandens, produktą supilti į beorio purškimo aparato glaisto dozatorių. Dengiant voleliu, produktą prieš naudojant visada permaišyti be vandens. Produktą purkšti arba tepti voleliu 3 mm storio sluoksniu. Paviršių išlyginti 40–100 cm glaistymo liniuote arba mentele. Visada naudoti švarius įrankius. Jei reikia, išdžiūvusį ir sukietėjusį paviršių padengti kitu, labai plonu šviežio glaisto sluoksniu. Kai visiškai išdžiūsta, paviršių nušlifuoti.

### Temperatūra ir aplinkos sąlygos

Minimali darbinė temperatūra +5 °C.

Glaistu padengtą paviršių saugoti nuo šalčio, kol glaistas visiškai išdžius.

### Tinkamumo dirbti trukmė

Džiūdamas glaistas kietėja.

Produkto atviras laikas (laikas, kol paviršių galima apdoroti mentele ar glaistikliu) – maždaug 20 min.

Tikslus atviras laikas priklauso nuo esamų oro ir naudojimo sąlygų. Produktas gali būti dengiamas 2 sluoksniais. Kiekvieno sluoksnio storis priklauso nuo esamo paviršiaus kokybės.

Esant normalioms sąlygoms, produkto džiūvimo laikas – 24 val. Tikslus džiūvimo laikas priklauso nuo esamų oro ir naudojimo sąlygų.

### Atkreipti dėmesį

*Readyfix Roll & Spray* nemaišyti su kitomis medžiagomis. Po darbo aparatus ir įrankius nuplauti vandeniu. *Readyfix Roll & Spray* netinka siūlėms užpildyti.

Vandens sluoksnis kibire virš medžiagos nelaikomas produkto defektu. Tokiu atveju glaistą kruopščiai išmaišyti, kol jis taps vienalytės konsistencijos mase. Užšalusį produktą reikia lėtai atšildyti ir prieš naudojant išmaišyti. Pakartotinis užšaldymas turi įtakos produkto kokybei.

### Techniniai duomenys

Pavadinimas	Matavimo vienetas	Vertė	Standartas
Degumo klasė	klasė	A1	EN 13501-1
Tankis	g/cm <sup>3</sup>	1,5–1,7	–
Spalva	–	balta	–
Sukibimo stipris	MPa	≥ 0,3	EN 1524
Grūdelių dydis	µm	≤ 250	–
pH	–	8–9	–

Techniniai duomenys buvo nustatyti pagal atitinkamus galiojančius bandymų standartus. Atsižvelgiant į statyb vietės sąlygas gali būti nukrypimų.

### Medžiagos sąnaudos


Medžiaga	Apytikslės sąnaudos, kg/m <sup>2</sup>
Readyfix Roll & Spray	1,58

Medžiagos išėigos duomenys yra apytiksliai. Duomenys priklauso nuo pagrindo savybių ir darbų atlikimo kokybės.

### Tvarumas ir aplinka

Pakuotė	Produkto numeris
28 kg kibiras	618541

**Knauf Infocentras**  
Techninės konsultacijos:

 **+370 5 213 2222**

 **info@knauf.lt**

 **www.knauf.lt**

**UAB „Knauf“**, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.