



Flächendichtband

Elastinga hidroizoliacinė juosta

Produkto aprašymas

Flächendichtband – 12 cm pločio elastinga hidroizoliacinė juosta su poliesterio pluošto danga iš abiejų pusių, NBR kaučiuko pagrindu ir neaustine medžiaga iš kraštų.

Sandėliavimas

Flächendichtband juostą laikyti kambario temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Kokybės kontrolė

Pirminė produkto patikra atliekama pagal Europos techninį liudijimą ETA-13/0508. Vykdoma reguliari gamyklos produkcijos kontrolė. Produktas žymimas CE ženklu.

Savybės

- Didelis skersinis tamprumas, optimalus sukibimas.
- Atsparumas senėjimui, šarmams, vandeniui ir oro sąlygoms.
- Lengvas pritvirtinimas dėl neaustinės medžiagos.
- Absolutus suderinamumas su silikonu.

Naudojimas

Flächendichtband hidroizoliacinė juosta naudojama sandarinant kartu su *Flächendicht* teptine hidroizoliacija (taip pat gali būti naudojama su *Flex-Dicht*), plėtimosi įtempiams kompensuoti, kad būtų užtikrintas patikimas hidroizoliacinis sandarumas kritinėse pastato vietose:

- vidiniai ir išoriniai kampai;
- grindų ir sienų jungtys;
- siūlių sujungimas.

Atitinka atsparumo drėgmei klases A0 ir A (sienos), žr. *Knauf* brošiūrą „Sausosios statybos sistemos drėgnose ir šlapiose patalpose“.

Darbo eiga

Flächendichtband hidroizoliacinę juostą įplukdyti į švarų, nedulkėtą pirmąjį *Flächendicht* teptinės hidroizoliacijos sluoksnį ir tolygiai prispausti (kad neliktų raukšlių), pvz., voleliu arba plastikiniu glaistikliu. Po to visiškai padengti antruoju hidroizoliacijos sluoksniu.

Persidengiančiose srityse, pvz., kampuose, padaryti bent 5 cm užlaidas ir tvirtai prispausti, pvz., voleliu arba glaistikliu.

Po sandarinimo *Flächendichtband* juosta hidroizoliacinės juostos paviršių ir gretimą plotą vėl padengti *Flächendicht* teptine hidroizoliacija dviem, jei reikia trim sluoksniais (sausos sluoksnio storis turi būti ne mažiau kaip 0,5 mm).

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Matavimo vnt.	Vertė	Standartas
Degumas	Klasė	E	EN 13501-1
Bendras plotis	mm	120	-
Atsparumas vandens garų difuzijai μ	-	1500	-
Vandens garų difuzijai lygiavertis oro sluoksnis s_d	m	0,9	-
Tamprumas	%	57	-
Tempimo stipris	N/mm ²	7,6	-
Atsparumas temperatūros poveikiui	°C	nuo -20 iki +70	-

Tiekimo programa

Produktas	Pakuotė	Produkto numeris	EAN kodas
<i>Flächendichtband</i>	10 m ritinys	00005356	4006379035519
	25 m ritinys	00813661	4750614007709
	50 m ritinys	00009786	4006379046188

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-it@knauf.com

www.knauf.lt

UAB „Knauf“

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.