

Ehitussegud



Tooteleht

01/2020

Knauf Feuerfestmörtel

Tulekindel ahjusegu

Tootekirjeldus

Knauf Feuerfestmörtel on lupja ja portlandtsementi sisaldav veega segamisvalmis kuivsegu käsitsi paigaldatava mördi valmistamiseks.

Säilitamine

Puitlustel, kuivas ruumis
Parimad omadused püsivad 12 kuud

Pakend

2 kg paberkott, toote number 6307

Kvaliteedi tagamine

Tootele teostati esmane kontroll ja teostatakse ettevõttesisest tootmiskontrolli tootja poolt.

Kasutusvaldkonnad

- Kvaliteetne tulekindel ahjusegu Feuerfestmörtel pliitide, ahjude, kaminade, avatud koldega kaminade ja grillkaminade šamottkivide ladumiseks.
- Kahjustatud kohtade parandamiseks ja lõõride läbiviikude paigaldamiseks.
- Kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Toote omadused

- Veega segatav lubitsemendi baasil valmismört.
- Toode on hingav, laseb läbi veeauru – aitab saavutada tervislikku ruumikliimat.
- Äärmiselt kahjustus- ja kriimustuskindel.
- Külma- ja ilmastikukindel.

Tehnilised andmed

Kasutamise tehnilised andmed

Kasutusala:	sise- ja välistingimustes
Pealekandmise temperatuur:	+5 °C kuni +30 °C
Segamise vahekord:	u 0,52 l vett 2 kg kuivsegu kohta
Töötlemisaeg*:	30 minutiga
Kuivamisaeg*:	u 24 tundi
Lõplik tugevus saavutatakse*:	7 päeva möödudes
Värvus kuivanud olekus:	hall
Temperatuurikindlus (tahkunud olekus):	-20°C kuni +1200 °C

*Orienteeruvad väärtused temperatuuril +23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures.

Materjali tehnilised andmed

Materjal:	valmis kuivsegu, mis sisaldab sideainetena lubjahüdraati, portlandtsementi.
Säilib:	vähemalt 12 kuud
Ladustamise tingimused:	jahedas ja kuivas kohas
Tarnepakend:	2 kg volditud põhjaga kott
Materjali nr / EAN kood:	tulekindel ahjusegu Knauf Feuerfestmörtel 2 kg: 6307 / 4006379028894

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:	toode ei ole CLP-määruse järgi klassifitseeritud
Klassifikatsioon vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ:	puudub
Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:	puudub
Ohupiktogrammid:	puuduvad
Signaalsõna:	puudub
Ohujuhised:	puuduvad

Aluspind

Aluspind peab olema ühetasane, puhas, kuiv, kandevimeline, saalungiõlija tolmuvaba. Niisutage eelnevalt aluspindu, parandatavaid kohti ja kive.

Segamine

Segage tulekindel ahjusegu Knauf Feuerfestmörtel u 0,52 l külma puhta veega pastalaadseks massiks (kasutage puhas segamisnõud ja segumikserit). Seejuures pöörake tähelepanu järgmisele: lisage vesi kuivsegule, mitte vastupidi.

Segamisvahekord:

2 kg tulekindlat ahjusegu Knauf Feuerfestmörtel u 0,52 l vee kohta.
Segu on töödeldav u pool tundi.

Pealekandmine

Vastavalt kasutusale kantakse tulekindel ahjusegu Knauf Feuerfestmörtel peale kellu, pahtilabida, silumiskellu vm töövahendi abil. Vuugi laius ei tohiks ületada 20 mm. 24 tunni möödudes on tulekindel ahjusegu Knauf Feuerfestmörtel saavutanud oma lõpptugevuse.

Täiendavad juhised

- Ärge kandke segu pinnale temperatuuril alla +5 °C ja üle +30 °C. Kõrge keskkonna- ja aluspinna temperatuur lühendab segu pealekandmise aega. Vältige väga kõrgeid temperatuure, otsest päikesekiirgust ja tuuletõmbust.
- Segage valmis ainult niipalju tulekindlat ahjusegu Knauf Feuerfestmörtel, kui pinnale kanda jõuab. Juba tahkunud tulekindlat ahjusegu Knauf Feuerfestmörtel ei tohi segada ei vee ega tulekindla pulbriga.
- Tulekindlale ahjusegule Knauf Feuerfestmörtel ei tohi lisada mitte midagi muud peale vee.
- Puhastage töövahendid peale kasutamist veega.
- Täiendavad nõuanded ja juhised, samuti kehtiva tooteinfo leiame meie veebisaidilt www.knauf.ee.

Knauf Eestis

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf Tallinn UÜ, Järvevana tee 7B, 10132 Tallinn

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükiversioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjali omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrüki, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf neid tooteid, mida on Knauf kirjalikult soovitanud.