

# Knauf Grundiermittel für innen

Material, Anwendungsbereich, Verarbeitung, Ausschreibungstext

K455

Ausgabe 06.04



## Material

### Materialaufbau

Knauf Grundiermittel ist eine Kunstharzdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit.

### Angaben zur Bestellung

15 kg-Eimer Artikel-Nr. 721 06 000

### Lagerung

Bei Normaltemperatur lagern. Kurzzeitig (ca. 24 Stunden) einwirkender Frost bis -5°C verursacht keine merkliche Qualitätsminderung.

## Anwendungsbereich

Für Innen, zur Grundierung von stark saugenden Untergründen, die ohne Vorbehandlung zum Aufbrennen des Putzes führen und keinen normalen Verarbeitungsablauf zulassen sowie auch vor dem Ansetzen von Trockenputz.

## Verarbeitung

### Verarbeiten

Knauf Grundiermittel je nach Saugfähigkeit des Putzuntergrundes im Verhältnis 1:2 bis 1:5 mit Wasser verdünnen, gleichmäßig auf den Putzuntergrund aufsprühen oder mit der Lammfellrolle oder Streichbürste aufbringen.

### Verarbeitungstemperatur

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung +5 °C nicht unterschreiten.

### Putzauftrag

Mit dem Putzauftrag beginnen, wenn die grundierten Flächen wieder trocken sind. Auf jeden Fall sollen mehrere Stunden Trocknungszeit eingehalten werden. Verputzen auf die noch feuchte Grundierung vermindert deren Wirksamkeit.

### Materialbedarf

ca. 100 g/m<sup>2</sup> (unverdünnt)

### Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Verunreinigung durch Knauf Grundiermittel (Spritzer o. ä.) am besten in noch frischem Zustand mit Wasser von den verunreinigten Flächen abwischen. Eintrocknetes Material kann allmählich mit Kunstharz-Verdünnung (Äthylacetat o. ä. Lösungsmittel) angequollen werden.

## Ausschreibungstext

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
.....	Grundiermittel als Aufbrennsperre auf stark saugenden Putzuntergründen je nach Saugfähigkeit mit Wasser verdünnen und gleichmäßig nach Werkvorschrift aufbringen. Erzeugnis: <b>Knauf Grundiermittel K455</b>	..... m <sup>2</sup>	..... €	..... €
Summe .....				..... €

Knauf Gesellschaft m.b.H.

A-8940 Weißenbach bei Liezen/Stmk., ☎ (0 36 12) 2 29 71 - 75, ☎ (0 36 12) 2 46 79

e-mail: [td@knauf.at](mailto:td@knauf.at) · Internet: <http://www.knauf.at>

**KNAUF**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., A-8940 Weißenbach/Liezen.