



# Rocaso

## Modeliavimo gipsas

### Produkto aprašymas

Rocaso yra išskirtinės kokybės gipsinis mišinys, gaminamas iš rinktinių žaliavų.

### Sandėliavimas

Maišus laikyti sausoje vietoje ant medinių padėklų.

Galioja 6 mėnesius nuo pagaminimo datos. Pažeistus maišus užsandarinti ir sunaudoti pirmiausia.

### Kokybės kontrolė

Pirminė produkto patikra pagal standartą EN 13279-1. Vykdoma reguliari gamyklos produkcijos kontrolė. Produktas žymimas CE ženklu.

### Savybės

- Gipsinis sausasis mišinys, A1 pagal EN 13279-1.
- Vidaus darbams.
- Paruoštas naudoti smulkiagrūdis formavimo gipsas.
- Ypač baltas.
- Didelis smūginis ir gniuždymo stipris.
- Mažai plečiasi.
- Lengva formuoti ir naudoti dirbant su brauktėmis.
- Skirtas dirbti rankomis.

## Naudojimas

Naudojamas vidaus patalpose:

- dekoratyvių interjero elementų gamybai, liejimo į formas ir traukių gamybos būdais;
- meno ir paminklosaugos darbams;
- laisvalaikio darbams, formų gamybai;
- medicinoje ir porceliano gamyboje;
- keramikos ir dailiosios keramikos pramonėje.

## Darbo eiga

### Skiedinio ruošimas

Maišo turinys (25 kg) maišomas elektriniu maišytuvu su švriu vandeniu, kol susidaro darbai tinkama vienalytė masė be gumuliukų. Skiediniui iš vieno maišo paruošti naudojama apie 17,5 l vandens. Maišant mažesnius kiekius, išlaikyti tinkamą maišymo su vandeniu santykį. Maži kiekiai maišomi rankiniu būdu, naudojant mentelę.

### Darbo laikas su paruoštu skiediniu.

Stingimo pradžia: po 10 (±3 minutės).

Stingimo pabaiga: po 20 (±5 minutės);

## Darbo temperatūra ir aplinkos sąlygos

Negalima naudoti, jei medžiagos, patalpos ir (arba) pagrindo temperatūra yra žemesnė nei +5 °C ar aukštesnė nei +30 °C.

## Valymas

Panaudotus įrankius ir prietaisus tuoj pat plauti vandeniu.

### Pastabos

Šiame techninių duomenų lape nurodoma medžiagos paskirtis ir rekomenduojamas darbų atlikimo būdas, tačiau jis negali pakeisti profesinės darbų vykdytojo patirties. Darbus būtina vykdyti vadovaujantis darbų saugos bei higienos taisyklėmis. Gamintojas užtikrina produkto kokybę, tačiau nedaro įtakos jo naudojimo sąlygoms ir būdai. Jeigu kyla abejonių, galima savarankiškai išbandyti produktą ir atlikti bandomuosius darbus. Čia pateikta informacija neatleidžia pirkėjo nuo pareigos patikrinti medžiagos tinkamumą pagal numatytą naudojimo paskirtį. Dėl skirtingų naudojimo sąlygų ir skirtingų sąlygų statybų objektuose duomenys negali būti taikomi visuotinai.

### Saugos nurodymai ir atliekų šalinimas

Žr. saugos duomenų lapą.

**Atkreipti dėmesį** Rocaso negalima maišyti su kitomis medžiagomis, nes medžiagos savybės gali smarkiai pasikeisti.

## Techniniai duomenys

Pavadinimas	Matavimo vnt.	Vertė	Standartas
Degumo klasė	Klasė	A1	EN 13279-1
Lenkimo tempiant stipris	N/mm <sup>2</sup>	≥ 3,0	EN 13279-2
Gniuždymo stipris	N/mm <sup>2</sup>	≥ 5,0	EN 13279-2
Tūrinis svoris (sausas)	kg/m <sup>3</sup>	1000	-
Baltumas	Laipsnis	> 79	-

Techniniai duomenys nustatyti vadovaujantis naujausiais bandymo standartais. Galimi su sąlygomis statybos objekte susiję neatitikimai.

Šis techninių duomenų lapas pakeičia visus ankstesnius lapus.

## Tiekimo programa

Produktas	Pakuotė maišas	Kiekis ant padėklo	Produkto numeris	EAN kodas
Rocaso	25 kg	40	00657968	4003982495952

## Tvarumas ir aplinkosauga

Trumpas aprašymas	Vertė
Reikalavimai pagal AgBB schemą	Atitinka
LOJ kiekis pagal RL2004 / 42 / EG	Netaikoma
Tirpiklių ir plastifikatorių kiekio ribojimas pagal VdL-RL01 (4 redakcija)	Netaikoma
Produkto aplinkosauginė deklaracija	EPD-BVG-KNG-20140071-1AG1-DE

### Knauf Infocentras

Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info@knauf.lt

www.knauf.lt

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.