



Krohvi- ja fassaadisüsteemid

P234b.ee

Tooteleht

09 / 2019



Knauf Mosaic

mosaiikkrohv

Toote kirjeldus

Mosaiikkrohv on spetsiaalselt valitud silikoon-akrüülvaik koos kvaliteetse värvilise täitematerjaliga. Äärmiselt külma- ja veekindel, ideaalne soklite, trepikodade, liikumisteede jms viimistlemiseks. Kättesaadav kõigis Knauf Mosaici värvikaardi värvikompositsioonides.

Pakend
ämber 25 kg

Kasutusvaldkond

Dekoratiivne kontrollitud kvaliteediga õhekrohv krohvimistööde tegemiseks. Sobib kasutamiseks betoonpindadel, tavalisel lubisementskrohvil, kipskartong- ja kipskiudplaatidel ning kipskrohvil. Ideaalne intensiivselt kasutatavatele ja määrdumisele vastuvõtlikele pindadele (lähikäigud, soklid, rinnatised, koridorid).

Omadused

- sise- ja välistingimustes
- veekindel
- vastupidav muutlikele ilmastikutingimustele
- kohe kasutusvalmis
- vastupidav löökidele
- pikk töötlemisaeg
- saada 84 kompositsioonis
- hea nakkuvus
- vastupidav hõõrdumisele

Teostusviis

■ Aluspinna ettevalmistamine

Mosaiikkrohvi Knauf Mosaic võib kasutada koormustaluvatel, tugevatel, kuivadel, tasastel ning tolmust ja muudest nakkumist takistavatest ainetest (nt õli, tapeediliim, bituumen jne) puhastatud aluspindadel: kipskartongplaadid (ainult sisetingimustes), tuleb esmalt kruntida kruntimisvahendiga Knauf Tiefengrund ja selle kuivamise järel teist korda kruntimisvahendiga Knauf Putzgrund.

■ tugevad ja hästinakkuvad värvikihid (ainult sisetingimustes), mis on karestatud lihpaberiga, lihvimistolmust puhastatud ja krunditud sobivas toonis kruntimisvahendiga Knauf Putzgrund;

■ klaaskudvõrgu ja armeerimisseguga armeeritud pinnad (vanusega üle 3 päeva) kruntida sobivas toonis kruntimisvahendiga Knauf Putzgrund;

■ kipskrohv (ainult sisetingimustes, niiskussisaldus < 1%), mis on kõigepealt krunditud kruntimisvahendiga Knauf Tiefengrund, seejärel aga kruntimisvahendiga Knauf Putzgrund;

■ betoon, tsementkrohv, lubitsementkrohv (vanus üle 28 päeva, niiskussisaldus < 4%), mis on krunditud sobivas toonis kruntimisvahendiga Knauf Putzgrund.

Töö käik

Mosaiikkrohvi Knauf Mosaic pakendi sisu tuleb korralikult läbi segada. Kontrollige enne värvitooni. Soovitav on, et Knauf Putzgrundi toon oleks lähedane mosaiikkrohvi tooniga. Üks valitud tööpind tuleb krohviga katta ühekorraga, et vältida ebaühtlust krohvi struktuuris ja värvitoonis. Seoses sellega ei tohi krohvimist katkestada. Pind tuleb katta järjest, et oleks tagatud materjali ühesugune konsistents.

Töö katkestamise korral märgistage katkestusjoon teibiga, kandke sellele segu, tasandage ja tõmmake teip koos värse segujäägiga ära. Pärast vaheaega jätkake tööd märgistatud kohast. Varem peale kantud krohvi serva võib kaitsta iseliimuva teibiga. Peske tööriistad ja värsked krohvipritsmes veega puhtaks, kivistunud krohvijääke saab eemaldada üksnes mehaaniliselt.

Segu pealekandmine

Kandke krohvimass ühtlaselt graanulipaksuse kihina aluspinnale nurga all hoitava roostevabast terasest hõõrutiga. Siluge krohvikihiti teras- või plasthõõrutiga, enne kui kogu selle pealispind kuivama hakkab. Ärge töödelge uuesti eelnevalt pealekantud krohvikihiti. Krohvice kokkupuutuvad seinapinnad võimaluse korral ühel ja samal päeval, et vältida ilmastikutingimuste mõjul tekkivaid erinevusi.

Lisateave

■ Ärge segage teiste segudega.

■ Peske tööriistad kohe pärast kasutamist veega puhtaks.

■ Täieliku sidestumise (krohvi kõvenemise) käigus ei tohi ümbritseva keskkonna temperatuur langeda alla +5 °C.

■ Töid tuleb teha kuivades tingimustes, kui õhu ja töödeldava pinna temperatuur on 5–25 °C.

■ Kõik siintoodud andmed kehtivad temperatuuril 20 °C, kui suhteline õhuniiskus on 60%. Teistsugustes tingimustes võib materjal kivistuda mõnevõrra kiiremini või aeglasemalt.

■ Pärast krohvi kasutamist tuulutage ruume enne kasutusele võtmist nii kaua, kuni krohvilõhn on kadunud.

■ Kui materjal on silma sattunud, loputage silmi rohke veega ja pöörduge arsti poole.

■ Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas!

Soovitused

Ärge kasutage materjali pindadel, mis puutuvad kokku kapillaarveega. Ärge kandke krohvi seintele, millele langeb tugev päikesevalgus, valmis krohvikihiti tuleb aga krohvi täieliku sidestumiseni kaitsta vihma eest.

Tootel on Poola tehniline tunnustus.

Tehnilised andmed

Tihedus	0,8–1,2 mm – 1,7 (kg/dm ³)
Tihedus	1,0–1,6 mm – 1,8 (kg/dm ³)
Paigaldada temperatuuril	5–20 °C
Töötlemisaeg	umbes 30 minutit

Materjalikulu

Mosaic 0,8–1,2 mm kulu	3,6 kg/m ²
Mosaic 1,0–1,6 mm kulu	4,6 kg/m ²

Tarnekuju

Tootekood

Mosaiikkrohv Mosaic 25 kg, värviline	238306
--------------------------------------	--------

Näpunäited ohutuse ja jäätmekäitluse kohta

Käesolevas kasutusjuhendis sätestatakse materjali kasutusala ja soovitatav tööde tegemise viis, kuid see ei asenda tööde tegija professionaalset ettevalmistust. Peale antud soovitude tuleb tööde tegemisel tingimata arvestada vastavaid ehitus- ning tööohutus- ja tervishoiueeskirju. Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kuid ta ei saa mõjutada selle kasutustingimusi ega -viisi. Kui tekib kahtlusi, tuleb ise teha tööproov. Käesoleva kasutusjuhendi väljaandmisega kaotavad kehtivuse kõik varasemad juhendid.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.12.2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 31 tähenduses ei sisalda see toode aineid, mis vastavad selle ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele, seetõttu ei ole toode hõlmatud ohutuskardi koostamise ja levitamise kohustusega.

Knauf Eestis

► Tel: (+372) 651 8697

► info@knauf.ee

► www.knauf.ee

Krohvi- ja fassaadisüsteemid

Knauf Tallinn UÜ, Järvevana tee 7B, 10132 Tallinn



Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükkiversioon. Meie vastutus kehtib meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Esitatud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei sisalda täielikult kehtivaid standardeid, ehitustehnilisi eeskirju ja juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks käesoleva tehnilise vihiku juhistele arvestama ka kehtivaid standardeid ja eeskirju. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrükkid, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf kirjalikul loal. Tärimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.