



Gruntai

K454S.lt

2021-01

Techninių duomenų lapas



Spraykontakt

Specialus sukibimo gruntas

Produkto aprašymas

Spraykontakt – paruoštas naudoti sukibimo gruntas, gaminamas iš dirbtinių dervų dispersijos su specialiais užpildais. Pigmentuotas oranžine spalva. Atsparus šarminiam poveikiui.

Sandėliavimas

Sandariose originaliose pakuotėse vėsioje, tačiau nuo šalčio apsaugotoje vietoje (+5–25 °C) galima laikyti 18 mėnesių. Pažeistas pakuotes užsandarinti. Saugoti nuo tiesioginės saulės ir karščio poveikio.

Kokybės kontrolė

Vykdoma reguliari gamyklos produkcijos kontrolė.

Savybės

- Vidaus darbams (ypač ant betoninių pagrindų).
- Paruoštas naudoti.
- Greitai džiūsta.
- Pigmentuotas oranžine spalva.
- Dengiamas rankiniu ir mašininio būdu.
- Mašininis dengimas atliekamas naudojant beorio purškimo įrangą (*Airless*).

Naudojimas

Spraykontakt gruntas naudojamas vidaus patalpose ant tankių, vandens neįgeriančių betoninių pagrindų, pvz., monolitinio betono konstrukcijų, gelžbetonio plokščių, gelžbetoninių sijų ir sąramų. Gruntas sukuria sukibimo tiltelį ir naudojamas prieš dengiant gipsinius tinkus (pvz.: *MP 75*, *MP 75 L*, *MP 75 Diamant*, *MP 75 G/F Leicht*, *MP 75 L Raumklima*), prieš rankiniu būdu dengiant gipsinius tinkus (pvz.: *Rotband*, *Goldband*) ir prieš dengiant plonasluoksnius gipsinius tinkus (pvz.: *Multi-Finish*, *Rotband Plus*).

Gruntas gali būti dengiamas ant betoninių pagrindų, kurių likutinė drėgmė maks. siekia 4 %.

Darbo eiga

Pagrindas ir jo paruošimas

Pagrindas turi būti laikantis apkrovas, sausas, tvirtas ir stabilų formų. Būtina nuvalyti nešvarumus ir dulkes, pašalinti palaidas dalis, riebalus, klojinių alyvos likučius, sukepusius paviršiaus sluoksnius, druskų ir kitas apnašas.

Paruošiamieji darbai

Nešvarumams jautrias statybines konstrukcijas prieš darbų pradžią uždengti ar apklijuoti vandeniu atspariomis apsauginėmis dangomis. Ypač saugoti stiklą, medieną, metalą, natūralų akmenį ir grindų dangas.

Mašininis dengimas ir įranga

- Mašininio būdu gruntas dengiamas naudojant beorio purškimo įrangą (*Airless*), pvz., *PFT Samba*.
- Purkštukas 517.
- Slėgis nuo 70 iki 90 bar.

Dengimas

Prieš darbo pradžią gerai permaišyti kibiuro turinį. *Spraykontakt* gruntas yra paruoštas naudoti ir dengiamas neskiestas. Tai daroma tolygiu sluoksniu purškiant beorio purškimo įrangą (pvz., *PFT Samba*) arba rankiniu būdu tepant trumpaplaukiu voleliu ar plačiu teptuku.

Pastaba

Spraykontakt gruntas dengiamas tolygiu, plonu sluoksniu. Negruntuoti per storu sluoksniu. Gruntuotos plokštumos neturi būti padengtos vientisa, sodria oranžine spalva.

Po darbo įrankius gerai nuplauti vandeniu. *Spraykontakt* gruntu šviežiai aptašytas vietas nedelsiant valyti šiltu vandeniu. Sudžiūvęs gruntas gali būti suminkštintas drėgna šluoste ir vėliau nuvalytas.

Temperatūra ir aplinkos sąlygos

Darbo ir grunto džiūvimo metu medžiagos, pagrindo ir oro temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5 °C.

Džiūvimo trukmė

Gruntas yra greitai džiūstantis. Nuo padengimo iki plėvelės susiformavimo (sausas liečiant ranka) reikia 2–5 valandų. Džiūvimo trukmė priklauso nuo oro temperatūros ir santykinės oro drėgmės. Kai oro temperatūra +20 °C, o santykinė oro drėgmė 65 %, džiūvimo laikas siekia apie 2 valandas. Vėsesnė ir drėgesnė aplinka juntamai pailgina džiūvimo laiką.

Pastabos

Spraykontakt gruntas negali būti skiedžiamas jokiais kitomis medžiagomis. Skiedimas gali stipriai pakeisti grunto savybes.

Gipsiniai tinkai gali būti tinkuojami maks. 15 mm sluoksniu, kitaip atsiranda tinko atšokimo pavojus. Storesniems tinko sluoksniams naudoti *Betokontakt* gruntą.

Tinkuoti, kai gruntas visiškai išdžiūsta (sausas liečiant ranka). Laikotarpis nuo grunto išdžiūvimo iki tinkavimo pradžios negali būti ilgesnis nei 2 paros (statybinių dulkių pavojus).

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Matavimo vnt.	Vertė
Tankis	kg/l	1,1
Klumpumas	-	skystas
pH reikšmė	-	8

Techniniai duomenys nustatyti vadovaujantis naujausiais bandymo standartais. Galimi su sąlygomis statybos objekte susiję neatitikimai.

Medžiagos sąnaudos ir išeiga

Pagrindas	Sąnaudos, g/m ²	Išeiga, m ² /kibiras
Betonas	100–125	80–100

Medžiagos išeigos duomenys yra apytiksliai. Duomenys priklauso nuo pagrindo savybių ir darbų atlikimo kokybės.


Tiekimo programa

Pavadinimas	Pakuotė	Produkto numeris	EAN kodas
Spraykontakt	10 kg 40 kibirų ant padėklo	00216204	4003982225948

Tvarumas ir aplinkosauga

Pavadinimas	Vertė
AgBB schemų atitikimas	atitinka
Emisijos klasė (Prancūzija)	A+
LOJ kiekis pagal RL2004/42/EG	< 0,1 %, < 1 g/l
Skiedikliai ir minkštikliai pagal VdL-RL01 (4 revizija)	taip

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

 **+370 5 213 2222**

 **info@knauf.lt**

 **www.knauf.lt**

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.