

K486a.lv

Tehniskā lapa

09/2021

**AQUAPANEL® audums**

Armēšanas audums ar sārmiturīgu pārklājumu

Pielietojums

AQUAPANEL® audums ir sārmiturīgs stiklašķiedras audums, kas tiek izmantots līmjavas un armēšanas javas AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel, kā arī cementa plākšņu šuvju un virsmas špakteles AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel armēšanai.

Tehniskie dati

Tehniskie dati	
Virsmas blīvums	apm. 160 g/m ²
Sieta acu izmērs ailā	4 x 4 mm
Sākotnējā pārraušanas pretestība	apm. 2200 N/5 cm
Biezums	apm. 0,5 mm
Platums	100 cm
Garums	50 m
Krāsa	zila

Izstrāde

Uz ārsienām uzklāj līmēšanas un armēšanas javas AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel, 4-5 mm biezu kārtu un izlīdzina vienā plaknē. Pa diagonāli no visiem ēkas ailu stūriem uzklāj apm. 30 x 50 cm lielas AQUAPANEL® auduma armēšanas sloksnes. Auduma sloksnes jāizkārt tieši, sākot no ailas stūra, pirms auduma kārtas, kas tiks izklāta pa visu plakni. Pēc tam pa visu plakni ieguldat AQUAPANEL® audumu – bez krokām, tuvu virsmai un ar 10 cm pārļaidsavienojumu.

Apmetuma struktūrām, kas plānākas par 1 mm, vai uz krāsojamām filcētām virsmām ārpusē, pāri plākšņu salaidumiem kā papildu armējums nepieciešama AQUAPANEL® Armierungsband armēšanas lente; tādā gadījumā AQUAPANEL® Fugenband šuvju lenti (10 cm) var arī neizmantot.

Uz griestu virsmām iekšdarbos un āra darbos jāuzklāj cementa plākšņu šuvju un virsmas špaktele AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel, 3-5 mm bieža kārtā, gludi izlīdzinot vienā plaknē. Pēc tam pa visu plakni ieguldiet AQUAPANEL® audumu – bez krokām, tuvu virsmai un ar 10 cm pārļaidsavienojumu.

Piegādes programma

Nosaukums	Iepakojums	Iepakojuma vienība	Art. Nr.	EAN kods
AQUAPANEL® Reinforcing Mesh	50 m	30/paleta	00102584	4260021861165

Patēriņš

Patēriņš apm. g/m ² vienā uzklāšanas reizē	
apmetuma virsma	1,10-1,15

*Visi dati ir aptuvenas vērtības un var atšķirties atkarībā no pamatnes. Precīzu patēriņu noteikt objektā.

Apstrādes laiks	
Sienu zonā	~ 3-4 minūtes/m ²
Griestu zonā	~ 4-5 minūtes/m ²

Citi norādījumi

Uzglabāšana

Glabāt sausā vietā un sargāt no mitruma.

Knauf info centrs:
 Tel. +371 67 032 999
 info-lv@knauf.com

 www.knauf.lv

Ražotājs: **Knauf Gips KG**, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.
 Piegādātājs: **SIA Knauf**, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Latvija.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.