

CONTUR (D)

LAHTIVÕETAV AKUSTILINE LAGI

- ✓ Ühetaoline lahtivõetav pind
- ✓ Vähe ruumi vajav paigaldus
- ✓ Sobib hästi renoveerimiseks ja avatud ruumidesse
- ✓ Jätkusuutlik

OMADUSED






- T-liistudel lagi
- Servatüüp D
- Varjatud kandesüsteem
- Paigaldamine T-liistude alla
- Riputuskõrgus alates 63 mm

JÄTKUSUUTLIK TOODE

- Valmistatud kipsist
- Ohutu materjal
- 100% taaskasutatav
- Annab parema sisekliima
- Uuesti värvitav ilma akustilisi omadusi kaotamata



TOOTE VARIANDID

SERVA KUJU	<div></div> <div>SERV D</div> <div>Varjatud kandesüsteem</div>				
PERFORATSIOONI MUSTER					
PERFORATSIOONI SUURUS	MICRO 3×3 mm ruudud, c/c 8,33 mm	GLOBE Ø 6 mm ringid, c/c 15 mm	QUADRIL 12x12 mm ruudud, c/c 30 mm	TANGENT 4x14 mm ümarpilud, c/c 10/20 mm	
PERFORATSIOONI OSAKAAL	10,2%	10,2%	13%	21,3%	
Müravähendustegur (NRC), 200 mm riputuskõrgus, mineraalvillata	0,60	0,65	0,65	0,75	
Müravähendustegur (NRC), 200 mm riputuskõrgus + 50 mm mineraalvilla	0,70	0,70	0,75	0,90	
ALPHA-W, 200 mm riputuskõrgus, mineraalvillata	0,65	0,60	0,60	0,80	
ALPHA-W, 200 mm riputuskõrgus + 50 mm mineraalvilla	0,70	0,65	0,70	0,90	
VALGUSPEEGELDUVUS	72,1%	72,8%	75,1%	70,9%	
SUURUSED, mm	Standardne	600x600x12,5			-
	Muud variandid	300–450 x 600–2400 x 12,5 450–625 x 600–1250 x 12,5			
PLAADI KAAL, kg/m²	9,45–10,20				
PINNATÖÖTLUS	Esikülg: valge akrüülvärv, RAL 9003, läige 5. Tagakülg: kaetud akustilise kangaga. Tsingitud metallklambriid. Soovi korral toodetak ka muudes värvides. Soovi korral saadaval ka hügieenilise pinnavärviga Medifend. Medifendil on antibakteriaalne ja fungistaatiline toime. Testitud standardi DIN ISO 846 meetodite B ja B' kohaselt.				
SÜSTEEMI OSAD	1) Kipsist laeplaadid, 2) kandeliistud T24/38, 3) distantvinklid, 4) riputid				
SERTIFIKAADID	1) Toote keskkonnadeklaratsioon, 2) FDES – olelusringi analüüs, 3) Taani sisekliima märgistus, 4) LOÜ heide ISO 16000-9 kohaselt, 5) kantud ULi nimekirja vastavalt dokumendile R26164				

TULETUNDLIKKUSE KLAS
A2-s1, d0

ÕHU KVALITEET
Ruumiõhu väärtus: 10 päeva
Osakeste eraldumine: MADAL
Aktiivne õhu puhastamine
Cleaneo tehnoloogiaga

TOOTE OMADUSED

KESKKONNATINGIMUSED

Talub:
- püsivat 70% õhuniiskust 25 °C juures
- õhutemperatuuri kuni 50 °C

KANDEVÕIME

Kuni 1 kg plaadi kohta
(max läbipaistev 2 mm)

VASTUPIDAVUS

Klaaskiuga tugevdatud kips. Head tugevusomadused. Väga stabiilne lagi, mille tagab plaatide tihedus.