



UA profilis

Sustiprintas profilis, skirtas sienų ir lubų konstrukcijoms

Produkto aprašymas

UA – U formos skerspjūvio profilis, gaminamas iš 2 mm storio cinkuoto plieno skardos.

Atitinka reikalavimus:

DIN 18182-1

EN 14195

Sandėliavimas

Profilius laikyti sausoje vietoje ant medinių padėklų.

Kokybės kontrolė

Tipiniai produkto bandymai atlikti pagal standarto EN 14195 reikalavimus.

Produktas žymimas CE ženklu.

Savybės

- Legiruotasis plienas pagal EN 10020.
- Ypač stabilus, nes gaminamas iš aukštos markės plieno skardos.
- Išilginės kiaurymės skirtos patikimai sujungti.
- Gali būti išbandytų sausosios statybos konstrukcijų (ugniaatsparių ir garsą izoliuojančių) komponentas.
- Tinkamas esant didesnėms statinėms apkrovoms.
- Didelis priedų asortimentas.
- Vidaus darbams.

Sustiprintas profilis, skirtas sienų ir lubų konstrukcijoms

Naudojimas

Sustiprintas profilis UA skirtas sienų konstrukcijoms ir luboms įrengti. Jis naudojamas durų angoms formuoti arba tais atvejais, kai reikia perimti didesnes apkrovas, pvz., tvirtinant vonios kambario san techninius prietaisus. Tinkamas visose įprastos drėgmės patalpose, įskaitant gyvenamojo būsto vonios kambarius ir virtuves.

Galima naudoti su šiomis sistemomis:

- Metalinio karkaso pertvara W11.lt
- Gipso plokščių lubų konstrukcija D116.lt
- Bepakabėmis gipso plokščių lubomis D13.lt
- *Knauf Cubo*, sistemomis „patalpa patalpoje“ K37.lt

Darbo eiga

Montavimas

Montavimas atliekamas vadovaujantis statybos taisyklėmis

„ST 211573430.01:2020 Sausosios statybos sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių montavimo darbai“ ir aktualiais *Knauf* sausosios statybos sistemų techniniais duomenų lapais.

Medžiagos techniniai duomenys

Pavadinimas	Mato vnt.	Vertė / dydis
Plieninės skardos markė	–	S250GD+Z275, pagal EN 10346
Skardos storis	mm	2 ±0,14
Takumo riba	MPa (N/mm ²)	≥ 250
Tempimo stipris	MPa (N/mm ²)	≥ 330
Karštasis cinkavimas	–	abipusis

Produkto techniniai duomenys

Profilis	Plotis mm	Skerspjūvio plotas A cm ²	Inercijos momentas I _y cm ⁴	Inercijos momentas I _z cm ⁴	Atsparumo momentas W _y cm ³	Atsparumo momentas W _z cm ³
UA 50 x 40 x 2,0	48,8	2,50	10,25	4,20	4,38	1,57
UA 75 x 40 x 2,0	73,8	3,00	26,27	4,82	7,32	1,67
UA 100 x 40 x 2,0	98,8	3,50	51,66	5,26	10,67	1,74
UA 125 x 40 x 2,0	123,8	4,00	97,97	5,59	14,45	1,78
UA 150 x 40 x 2,0	148,8	4,50	136,77	5,85	18,63	1,82

Produkto variantai

Profilis	Ilgis mm	Skardos storis mm	Svoris kg/m	Produkto kodas	EAN kodas
UA 50/40/2	2600	2,0	1,7	00003343	4003982064127
	3000			00003345	4003982027320
	3250			00003346	4003982027337
	3500			00003347	4003982027344
	3750			00003348	4003982027351
	4000			00003349	4003982027368
	4500			00003350	4003982075611
	5000			00009460	4003982144355
UA 75/40/2	2600	2,0	2,0	00003353	4003982064134
	2750			00003354	4003982071255
	3000			00003355	4003982059659
	3250			00003356	4003982071088
	3500			00003357	4003982059666
	3750			00003358	4003982071286
	4000			00003359	4003982059673
	4500			00003360	4003982063557
	5000			00007394	4003982081957
UA 100/40/2	2600	2,0	2,3	00003362	4003982075628
	2750			00003363	4003982075659
	3000			00003364	4003982059697
	3250			00003365	4003982071293
	3500			00003366	4003982059703
	3750			00003367	4003982071248
	4000			00003368	4003982059710
	4500			00003369	4003982059727
	5000			00007395	4003982081940
UA 125/40/2	2600	2,0	2,8	00096294	4003982198921
	3000			00096295	4003982198945
	3500			00096296	4003982198969
	5000			00096297	4003982198983
UA 150/40/2	2600	2,0	3,3	00096298	4003982199003
	3000			00096300	4003982199027
	3500			00096302	4003982199041
	5000			00096303	4003982199065

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-lt@knauf.com

www.knauf.lt

UAB „Knauf“

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.