



Hüdroisolatsioon

K435b.ee

Tooteleht

06.2022



Flächendichtband F / Primatex 85LF

Elastne hüdroisolatsioonilint

Materjal

Elastne hüdroisolatsioonilint, mida kasutatakse koos hüdroisolatsioonimastiksiga Knauf Flächendicht F.

Koostis

Polüestri ja polüpropüleenkiudude segu

Ladustamine

Piiramatult säilivusaeg Ladustada kuivas kohas puitlustel ja toatemperatuuril

Kvaliteet

Tootele on tehtud tüübikaitse kontroll ja on tagatud pidev tootmiskontroll.

Omadused ja lisaväärtused

- Elastne
- Tugevdab hüdroisolatsiooni
- Kasutusvalmis
- Ei aegu
- Mõeldud käsitsi paigaldamiseks
- Sise- ja välistöödeks

Elastne hüdroisolatsioonilint

Kasutusala

Hüdroisolatsioonilint Flächendichtband F on mõeldud vuukideta seinte ja põrandate hermeetiliseks ja elastseks tihendamiseks niisketes ja märgades ruumides, näiteks vannitubades, duširuumides jne. Seda kasutatakse koos hüdroisolatsioonimaterjaliga Knauf Flächendicht F, Knauf Flächendicht või Knauf Flex-Dicht.

Lint on mõeldud mitmekihilise hüdroisolatsioonisüsteemi tegemiseks nurkade liitekohtades ja vuukide katmiseks, samuti torude hüdroisolatsiooniks. Seda kasutatakse hoonete niiskustundlikel aluspindadel kriitilistes kohtades, näiteks:

- sise- ja välisnurkades;
- põrandate ja seinte ühenduskohtades;
- pahteldatud pragude isoleerimiseks;
- vee- ja kanalisatsioonitorude tihendamiseks.

Lindi kasutamisel muutub tihenduskoht elastseks ja pingetaluvaks ning see lihtsustab pinna edasist töötlemist.

Mõeldud käsitsi paigaldamiseks.

Sise- ja välistöödeks.

Pealekandmine

Lõigake lint (vajaliku pikkusesse), asetage hüdroisolatsioonimaterjali esimesele pealekantud kihile (esimene kiht kantakse peale lahjendamata kujul) ja suruge tugevalt sisse.

Flächendichtband F tuleb paigaldada ühtlaselt, ilma voltideta. Asetage lint vähemalt 5 cm ülekattega teisele lindile.

Siluge lint pahtlilabida või rulliga.

Pärast esimese hüdroisolatsioonikihi kuivamist katke see teise kihiga ja vajaduse korral ka kolmanda kihiga (alati pärast eelmise kihi täielikku kuivamist).

Niiskuse pääsemine läbi lindi on peaaegu võimatu – see ühineb Knaufi isolatsioonimaterjalidega nii tihedalt, et linti saab eemaldada ainult koos kogu hermetiseerimisüsteemiga.

Temperatuur ja kliima

Õhu ja aluspinna temperatuur peab pealekandmise ja kõvenemise ajal olema +5 °C kuni +25 °C (soovitavalt üle +10 °C).

Muud juhised

See tooteleht määrab kindlaks materjali kasutusala ja soovitatavad tööd, kuid see ei saa asendada töötaja vilumust. Peale nende soovitude tuleb tööde tegemisel järgida ehitustööde nõudeid. Tootja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa mõjutada selle kasutusviisi ega -tingimusi. Kahtluste korral tuleb kasutamist proovida.

Selle tootelehega tühistatakse varasemad tootelehed.

Tööohutus ja jäätmekäitlus

Kõrvaldatakse (käideldakse) tavajäätmena kohalike seaduste kohaselt.

Tehnilised andmed

Nimetus	Ühik	Väärtus/tolerants
Pikkus	m	25
Laius	cm	10
Kaal pinnaühiku kohta	g/m ²	100 (–10%)
Materjali paksus	mm	0,7 (±20%)
Tõmbetugevus	kN/m	5,0 (–10%)
Suhteline pikenemine katkemisel	%	≥ 50
Paigaldusaegne temperatuur	°C	+5 kuni +25
Temperatuuritaluvus pärast kuivamist	°C	–20 kuni +80

Materjalikulu

Materjalikulu	m/m
Seinale, põrandale	1

Tarneprogramm

Nimetus	Pakend	Art nr	EAN-kood
Flächendichtband F	25 m	00158706	4750614007181
Primatex 85 LF, laius 0,1 m	25 m	00137480	8151000505575
Primatex 85 LF, laius 0,1 m	100 m	00137481	8151000808577
Primatex 85 LF, laius 1,0 m	10 m	00137482	8151000605572

Tel (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf Tallinn UÜ, Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükkiversioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrükkid, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

Käesolevas vihikus esitatud tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf neid tooteid, mida on Knauf kirjalikult soovitanud.