

Šildymo / vėsinimo sistemos eksploatacijos pradžios protokolas

Leidimo data: 2023-11

Procedūros įgyvendinimo dokumentacija:

KLIENTAS / UŽSAKOVAS: _____

PASTATAS / AUKŠTAS: _____

STATYBOS VADOVAS / ARCHITEKTAS: _____

**ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGIMO
SUBRANGOVAS:** _____

ŠILDYMO / VĖSINIMO SISTEMA: _____

TINKAVIMAS (DATA) GIPSINIS TINKAS ☐

TINKO SLUOKSNIO STORIS, MM KALKIŲ IR CEMENTO TINKAS ☐

KALKINIS TINKAS ☐

KITAS ☐

Laikas iki eksploatacijos pradžios:

Gipsinis tinkas (oro temperatūra > 10 °C): 1 diena. Kalkinis / kalkių ir cemento tinkas: per 1 dieną 1 mm tinko sluoksnio (min. 2 savaitės)

Kita:

Data:

Parašas:

1 diena +25 °C šilumnešio temperatūra

2 diena +25 °C šilumnešio temperatūra

3 diena +25 °C šilumnešio temperatūra

4 diena +35 °C šilumnešio temperatūra

5 diena +45 °C šilumnešio temperatūra

5–10 diena +45 °C šilumnešio temperatūra

11 diena +35 °C šilumnešio temperatūra

12 diena +25 °C šilumnešio temperatūra

Vieta, data

Šildymo sistemos įrengimo subrangovas

Užsakovas / Gen. rangovas

*** Eksploatacijos pradžios protokolas taikomas tik kartu su šildymo sistemai adaptuotomis tinkavimo rekomendacijomis! Bet kuriuo atveju būtina laikytis tinkavimo rekomendacijose nurodyto tinko džiovimo laiko ir (arba) temperatūros nurodymų!**

Šis leidimas pakeičia visus ankstesnius leidimus.

Knauf Infocentras

Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-lt@knauf.com

www.knauf.lt

UAB „Knauf“

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išiegos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

HK01.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.