



Knauf Conni S

Σιλικονούχος διακοσμητικός σοβάς - Τριφτής ομοιόμορφης υφής

Περιγραφή υλικού

Σιλικονούχο διακοσμητικό τελικό επίχρισμα λεπτής στρώσης, οργανικής βάσης έτοιμο προς χρήση, χωρίς τσιμέντο κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική χρήση και όλα τα υποστρώματα. Ενισχυμένο με συντηρητικά φιλμ για αντίσταση σε μικροοργανισμούς (μούχλα, άλγη, μύκητες). Σε μεγάλη ποικιλία από κοκκομετρίας για διαφορετικές τεχνολογίες και εμφάνιση της υφής της τελικής επιφάνειας. Με τα κατάλληλα εργαλεία (βούρτσα, σφουγγάρι, μυστρί, σπάτουλα) μπορούν να διαμορφωθούν επιφάνειες όπως τριφτό, χωριάτικο, ελεύθερη σχεδίαση. Μπορεί να δουλεύτε με το χέρι ή μηχανή. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thermoprosorsis με EPS, πετροβάμβακα. Πιστοποιημένο σύμφωνα με την προδιαγραφή ETAG 004.

Σύνθεση

Συνδετικό υλικό: Ρητίνες σιλικόνης και οργανικά συνδετικά υλικά, ακρυλική βάση διασποράς
Αδρανή: Μάρμαρο και χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας, ανόργανα πληρωτικά υλικά
Πρόσθετα: Ειδικές ανόργανες και οργανικές χρωστικές, πρόσθετα συντηρητικά, νερό

Συσκευασία

Δοχείο 25 kg

Conni S (Τριφτής ομοιόμορφης υφής)

Κοκκομετρία 1,0 mm Κωδ. Προϊόντος 00054595

Κοκκομετρία 1,5 mm Κωδ. Προϊόντος 00040950

Κοκκομετρία 2,0 mm Κωδ. Προϊόντος 00040951

Κοκκομετρία 3,0 mm Κωδ. Προϊόντος 00040952

Έγχρωμο (κατάλογος αποχρώσεων Knauf ColorConcept)
Κωδ. Προϊόντος 00044794

Αποθήκευση και Μεταφορά

Το Conni S πρέπει να προστατεύεται από παγετό, υψηλές θερμοκρασίες και την απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία. Οι κλειστές αυθεντικές συσκευασίες μπορούν να αποθηκευτούν για 24 μήνες σε δροσερό χώρο και πρέπει να προστατεύονται από παγετό (+5 °C έως 25 °C).

Ποιότητα

Το προϊόν υπόκειται σε συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους. Είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την ETAG 004 Κατευθυντήρια οδηγία για σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με επίχρισμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πιστοποιήσεων EOTA και φέρει σήμανση CE. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις διασφαλίζονται μέσω κοινοποιημένων φορέων στο CEN, γεγονός που εξασφαλίζει την άριστη ποιότητά του.

Σύστημα Knauf Thermoprosorsis:

Ευρωπαϊκές Τεχνικές Πιστοποιήσεις ETA-10/0360, ETA-10/0361.

Τομείς Εφαρμογής

- Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με EPS, πετροβάμβακα. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thermoprosorsis, πιστοποιημένο σύμφωνα με την προδιαγραφή ETAG 004
- Τελικός διακοσμητικός σοβάς, πάνω σε τριφτούς σοβάδες ασβέστη/τσιμέντου κατηγορίας P II και P III
- Τελικός διακοσμητικός σοβάς πάνω σε σκυρόδεμα
- Τελικός διακοσμητικός σοβάς, πάνω σε οργανικές στρώσεις, όπως Knauf Pastol

Ιδιότητες

- Διακοσμητικός σοβάς σε πάστα σύμφωνα με το DIN EN 15824
- Κυρίως για εξωτερική χρήση
- Λευκό RAL 9010.
- Χρωματίζεται στη μάζα του σε 500 αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού Knauf ColorConcept για απεριόριστη επιλογή αποχρώσεων και υφής στους τοίχους
- Εργαστασιακά ομοιογενές μίγμα
- Μεγάλη διάρκεια εργασιμότητας
- Εξαιρετικά υδρόφοβο με μεγάλη ελαστικότητα για αντοχή σε συστολοδιαστολές και κορυφαία προστασία από ρωγμές στους τοίχους
- Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε κρούσεις
- Εξαιρετική ατμοδιαπερατότητα και διαπνοή
- Υψηλή ανθεκτικότητα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες
- Ανθεκτικό στη μούχλα, στα άλγη και στους μύκητες
- Δεν λερώνει εύκολα
- Υψηλή αντοχή στην ακτινοβολία UV, διατήρηση της απόχρωσης για πολλά χρόνια

Εφαρμογή

Υπόβαθρο	Προετοιμασία Επιφάνειας
Σοβάδες ασβέστη/τσιμέντου των ομάδων κονιάματος P II και P III	Μετά το κατάλληλο χρονικό διάστημα ωρίμανσης και ξήρανσης, αστάρωμα με αστάρι Knauf Quarzgrund. ¹⁾
Ανόργανο βασικό επίχρισμα συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, π.χ. Knauf Thermoprosopsis Multi, SM700 Pro	Μετά από πλήρη ξήρανση και όχι σε λιγότερες από τουλάχιστον 10 ημέρες, αστάρωμα με Knauf Quarzgrund. ¹⁾
Οργανικό βασικό επίχρισμα συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, π.χ. Knauf Pastol	Όταν πρόκειται να εφαρμοστεί έγχρωμο Conni S, συνιστάται η προετοιμασία με έγχρωμο αστάρι Knauf Quarzgrund παρόμοιας απόχρωσης.
Παλιές πολυκαιρισμένες στρώσεις χρώματος με κακή πρόσφυση	Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο ή με κατάλληλα προϊόντα πολυκαιρισμένες στρώσεις μπογιές με κακή πρόσφυση
Σαθρές ή ρηγματωμένες επιφάνειες παλαιών σοβάδων	Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο και επισκευάστε τις σαθρές και ρηγματωμένες επιφάνειες με ειδικό κονίαμα (π.χ. Knauf Thermoprosopsis Multi), αν απαιτείται οπλίστε με κατάλληλο υαλόπλεγμα. Μετά το κατάλληλο χρονικό διάστημα ωρίμανσης και ξήρανσης, αστάρωμα με αστάρι Knauf Quarzgrund. ¹⁾
Σκυρόδεμα, παλιές βαφές και παλαιοί σοβάδες με καλή πρόσφυση	Καθαρίστε με νερό υπό πίεση από σκόνη, ρύπους και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει, αστάρωμα με αστάρι Knauf Quarzgrund. ¹⁾

¹⁾ Όταν πρόκειται να εφαρμοστεί έγχρωμο Conni S, συνιστάται η προετοιμασία με έγχρωμο αδιάλυτο αστάρι Knauf Quarzgrund, παρόμοιας απόχρωσης. Έτσι η τελική απόχρωση δεν επηρεάζεται από το υπόστρωμα, και αποφεύγονται σκιάσεις και διαφοροποιήσεις στον τοίχο.

Προετοιμασία

Τα ευαίσθητα σε λέρωμα στοιχεία του κτιρίου όπως παράθυρα, πρεβάζια και πόρτες αλλά και υλικά όπως ξύλο, γυαλί, μέταλλο, κεραμικά πλακάκια, τεχνητή και φυσική πέτρα, χρώμα και μεταλλικές επιφάνειες ή πατώματα πρέπει να καλύπτονται αδιάβροχα. Σε περίπτωση που λερωθεί η επιφάνεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Μην περιμένετε να ξεραθεί για να καθαρίσετε. Οι φρέσκες επιφάνειες που μόλις έχουν περαστεί με Conni S πρέπει να προστατεύονται από την μεγάλη υγρασία περιβάλλοντος, π.χ. τη βροχή, και το γρήγορο στέγνωμα, π.χ. από την άμεση επαφή με τον ήλιο και τον δυνατό αέρα. Προστατέψτε την επιφάνεια (π.χ. με δικτυο οικοδομής). Σε περίπτωση έκθεσης στον ήλιο και σε υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να σκεπάζεται η σκαλωσιά μέχρι το στέγνωμα του σοβά ή να αναβληθεί η εφαρμογή μέχρι να ισχύουν πιο ευνοϊκές συνθήκες.

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, στεγνές, επίπεδες, χωρίς σκόνη και λάδια φυλοτύπων και τυχόν υπολείμματα που θα μειώσουν την πρόσφυση. Οι επιφάνειες σκυροδέματος πρέπει να καθαρίζονται, να απομακρύνονται λάδια φυλοτύπων και άλλοι ρύποι και αν κριθεί απαραίτητο να καθαρίζονται με βούρτσα ή πιεστικό νερού και να αφήνονται να στεγνώσουν.

Υφιστάμενες επιστρώσεις της επιφάνειας, όπως παλαιά χρώματα και παλαιοί σοβάδες πρέπει να ελεγχθούν για την σταθερότητα τους και την συμβατότητα με το Conni S και ανάλογα να αφαιρεθούν πλήρως σε βάθος.

Το Conni S εφαρμόζεται σε προεπεξεργασμένα βασικά επιχρίσματα ανόργανης ή οργανικής βάσης και κονιάματα τα οποία έχουν πλήρως στεγνώσει και ωριμάσει. Ανόργανης βάσης είναι τα συμβατικά κονιάματα ασβέστη/τσιμέντου ή έτοιμα ξηρά κονιάματα βάσεως τσιμέντου όπως το Knauf Thermoprosopsis Multi, SM700 Pro. Οργανικής βάσης είναι ετοιμόχρηστα υλικά σε μορφή πάστας όπως το Knauf Pastol. Υγρά ή μη πλήρως ωριμασμένα υπόβαρα μπορεί να οδηγήσουν σε αστοχία τις επόμενες επιστρώσεις.

Μετά το πλήρη στέγνωμα για την εφαρμογή λευκού ή έγχρωμου τελικού επιχρίσματος πάνω στις επιφάνειες είναι αναγκαία η προετοιμασία με μια στρώση λευκό ή χρωματισμένο αδιάλυτο αστάρι Knauf Quarzgrund. Το Quarzgrund, είναι αστάρι προετοιμασίας επιφανειών για τα υλικά addi και conni. Περιέχει χαλαζιακή άμμο και είναι ενισχυμένο με ρητίνες για να δημιουργεί άριστη πρόσφυση. Πριν την περαιτέρω επεξεργασία πρέπει το αστάρι να στεγνώσει για τουλάχιστον 12 ώρες.

Σε περιπτώσεις έγχρωμου τελικού επιχρίσματος, αποχρώσεων με οργανικές χρωστικές, φρέσκα υπόβαρα αφού περάσουν οι απαραίτητες ημέρες ωρίμανσης τουλάχιστον 14 ημέρες για συμβατικά κονιάματα και 5 ημέρες για βασικά επιχρίσματα εξωτερικής θερμομόνωσης μπορεί να γίνει η προετοιμασία με χρωματισμένο αδιάλυτο αστάρι Knauf Quarzgrund. Παλιοί σοβάδες ή μη επίπεδες επιφάνειες σοβατίζονται με Knauf Thermoprosopsis Multi με πάχος τουλάχιστον 3 mm και όπου απαιτείται τοποθετείται πλέγμα. Το πλέγμα πρέπει να καλύπτεται πλήρως με κονίαμα. Μετά την εφαρμογή του βασικού επιχρίσματος και αφού περάσουν οι απαραίτητες ημέρες ωρίμανσης του (μία ημέρα για κάθε χιλιοστό πάχους) μπορεί να γίνει η εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος του συστήματος. Η εφαρμογή γίνεται από το πάνω μέρος των όψεων προς το κάτω. Σε περίπτωση που η εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος γίνει πρόωρα υπάρχει η περίπτωση εμφάνισης διχρωμιών στην επιφάνειά του. Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής του τελικού επιχρίσματος πρέπει να είναι 1,5mm. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται Conni S 1,0 mm και 1,5 mm, συνιστάται η ενίσχυση του υποβάθρου με οπλισμό υαλόπλεγματος. Εάν απαιτείται εμφάνισης της τελικής επιφάνειας σε κοκκομετρία μικρότερης του 1,5mm, τότε απαιτείται η εφαρμογή πολλαπλών στρώσεων τελικού επιχρίσματος μέχρι να επιτευχθεί το ελάχιστο πάχος του 1,5mm.

Ενίσχυση με υαλόπλεγμα ανάλογα με την κοκκομετρία και την φωτεινότητα απόχρωσης της τελικής επίστρωσης του διακοσμητικού σοβά

Διακοσμητικός σοβάς	Κοκκομετρία mm	Φωτεινότητα απόχρωσης της τελικής επίστρωσης του διακοσμητικού σοβά
		100 έως 30 29 έως 25 24 έως 20 19 έως 15 14 έως 10
Conni S	1,0 ¹⁾	● ○ / ○○ ○○ ○○
	1,5-2,0	● ● ○ / ○○ ○○
	3,0	● ● ○ / ●● ○○

Ενίσχυση υαλόπλεγματος: ● μονή στρώση ○ μονή στρώση, μόνο πάνω σε κονίαμα SM700 Pro & Thermoprosopsis Multi ●● διπλή στρώση ○○ διπλή στρώση, μόνο σε μικρές επιφάνειες, σε μεγαλύτερες επιφάνειες κατόπιν ζήτησης

¹⁾ συνιστάται μια επιπρόσθετη στρώση εξομάλυνσης, πάνω στην υφιστάμενη στρώση, με το βασικό επίχρισμα χωρίς ενισχυτικό υαλόπλεγμα

Επεξεργασία

Το Conni S παράγεται λευκό RAL 9010. Χρωματίζεται στη μάζα του σε 500 αποχρώσεις σύμφωνα με τον κατάλογο χρωματισμού Knauf ColorConcept για απεριόριστη επιλογή αποχρώσεων στους τοίχους. Η απόχρωση πρέπει να ελέγχεται ως προς την ορθότητα της. Καλό θα ήταν το υλικό για ένα έργο/κτίριο να προμηθευτεί σε μια παραγγελία, γιατί σε συμπληρωματικές παραγγελίες τυχόν αποκλίσεις στις αποχρώσεις λόγω πρώτων υλών δεν μπορούν να αποκλειστούν. Σε συμπληρωματικές παραγγελίες πρέπει να αναφέρεται πάντα ο κωδικός χρώματος της προηγούμενης παραγγελίας. Συμπληρωματικές παραγγελίες γίνονται έως και έξι μήνες μετά την πρώτη παράδοση. Συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος πρώτα σε μια μικρή δοκιμαστική επιφάνεια. Πρέπει πάντα πριν την εφαρμογή του έγχρωμου τελικού επιχρίσματος να ελέγχεται ότι:

■ Δεν θα απαιτηθούν μερεμέτια στις όψεις, τα οποία θα δημιουργήσουν αντισθητικές ματίσεις και διχρωμίες.

■ Η απόχρωση του τελικού επιχρίσματος ή του χρώματος είναι η σωστή. Ιδιαίτερα σε συμπληρωματικές παραγγελίες απαιτείται σύγκριση με υλικό από την αρχική.

■ Η ποσότητα του τελικού επιχρίσματος που βρίσκεται στο εργοτάξιο, επαρκεί για την περάτωση της εργασίας για κάθε όψη ώστε να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή γίνεται «φρέσκο πάνω σε φρέσκο».

■ Το εξειδικευμένο εργατοεχνικό προσωπικό που βρίσκεται στο εργοτάξιο επαρκεί για την εξασφάλιση της εφαρμογής σε κάθε όψη «φρέσκο πάνω σε φρέσκο». Η εφαρμογή «φρέσκο πάνω σε φρέσκο» σε κάθε όψη, εξασφαλίζει την αποφυγή αντισθητικών ματίσεων.

Το περιεχόμενο του δοχείου πρέπει να αναμινύεται καλά και εφόσον απαιτείται μπορεί να προστεθεί το πολύ 0,7 λίτρα νερό για να επιτευχθεί η κατάλληλη πυκνότητα.

Το Conni S (Τριφτής ομοιόμορφης υφής) εφαρμόζεται στην επιφάνεια με ανοξείδωτη σπάτουλα και εξομαλύνεται στο πάχος του κόκκου. Αμέσως μετά και χωρίς διαλείμματα διαμορφώνεται - τρίβεται κυκλικά με μεταλλική ανοξείδωτη ή κατάλληλο πλαστικό τριβίδι. Ο τύπος του χρησιμοποιούμενου εργαλείου επηρεάζει την τραχύτητα της επιφάνειας, γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ίδια εργαλεία από όλους τους εφαρμοστές.

Το Conni S μπορεί, αν χρειαστεί, να βαφτεί με Autol ή Fassadol. Το Conni S είναι κατάλληλο για εφαρμογή με όλες τις μηχανές ψεκασμού λεπτών σοβάδων, π.χ. Knauf PFT SWING L. Οι μηχανές και τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση τους με νερό.

Διαμόρφωση περιοχής επαφής με το έδαφος (ζώνη υψηλής στεγάνωσης)

Η περιοχή αυτή καθορίζεται ως η ζώνη που ξεκινάει από τα 30cm επάνω από την στάθμη του εδάφους και καταλήγει στο κάτω μέρος του κτιρίου. Το Conni S μπορεί να τοποθετηθεί μέχρι το επίπεδο του εδάφους πάνω από το κονίαμα, εφόσον εκεί αναμένεται μια συνθησιακή καταπόνηση από την υγρασία και την αναπήδηση του νερού της βροχής όταν πέφτει στο έδαφος. Οι σοβατισμένες επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με χώμα και χαλίκι, μετά το στέγνωμά τους, πρέπει από την μόνωση του υπογείου μέχρι περίπου 5 cm πάνω από το επίπεδο του εδάφους να προστατεύονται / μολύνονται από την υγρασία σύμφωνα κατά DIN 18195. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Knauf Sockel – Dicht στεγανωτικό επαλειφόμενο τσιμεντοειδούς βάσης, σε πάχος 2,5 mm (σε δύο στρώσεις). Μετά το στέγνωμα πρέπει να τοποθετηθεί μια μεμβράνη προστασίας της στεγάνωσης. Σε κάθε περίπτωση η ελάφυνση καταπόνησης του επιχρίσματος από την υγρασία, π.χ. με την κατασκευή περιμετρικά του κτιρίου στραγγιστηριών και την χρήση αποστραγγιστικής μεμβράνης, συνιστάται από τους γενικότερους κανόνες στεγάνωσης των κτιρίων.

Μηχανές σοβά / Εξαρτήματα

Knauf PFT SWING L
Knauf PFT K 2 N αεροσυμπιεστής
Λάστιχο προώθησης Ø 25 mm

Χρόνος ξήρανσης

Το Conni S ξηραίνεται με την εξάτμιση του νερού. Με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί τυχόν επανεπεξεργασία του Conni S το νωρίτερο μετά από 24 ώρες. Το Conni S ξηραίνεται πλήρως μετά από περίπου 14 ημέρες. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες (Θερμοκρασία / υγρασία) μπορεί να παρατείνουν τον χρόνο ξήρανσης.

Θερμοκρασία επεξεργασίας / κλίμα

Σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής, ξήρανσης και φάσης απόκτησης των αντοχών του Conni S, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον + 5° C. διαδικασία κάτω από + 5° C. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή του Conni S σε υποστρώματα τα οποία έχουν θερμανθεί. Σε κρύο, υγρό καιρό (τουλάχιστον + 1° C έως max. + 15° C, max. σχετική υγρασία 85%), συνιστάται η χρήση του Conni TS.

Παρατηρήσεις

Για την εφαρμογή ισχύουν τα DIN EN 13914, DIN V 18550, DIN 55699 και DIN 18345/18350 / DIN 18363, VOB μέρος C καθώς και οι οδηγίες της Knauf.

Λόγω της χρήσης φυσικών αδρανών πλήρωσης και λόγω της φυσικής διαδικασίας ξήρανσης σε διαφορετικές καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες μπορεί να υπάρχουν μικρές χρωματικές διαφοροποιήσεις ή να δημιουργηθούν ελαφρές παραλλαγές στη σκιά.

Η τελική απόχρωση επηρεάζεται από το υπόστρωμα, την θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Σκιάσεις στον τοίχο, ανωμαλίες στο υπόστρωμα (διαμόρφωση, απορρόφηση) και μεταβλητές συνθήκες περιβάλλοντος μπορούν να οδηγήσουν σε διαφοροποιήσεις στο χρώμα.

Για τις πολύ έντονες αποχρώσεις συνιστάται μια επιπρόσθετη στρώση βαφής.

Το Conni TS και το Conni S μπορεί να διαφέρουν τόσο στις αποχρώσεις όσο και στην υφή της τελικής επιφάνειας. Συνεπώς, η ταυτόχρονη χρήση των δύο προϊόντων στην ίδια επιφάνεια πρόσφυσης πρέπει να αποφεύγεται. Σε μεγάλες μηχαν-

νικές καταπονήσεις της επιφάνειας, σε σκούρες έντονες αποχρώσεις, μπορεί να αλλάξει ο χρωματισμός στο συγκεκριμένο σημείο (λευκή κηλίδα). Η ποιότητα του προϊόντος και η λειτουργικότητα δεν επηρεάζονται. Το Conni S είναι ενισχυμένο με συντηρητικά φίλμ για αντίσταση σε μικροοργανισμούς (μούχλα, άλγη, μύκητες) και έχει τέτοια σύνθεση που να εμποδίζει την ρύπανση. Μια μόνιμη απουσία ακαθαρσιών όπως μούχλα και μύκητες δεν μπορεί να εξασφαλιστεί. Η ικανότητα αντοχής εξαρτάται από τα τοπικά δεδομένα και τις ισχύουσες περιβαλλοντολογικές συνθήκες.

Υποδείξεις ασφαλείας

Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, χρειάζεται καλό ξέπλυμα με νερό και ιατρική συμβουλή. Σε συσκευασμένη κατάσταση είναι φυσιολογικά και οικολογικά αβλαβές. Φύλλο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο εφόσον ζητηθεί.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

DIN EN 15824		
Πυκνότητα:	ca. 1,8 kg/dm ³	DIN EN ISO 2811
Υδρατμοπερατότητα:	V ₁ υψηλή	DIN EN ISO 7783-2
Συντελεστής απορρόφησης νερού:	W ₃ οριακή	DIN EN 1062-3
Αντοχή πρόσφυσης:	≥ 0,3 MPa	DIN EN 1542
Διάρκεια (αντοχή σε παγετό)		
Συντελεστής μετάδοσης:	w ≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	DIN EN 1062-3
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ _{10,dry,mat} :	0,70 W/(m·K)	DIN EN 1745
Συμπεριφορά στην φωτιά σε συνδιασμό με εφαρμογή σε ορυκτό υπόβαθρο:	B	Δύσκολα αναφλέξιμο DIN EN 13501-1

Παρατήρηση

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα δοκιμών. Αποκλίσεις είναι δυνατόν να εμφανίζονται σε εργοταξιακές συνθήκες.

Κατανάλωση υλικού / Αποδοτικότητα

	Κοκκομετρία / Πάχος εφαρμογής σε mm	Κατανάλωση Υλικού σε kg/m ²	Αποδοτικότητα εφαρμογής m ² /δοχείο
Conni S 1,0	1,5	1,6	15,6
Conni S 1,0 (ελεύθερη διαμόρφωση)	2,0 - 3,0	3,5	7,1
Conni S 1,5	1,5	2,2	11,4
Conni S 2,0	2,0	2,8	8,9
Conni S 3,0	3,0	3,7	6,8

Ο ακριβής υπολογισμός των καταναλώσεων των υλικών προκύπτουν από μια δοκιμαστική εφαρμογή στο εργοτάξιο.

Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.:

► Τηλ: 210 9310567-9

► Fax: 210 9310567-9

► www.knauf.gr

► knauf@knauf.gr

Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.

Ευριπίδου 10, 176 74 Καλλιθέα Αθήνα, Τηλ. & Fax 210 9310567-9

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της και εγγυάται την άριστη ποιότητά τους. Πληροφορίες για την ποσότητα και τον τρόπο κατασκευής προέρχονται από την πείρα της και δεν μπορούν να μεταφέρονται ανεξέλεγκτα σε κάθε κατασκευή χωρίς ανάλογη προσαρμογή. Για συνηθισμένες κατασκευές ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές, στην περίπτωση ειδικών κατασκευών συνιστώνται πειραματικές δοκιμές. Απαγορεύεται από τον νόμο η μερική ή ολική ανατύπωση αυτού του εντύπου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της Knauf Γυψοποιία

Όλες οι προαναφερθείσες ιδιότητες οικοδομικής φυσικής καθώς και οι οικοδομικές, στατικές απαιτήσεις, επιτυγχάνονται μόνο όταν εφαρμοστεί πλήρες σύστημα Knauf ή προϊόντα που προτείνει η Knauf. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια ισχύος και η επικαιρότητα των πιστοποιητικών που παρέχονται.

GR./07/2013

Τεχνική υποστήριξη με ...σύστημα Knauf

ΑΤΤΙΚΗ, ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έδρα και κεντρικά γραφεία
Ευριπίδου 10, 176 74 Καλλιθέα Αθήνα,
Τηλ. & Fax 210 9310567-9

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο και κέντρο εκπαίδευσης
Στάνος, 305 00, Αμφιλοχία,
Τηλ. 26420 29100, Fax 26420 29112

KENTP. & ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Γραφείο Βορείου Ελλάδος
Αγροτεμάχιο 592 – ΒΙ.ΠΕ. Ν. Μαγνησία,
Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 1362, 57022
Τηλ. & Fax 2310 548995

ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Παπάγου 18,661 00 Πρόδρομο Δράμα,
Τηλ. & Fax 25210 34715

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Βαλαβάνη 25,
413 34 Λάρισα,
Τηλ. & Fax 2410 626636

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Αλιάκμονας 18,
264 42 Πάτρα,
Τηλ. & Fax 2610 437417

ΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ηπείρου 27,
221 00 Τρίπολις,
Τηλ. & Fax 2710 233662

ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ραΐκου 8,
713 04 Ηράκλειο,
Τηλ. & Fax 2810 313818

ΚΥΠΡΟΣ Knauf Cyprus Ltd.

Δίπλα από το πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής,
Πύργος, Λεμεσός, Τ.Θ. 54579, 3725
Τηλ. 00357 25343371