ΡΙΖΑΚΟΣ
πρώτη επιλογή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΟΝΩΣΗ
ΔΟΜΗΣΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ISO 9001 TUV NORD TUV HELLAS SYSTEM CERTIFICATION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ			NEOPOR THP EPS 80 RF CE		
	Μονάδα Μέτρησης		Τιμή	ΕΠΙΠΕΔΟ	Πρότυπο ελέγχου
Συντ. θερμικής αγωγιμότητας λ στους $10^{o}C$	W/m*K		0,032		EN 12667
	Kcal/m*h*^{o}C		0,028		EN 12939
Θερμική αντίσταση για πλάκες πάχους	m^2*K/W				
	30	mm	0,938		EN 823
	50	mm	1,563		
ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ					
Μήκος L & Πλάτος W	mm		± 2	L2	EN 822
Πάχος T	mm		± 1	T2	EN 823
Τετραγωνικότητα S	mm		± 2/1000	S2	EN 824
Επιπεδότητα P	mm		± 5	P4	EN 825
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
Καμπτική αντοχή σ_b	KPa		125	BS125	EN 12089
	Kp/cm^2		1,28		
	N/mm^2		0,13		
Θλιπτική τάση για 10 % παραμόρφωση σ_{10}	KPa		80	CS(10)80	EN 826
	Kp/cm^2		0,82		
	N/mm^2		0,08		
Εφελκυστική τάση κάθετα στις όψεις σ_{mt}	KPa		150	TR 150	EN 1607
	Kp/cm^2		1,53		
	N/mm^2		0,15		
Μακροπρόθ. απορρόφηση ύδατος σε βύθιση			3,0%		EN 12087
Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών μ (Αέρας μ=1)			20 - 40		EN 12086
Φαινομένη πυκνότητα	Kgr/m^3		18 - 20		EN 1602
Διαστασική σταθερότητα					EN 1603
Αντίδραση στη φωτιά	E				EN 13501-1
	B1				DIN 4102
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ			EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(N)2-DS(70,-)1- BS125 - CS(10)80 - TR150		EN 13163 : 2008

Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ (EPS)
www.rizakos.gr

ΕΔΡΑ
ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας
351 00 Λαμία
Τηλ.: 22310 66061
Fax: 22310 66060
e-mail: info@rizakos.gr

ΛΑΜΙΑ
1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού
351 00 Λαμία
Τηλ.: 22310 35001
Fax: 22310 43200
e-mail: lamia@rizakos.gr

ΑΘΗΝΑ
Ιβίσκου 134
136 77 Αχαρναί
Τηλ.: 210 2846265
Fax: 210 2847233
e-mail: athens@rizakos.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ολύμπου 60
570 09 Καλοχώρι
Τηλ.: 2310 755836
Fax: 2310 755837
e-mail: salonica@rizakos.gr