



P 523

06/2006

## P583 Knauf Finishpachtel weiß

Materjal, kasutusala, omadused, töötlemine, tehnilised näitajad, märkused

### Materjal

Knauf Finishpachtel weiß on pulbriline valge tsemendi baasil sünteetilise täitematerjaliga kuivsegu. Kätsiti kasutamiseks.

### Kasutusala

Ebatasasuste tasandamiseks, kihi paksuseks 0–5 mm. Kasutamiseks mineraalsetel aluspindadel sise- ja välistingimustes.

### Omadused

- universaalne
- valget värvi
- ülevärvitav
- hõlpsasti töödeldav

## Töötlemine

### Aluspind:

Peab olema kuiv, vaba tolmust, lahtistest osakestest ja kirmetistest, ei tohi olla külmunud, peab olema kandevõimeline.

Kõikidel tavalistel ehituslikel, mineraalsetel aluspindadel (nt betoon, lubi-tsementkrohv).

### Aluspinna ettevalmistamine:

Erineva või tugeva imavusega aluspinnad kruntida Knauf Tiefengrund-i või Knauf Stuckprimer-iga, betoonpinnad Knauf Haftemulsion-iga.

### Töö kõik:

Knauf Finishspachtel puistata puhtasse vette (1kg + ca 0,3 l) ja segada tükkvabaks. Lasta 5 minutit seista ja veelkord läbi segada.

Vajaliku töötlemiskonsistentsi saavutamiseks lisada vajadusel vett.

Segada võib käsitsi või aeglaselt pöörleva vispliga.

Segu peab olema tükkvaba ja ühtlase konsistentsiga. Kanda pahtlilabida või kelluga aluspinnale, soovitud paksuse kihina. Piisava pinnatugevuse korral võib pinda siluda.

### Töötlemisaeg:

Veega segatud segu on töödeldav ca 2-3 tunni vältel. Kivistumisaeg sõltub kihi paksusest, aluspinnast ja ilmastikutingimustest.

Pinda värvida ja katta alles pärast täielikku kuivamist.

### Töötlemistemperatuur:

Õhu- ja aluspinnatemperatuur peab töötlemise ja kivistumise ajal olema üle +5°C.

Kaitsta otsese päikese ja tõmbetuule eest.

## Tehnilised näitajad

Tera suurus:	kuni 0,3	mm
Paindetõmbetugevus:	2,5	Mpa
Survetugevus:	9	Mpa
Nakketugevus:	0,3	Mpa

Kihi keskmine paksus: 0 -5 mm

### Kvaliteedi tagamine:

Kvaliteedikontroll tehase laboris

## Märkused

Knauf Finishspachtel weiß pulbrit ei tohi segada muude materjalidega, kuna tema omadused võivad seeläbi tunduvalt muutuda.

Töövahendid kohe pärast kasutust veega puhtaks pesta.

## Säilitamine

Kuivas ruumis puitalusel.

Säilib ca 12 kuud.

Avatud kotid hästi sulgeda.

## Materjalikulu

Kulunorm: ca 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm

Sõltub aluspinna omadustest.

**Tellimisandmed / tarnepakk.**

### Liigitamine kemikaalseaduse kohaselt

### Xi ärritav

R36- ärritab silmi; R38-ärritab nahka; R43-nahale sattudes võib põhjustada ülitundlikkust (allergiat)

S2, S24, S25, S26, S37

Jäätmekäitlus: Ehitusprahina on toode tahkunud ja kivistunud olekus kahjutu. Täiesti tühjad pakendid anda keskkonnasõbralikku jäätmekäitlusesse.

Tootja jätab endale õigused tehnilisi andmeid muuta. Meie garantii kehtib vaid meie materjali korrektse kautamise puhul. Kulumäärad, esitatud kogused ja konstruktsioonilised andmed põhinevad tootja kogemusel ning tavaolukorras oluliselt erinevates tingimustes ei pruugi need automaatselt kehtida. Esitatud andmed ei vabasta ostjat/müüjat kohustusest meie toodete sobivust ettenähtud kasutusotstarbel kasutamiseks ise kontrollida.

Kõik õigused seadusega tagatud. Muudatusi, kordustrükke ja koopiad, ka osalisi võib teha ainult Knauf Tallinn UÜ selgesõnalise loaga.

+372 6 51 8690

www.knauf.ee

info@knauf.ee

Knauf Tallinn UÜ Laki 3A, 10621 Tallinn, Eesti Vabariik Tel. 651 8690 faks 651 8691 e-post: info@knauf.ee • www.knauf.ee