

KNAUFKNAUF

Sienu apdares procesa rezultāts – skaista, kvalitatīvi apstrādāta virsma - ir atkarīgs no jūsu izvēlētas špakteles. Špaktelēšana ir svarīga apdares daļa ar mērķi iegūt līdzenu virsmu, bet tas tiešā mērā ir atkarīgs no augstvērtīgiem materiāliem. Knauf iesaka izmantot universālo ģipša špakteli *Knauf Q-Filler*, kas ir paredzēta ģipškartona plākšņu virsmu un šuvju, kā arī apmestu un betona virsmu špaktelēšanai iekštelpās.

Kādēļ ir vērts izvēlēties *Knauf Q-Filler* špakteli?

- Universāls lietojums un mazs rukums
- Piemērota ģipškartona šuvju špaktelēšanai, izmantojot armēšanas lenti (Q1 kvalitātē)
- Piemērota dažādu virsmu špaktelēšanai (Q2-Q3 kvalitātē)
- Raksturīgs mazs patēriņš
- Piemērota iekšdarbiem
- Izstrādei ar rokām

SIA „Knauf”

Daugavas iela 4, Saurieši,
Stopiņu nov., LV-2118, Latvija

Knauf info centrs:

+371 67032999

info@knauf.lv

www.knauf.lv



Q-Filler

...un zini, ka
viss sanāks!

**Izvēlies kvalitatīvu
universālo ģipša špakteli
Knauf Q-Filler!**



Kā lietot Knauf Q-Filler?

Špaktele paredzēta gan ģipškartona plākšņu pilnas virsmas, gan šuvju (malas HRAK, AK, SFK) špaktelēšanai, izmantojot armēšanas lentes. Piemērota arī ģipša, citu apmetumu un betona virsmu špaktelēšanai, ģipša plākšņu defektu novēršanai un plānā ģipškartona līmēšanai pie līdzenas un stabilas pamatnes.

Patēriņš

Špaktelējot virsmu – ap 0,83 kg/m² (1 mm biezā kārtā).
Ģipškartona šuvēm – ap 0,25 kg/m².

Pamatnes sagatavošana

Vispirms sagatavojiet līdzenu, stingru, tīru un sausu pamatni. Ģipškartona plāksnēm jābūt stipri piestiprinātām pie stabila karkasa atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Pirms špaktelēšanas noēvelēto šuves malu ieteicams gruntēt ar dziļo grunti *Knauf Tiefengrund*. Tas nodrošinās virsmas un špakteles saķeri, šuve būs atbilstoši aizpildīta, plāksnes - rūpīgi salīmētas. Pirms visas virsmas špaktelēšanas labi uzsūcošu pamatni ieteicams gruntēt ar grunti *Knauf Stuck-Primer*, nestabilu virsmu - ar dziļo grunti *Knauf Tiefengrund*, bet betona virsmu - ar *Knauf Putzgrund*.



Darba gaita

Ieberiet špakteli tīrā ūdenī (attiecībā 2,5 kg uz 2 l) un maisiet, līdz pulveris ir pilnībā izšķīdis. Uzgaidiet 2 - 3 minūtes, ļaujot maisījumam uzbriest, un izmaisiet vēlreiz. Ar špakteli līdzeni noklājiet pamatni vajadzīgā biezuma kārtā. Ģipškartona plākšņu šuves aizpildiet ar špakteli un ievietojiet šuvju armēšanas lenti *Knauf Kurt* vai *Knauf* papīra lenti. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas pārlicinieties, ka iepriekšējā kārtā ir pilnībā nožuvusi.



Tehniskie dati

Atbilst standartam:	tips 3B saskaņā ar EN 13963
Pamatnes un vides temperatūra:	ģipškartons +10 °C citas virsmas +5 °C
Darba laiks ar sagatavotu maisījumu:	aptuveni 50 min.
Derīguma termiņš:	seši mēneši no izgatavošanas dienas

Iepakojums un kods

25 kg maiss	466784
10 kg maiss	459714
5 kg maiss	459716