



P 141

2010

Knauf Easyputz Dekoratīvais apmetums

Materiāls

Knauf Easyputz ir lietošanai gatavs, balts dekoratīvais apmetums uz minerālas bāzes. Paredzēts gan mehāniskai izstrādei (ar PFT tehniku), gan izstrādei ar rokām.

Apmetuma sastāvs:

kalcija sulfāta un alumīnija hidroksīda, kaļķakmens miltu, polistirola akrilīts uz polimēru dispersijas bāzes, marmora miltu un metila celulozes maisījums.

Iespējama apmetuma tonēšana ar Knauf Compact Color krāsas pigmentiem (10 krāsās. Pigmentu iepakojums: 2 g; 6 g).

Uzglabāšana

12 mēneši, vēsā un sausā vietā.

Iepakojums

Knauf Easyputz extra fein - graudu lielums 0,5 mm:

10 kg, art. Nr. 89133

20 kg, art. Nr. 104180

Knauf Easyputz fein - graudu lielums 1,0 mm:

10 kg, art. Nr. 89134

20 kg, art. Nr. 104181

Pielietojums

Dekoratīvais apmetums sienām un griestiem, paredzēts iekšdarbiem. Lietojams uz betona, cementa apmetumiem, kaļķa-cementa apmetumiem, ģipša apmetumiem, ģipškartona plāksnēm un ģipša šķiedras plāksnēm, cieši pielīmētām tapetēm, sienām ar noturīgu krāsojumu u.c.

Ideāli piemērots:

- dzīvojamām telpām, guļamistabām, gaitiņiem, kāpņu telpām, vannas istabām (izņemot vietas, kur ir tieša ūdens šļakstu iedarbība) u.c.;
- griestiem, jo nav jāveic darbietilpīgā tapešu līmēšana.

Īpašības

- Rūpnieciski sagatavots dekoratīvais apmetums uz minerālas bāzes, kas rada dzīvojamās telpās pievilcīgus akcentus
- Lietošanai gatavs, nesatur šķīdinātājus un konservantus. Perfekti sajaukts, nodrošinot optimālas apstrādes īpašības
- Marmora saturs vairāk par 50% – īpašām, mirdzoši baltām sienām un gaišas noskaņas radīšanai dzīvojamās telpās
- Izstrādājums labi elpo un ir ūdens tvaikus caurlaidīgs, palīdzot dzīvojamās telpās veidot veselīgu klimatu
- Krāsa pēc izžūšanas ir mirdzoši balta
- Spīduma pakāpe – matēts
- Pēc uzklāšanas ilgstoši padodas apstrādei

Pamatne

Pamatnei jābūt gludai, tīrai, sausai, nestspējīgai, ūdensizturīgai, bez putekļiem.

Ja pamats ir nelīdzens, to ir jāizlīdzina ar apmetumu, piem., Knauf Rotband.

Pieguļošās sienas daļas ir jāaizsargā, uzlīmējot uz tām, piem., foliju.

Gruntēšana

Visas pamatnes vispirms noteikti ir nepieciešams noklāt ar lietošanai gatavu grunti Knauf Sperrgrund (pārklājoša un izolējoša grunts).

Ja pamats ir stipri sadzeltējis, kā arī tas ticis pakļauts nikotīna iedarbībai, tas ir pārklāts ar kvēpiem vai dzelti izraisošām vielām, Knauf Sperrgrund ir jāuzklāj divas reizes (ieteicams uzklāt krustveidā, ievērojot 6 stundu žūšanas laiku starp abām reizēm).

Izstrāde

Lūgums ievērot: Knauf Easyputz iegūst savas optimālās apstrādes īpašības, ja to spēcīgi samaisa ar mikseri. Nepieciešamības gadījumā apstrādei nepieciešamo konsistenci nodrošina, pievienojot maks. 250 ml ūdens. Pārtraucot darbu, trauku ar Easyputz nekavējoties cieši aizvākot. Iesāktu iepakoju ieteicams pilnībā izlietot 14 dienās.

Ietonēšana

Knauf Easyputz pārmaisīt. Pēc tam atkarībā no vēlamā krāsas toņa intensitātes pievienot Knauf Compact Color (krāsas pigments) un ar elektrisko mikseri maisīt tik ilgi, līdz vairs nav redzamas baltas vai krāsainas svītras. Krāsu var piemaisīt jebkurā daudzumā.

Nedalīt Compact Color iepakojumu! Izmantot visu paku uz vienu apmetuma iepakojumu. Pēc tam ietonēto apmetumu pārlikt tīrā spainī un vēlreiz labi samaisīt. Tas nodrošina homogēnu un vienmērīgu krāsojumu.

Visu ietonēto materiālu pirms tā izstrādes ieliet vienā traukā un vēlreiz samaisīt.

Easyputz izstrāde

Uz nogruntētās un pilnībā nožuvušās pamatnes ar rullīti Knauf Auftragswalze (rullītis materiāla uzklāšanai) bagātīgi uzklāt Easyputz. Individuālu apdari var veikt, piem., ar otu Knauf Finishpinsel (ota noslēguma darbiem) vai rullīti Knauf Finishwalze (rullītis struktūras veidošanai). Rullītis nodrošina graudiņu vienmērīgu sadalījumu un novērš tukšumu veidošanos. Izmantojot otu, pēc vēlēšanās var veidot dažādus reljefus.

Atvērtu iepakojumu, cik iespējams, izmantot bez atlikumiem.

Tehniskie dati

Materiāla patēriņš uz 1 m²

0,5 mm Easyputz: apm. 500-650 g/m²

1,0 mm Easyputz: apm. 950 g/m²

10 kg izstrādājuma paredzēts laukumam:

0,5 mm Easyputz - apm. 15-20 m²

1,0 mm Easyputz - apm. 10 m²

Temperatūras izturība (sacietējušā stāvoklī):

-20°C līdz +80°C

Temperatūra / klimats

Izstrādes temperatūra: +5°C līdz +25°C.

Augsta apkārtējās vides vai pamata temperatūra saīsina apstrādes (reljefa veidošanas) laiku. Izvairīties no stipra karstuma, tiešiem saules stariem un caurvēja.

Apstrādes laiks

Uzklātā materiāla apstrādes laiks*: apm. 10-20 min.

Žūšanas laiks*: apm. 12 h.

* Orientējošās vērtības pie +23°C un gaisa relatīvā mitruma 50%.

Citi norādījumi

Lai nodrošinātu vienmērīgus krāsas un reljefa laukumus, pēc iespējas izmantot materiālu ar vienādu izstrādājuma partijas numuru. Ja jāapstrādā lielāki laukumi, vienmēr sagatavot pietiekami daudz materiāla, lai noklātu visu attiecīgās sienas laukumu. Šim nolūkam apmetuma masu pārlikt tīrā spainī (ar pietiekami lielu ietilpību) un pēc tam pamatīgi samaisa.

Izzūstot Knauf Easyputz kļūst mirdzoši balts. Jāņem vērā: Knauf Easyputz iegūst mirdzoši balto krāsu tikai žūšanas procesā.

Knauf Easyputz nedrīkst pievienot nekādus citus materiālus, izņemot Knauf Compact Color.

Taisnu malu nodrošina līmlentes izmantošana.

Atlīmējušās tapetes noņemt, un pamatu apstrādāt ar Knauf Sperrgrund.

Izmantot piemērotus aizsargcimdus (piem., ar nitrilu piesūcinātus kokvilnas aizsargcimdus).

Darbarīkus pēc lietošanas nomazgāt ar siltu ūdeni.

Iedalījums saskaņā ar ķīmisko vielu likumu. Xi kairinošs

R36 Kairina acis. S2 Sargāt no bērniem. S24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acis. S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

Utilizācija. Izžuvušus produkta atlikumus var pievienot sadzīves atkritumiem. Pilnībā iztukšotu iepakojumu nodot atkārtotai pārstrādei. Sasaistītā, sacietējušā stāvoklī produkts nav kairinošs.

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

info@knauf.lv

www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvniecībā, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

Knauf SIA Daugavas iela 4, Saurieši, Rīgas raj., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969.

Knauf SIA patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar Knauf SIA atļauju.