



K 478

2010

Knauf Unipol Nobeiguma polimēra špaktele

Materiāls

Knauf Unipol ir nobeiguma špaktele uz polimēra līmes bāzes. Pirms lietošanas gatavais sausais maisījums ir jāsajauc ar ūdeni. Paredzēts gan mehāniskai izstrādei, gan izstrādei ar rokām.

Uzglabāšana

Sausās telpās uz koka paletēm uzglabājams vismaz 12 mēnešus. Ieplēstus maisus labi noslēgt.

Iepakojums

25 kg, art. Nr. 158572

Pielietojums

Špaktele piemērota nelīdzenu, raupju sienu un griestu izlīdzināšanai ar kārtas biezumu 1-3 mm. Iekšdarbiem.

Gatavo virsmu var krāsot vai aplīmēt ar tapetēm. Nav piemērota izmantošanai zem flīzēm un plastikāta segumiem.

Īpašības

- Baltā krāsā
- Krāsojama
- Vienkārša izstrāde
- Ilgs špakteles izstrādes laiks

Pamatne

Pamatnei jābūt sausai, bez putekļiem, bez vaļīgām daļām un izviedrējumiem, nesasalušai un nestspējīgai.

Špaktele piemērota izmantošanai uz dažādām minerālām būvniecības virsmām, piemēram, betona, kaļķa-cementa apmetumiem utt.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes ar atšķirīgu vai stipru uzsūkšanas spēju vispirms gruntē ar Knauf Tiefengrund vai Knauf Stuckprimer, betona pamatnes – ar Knauf Haftemulsion.

Temperatūra / klimats

Telpas un apstrādājamās virsmas temperatūrai izstrādes un sacietēšanas laikā jābūt vismaz +10°C. Sargāt no tiešiem saules stariem un caurvēja.

Izstrāde

Knauf Unipol iesijā tirā ūdenī (1 kg uz apm. 0,35 l ūdens) un samaisa, līdz iegūta vienmērīga konsistence. Masai ļauj nobriest 10-15 minūtes un vēlreiz pārmais.

Ūdens pievienošana ir atkarīga no vēlamās izstrādes konsistences. Iejaukšanu var veikt ar rokām vai ar lēni rotējošu mikseri.

Konsistencei jābūt viendabīgai, bez kunkuljiem. Masu ar špakteljāpstiņu gludi uzklāj uz pamatnes vēlamajā biezumā. Pēc špakteljmasas izžūšanas var veikt virsmas slīpēšanu un pēc vēlētās papildus pārklāt ar smalko špakteljmasu. Izstrādājot mehāniski (izmantojot PFT Swing vai Quickli), iepriekš sajauktais materiāls tiek iepildīts mašīnā, uzklāts uz virsmas un izlīdzināts.

Izstrādes laiks

Iejauktā špakteljmasa ir izmantojama apm. 24 stundas. Ilgāku starplaiku gadījumā iejaukšanas trauku ieteicams nosēgt. Krāsošanu un virsējo segumu uzklāšanu veikt tikai pēc pilnīgas izžūšanas.

Tehniskie dati

Vidējais patēriņš: 1,2 kg/m²/mm, kas var mainīties atkarībā no virsmas īpašībām

Grauda lielums: līdz 0,3 mm

Saķeres stiprība: ≥ 0,5 Mpa

Ieteicamais kārtas biezums: 1-3 mm

Citi norādījumi

Knauf Unipol nedrīkst pievienot citus materiālus, jo to ietekmē var stipri mainīties špakteljmasas īpašības. Darbarikus tūlīt pēc lietošanas nomazgāt.

Kvalitātes nodrošinājums. Paškontrolē rūpnīcas laboratorijā.

Nesatur kaitīgas vielas, nav nepieciešami apzīmējumi.

Drošības tehnikas norādījumi, materiālam nonākot saskarē ar ādu, acīm vai ieelpojot. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Ieelpošana. Ja parādās galvassāpes vai reiboni, iziet svaigā gaisā. **Kontakts ar ādu.** Ādas kairinājums iespējams tikai ilglaicīga un tieša kontakta rezultātā. Nomazgāt ar ziepēm un ūdeni. **Kontakts ar acīm.** Pamatīgi, pietiekami ilgi skalot zem tekoša ūdens strūkļas. Ja pēc tam manāmas iedarbības pazīmes, vērsties pie okulista.

Utilizācija. Pārpalikums neliet izlietnē vai tualetē. Sausiem atlikumiem pievienot ūdeni, ļaut sacietēt un nogādāt būvgružu izgāztuvē vai, nelielos daudzumos, izmest sadzīves atkritumos.

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

info@knauf.lv

www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvnieciskās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

Knauf SIA Daugavas iela 4, Saurieši, Rīgas raj., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969.

Knauf SIA patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar Knauf SIA atļauju.