



SIA *Knauf*, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija

15

Nr. 0115 _ Strukturputz 0,6_10-12-2015

EN 998-1:2011

Iekrāsota ārējā apmetuma java CR (CSII) ārējam un iekšējam pielietojumam. | Vienasluoksnis cementinis tinkas CR (CSII), skirtas dirbti rankomis. | Ūldotstarbine krohvimört CR (CSII) kasutamiseks sise- ja vālistingimustes.

Ugunsreakcijas klase Degumo klasē Tuletundlikkus:		A1
Adhēzija Adhezija Algnihketugevus	stiprība sukibimo stipris nake: sagrūšanas raksturs suirimo būdas purunemispilt (FP):	0,20 N/mm ² B
Ūdens uzsūce Ļmirkis Veeimavus:		W 1
Ūdens tvaika difūzijas koef. Vandens garų varžos faktorius Veeauru difusioonitakistuskonstant:		μ 25
Siltuma vadītspēja Šilumos laidumas Soojusjuhtivustegur:		(λ _{10 *dry}) 0,47 W/m*K P=50% 0,54 W/m*K P=90% (EN 1745)
Ilgizturība (salizturība) Ilgaamžiškumas (šalčio šilumos ciklai) Kestvus (külmakindlus):		NPD
Kaitīgo vielu izdalīšanās Pavojingų medžiagų išsiskyrimas Ohtlikud ained:		Skatīt DDL Žr. SDL Info ohutuskaardil
ETA-10/0390 Knauf Termo Plus P ETA-10/0320 Knauf Termo Plus M		ETAG 004