

Tinko paviršiaus paruošimo kokybės lygiai

Vidaus patalpų sistema

AQUAPANEL® kokybės lygiai sienų konstrukcijoms

Plokščių AQUAPANEL® Cement Board Indoor paviršiaus paruošimą dažymui galima reglamentuoti atskirais kokybės lygiais. AQUAPANEL® kokybės lygiai padeda architektams, užsakovams, rangovams ir visiems kitiems statybos proceso dalyviams orientotis tinkamoms AQUAPANEL® Cement Board Indoor sistemos pasirinkime ir padeda ją kokybiškai įgyvendinti.

Paruošimas

Q1

Toks plokščių glaistymas, kai paviršiui nekeliami nei optiniai, nei dekoratyviniai reikalavimai.

Q2

Glaistymas atitinkantis įprastinius reikalavimus, keliamus sienoms. Tikslas – siūlių zonas, savisriegių galvutes, vidinius ir išorinius kampus bei prijungimus prie kitų konstrukcijų glaistyti taip, kad nebūtų akivaizdžiai matomo perėjimo¹⁾.

Q3

Glaistymas atitinka aukštesnius paviršiaus kokybės reikalavimus²⁾.

Q4

Atitinka pačius aukščiausius paviršiaus lygumo reikalavimus³⁾.

Viso paviršiaus dažymas – Variantas 1

- Sukietėjusių AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) likučių pašalinimas.
- Paviršiaus gruntavimas su AQUAPANEL® Grundierung – innen.
- Siūlių glaistymas su AQUAPANEL® Q4 Finish.
- Siūlių armavimo juostos įplukdymas.
- Plono AQUAPANEL® Q4 Finish sluoksnio uždėjimas ant siūlių juostų.
- Savisriegių galvučių glaistymas su AQUAPANEL® Q4 Finish.
- Glaisto pertekliaus pašalinimas.
- Glaisto AQUAPANEL® Q4 Finish dengimas 20 cm pločio juosta (siūlių zonos).
- Pakartotinas savisriegių galvučių glaistymas.
- Nelygumų pašalinimas.
- Glaistas AQUAPANEL® Q4 Finish dengiamas visoje plokštumoje, min. sluoksnio storis 1 mm.
- Po išdžiūvimo ir tarpinio šlifavimo, dengiamas dar vienas plonas glaisto sluoksnis, sluoksnio storis 0,5 mm.
- Po išdžiūvimo plokštuma šlifuojama šlifavimo popieriumi (Nr. 120 arba smulkesnis).
- Dengiamas dar vienas plonas glaisto AQUAPANEL® Q4 Finish sluoksnis.
- Paviršius šlifuojamas.

Viso paviršiaus dažymas – Variantas 2

- Sukietėjusių AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) likučių pašalinimas.
- Paviršiaus gruntavimas su AQUAPANEL® Grundierung – innen.
- Sienos plokštuma glaistomas su AQUAPANEL® Fugen - und Flächenspachtel – weiß
- Visame paviršiuje įplukdomas armavimo tinklas AQUAPANEL® Gewebe.
- Visas paviršius padengiamas plonu sluoksniu AQUAPANEL® Fugen - und Flächenspachtel – weiß
- Paviršius veliamas arba glotninamas
- Po išdžiūvimo paviršius šlifuojamas su šlifavimo popieriumi (Nr. 120 arba smulkesnis).
- Dengiamas dar vienas plonas glaisto AQUAPANEL® Q4 Finish sluoksnis.
- Paviršius šlifuojamas.

1) Q2 lygis tinkamas vidutinio arba didelio grubumo struktūroms, pvz., struktūriniai sienų apmušalai, dekoratyvieji struktūriniai tinkai ≥ 1 mm, dažai (matiniai, pvz., dispersiniai);

Sieninis apšvietimas, dienos šviesa ir pan. gali išryškinti plokštumos nelygumus.

2) Q3 lygis tinkamas smulkios struktūros dangoms: matiniai ir smulkios struktūros dažai, dekoratyvieji struktūriniai tinkai ≤ 1 mm. Sieninis apšvietimas, dienos šviesa ir pan. gali išryškinti plokštumos nelygumus.

3) Q4 lygis yra tinkamas aukščiausiems reikalavimams. Jis minimalizuoja galimą plokštumos mažiausių nelygumų matymą prie nedėkingo apšvietimo.