



AQUAPANEL®

08/2016

Veetõkkepaber AQUAPANEL® Tyvek® Water-Resistive Barrier

Veeauru läbilaskev materjal kasutamiseks koos
tsementplaatidega AQUAPANEL® Cement Board Outdoor



Kasutamine

Veetõkkepaber AQUAPANEL® Tyvek® Water-Resistive Barrier on hea veeauru-läbilaskvusega, vihmakindel ja tuultpidav materjal. Seda kasutatakse vettjuhtiva kihina tsementplaatide AQUAPANEL® Cement Board Outdoor taga ja see takistab plaadi taha tunginud vee edasi seina tungimist.

Tehnilised andmed

Laius	u 1,50 m
Pikkus	u 75 m
Paksus	u 220 µm
Difusiooniekvivalentne õhukihi paksus sd	u 0,025 m
Tuletundlikkus	E (EN 13501-1, mineraalvillal ja puidul)
Pinnakaal	u 82 g/m²

Materjalil on CE-märgis ja see vastab standardile DIN EN 13859-2:2014.

Paigaldamine

Veetõkkepaber AQUAPANEL® Tyvek® Water-Resistive Barrier kinnitatakse alus konstruktsioonile kleeplindiga, alustades seina alumisest servast.

Horisontaalsetel ja vertikaalsetel jätkukohtadel kleebitakse materjal 10 cm ülekatttega. Vertikaalsed jätkukohad tuleb teostada nii, et need asetseksid ainult profiili peal.

Materjalikulu

1 m² seinapinna kohta u 1,10 m².

Tarnepakend/hoiustamine

- 150 cm laiused rullid pikkusega à 75 m.
- Hoiustada kuivas kohas ja kaitsta niiskuse eest.

Tooteartikli number: 438378

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Saksamaa

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeltrükiid ja fotomehaaniline ning elektrooni-line taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee
Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.