

Easy-Putz 0,5 mm

Produktträger

07/18

Rein mineralischer, gebrauchsfertiger Putz als dekorative Beschichtung.

Einsatzbereich

Rein mineralischer, gebrauchsfertiger Putz als dekorative Beschichtung.

Für faszinierende Akzente in der Wohnraumgestaltung. Ideal für Deckenanwendungen.

Geeignet für: innen, Decke, Wand.

Produktdetails

- Atmungsaktiv - fördert ein gesundes Wohnklima
- Rein mineralischer Putz
- Lösemittelfrei - daher besonders Umweltfreundlich
- Ohne Konservierungsmittel
- Über 50% iger Marmoranteil - für strahlend#weiße Flächen
- Matt
- Durchzufärben mit Knauf Compact Color
- Gebrauchsfertig



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Wasserfeste Anstriche anrauen, entstauben und mit Knauf Sperrgrund grundieren. Bei unebenen Untergründen ist ein Unterputz erforderlich, z.B. Knauf Rotband Haftputz. Angrenzende Bauteile sind durch Abkleben mit z.B. Folie zu schützen. Bei allen Untergründen ist ein vollflächig aufgetragener Vorstrich mit Knauf Sperrgrund (gebrauchsfertig) zwingend erforderlich. Bei stark vergilbten, sowie mit Nikotin, Ruß und Gilbstoffen belastete Untergründe muss Knauf Sperrgrund (gebrauchsfertig) zweimal aufgetragen werden (am besten kreuzweise auftragen, 6 Stunden Trocknungszeit zwischen den Anstrichen).

Anmischen

Easy-Putz 0,5 mm erhält seine optimalen Verarbeitungseigenschaften durch kräftiges Aufrühren mit einem Rührquirl. Verarbeitungskonsistenz ggf. mit maximal 250ml Wasser einstellen. Bei Arbeitspausen Gebinde sofort gut verschließen. Es ist empfehlenswert, angebrochene Gebinde innerhalb von 14 Tagen zu verarbeiten. Einfärben mit Knauf Compact-Color: Easy-Putz 0,5 mm kurz aufrühren. Anschließend Knauf Compact-Color je nach gewünschte Farbintensität zugeben und mit einem elektrischen Rührquirl solange einrühren, bis keine weißen oder bunten Schlieren mehr erkennbar sind. Es kann beliebig viel Farbe eingerührt werden. Knauf Compact-Color nicht aufteilen, jeweils die volle Verpackungseinheit pro Gebinde verwenden. Anschließend das eingefärbte Material in einen zweiten, sauberen Eimer umtopfen und nochmals gut aufrühren. Dies garantiert eine homogene und gleichmäßige Farbgebung.

Verarbeitung

Easy-Putz 0,5 mm satt und kreuzweise mit Knauf Auftragswalze für Easy-Putz 0,5 mm aufrollen. Die individuelle Gestaltung kann beispielsweise mit Knauf Finish-Pinsel für Easy-Putz 0,5 mm oder Knauf Finishwalze für Easy-Putz 0,5 mm innerhalb der Bearbeitungszeit vorgenommen werden.

Ergänzende Hinweise

Gerade Abschlüsse erreicht man durch Abkleben mit Klebeband. Um in Farbton und Struktur gleichmäßige Flächen zu erzielen, möglichst Material mit gleicher Chargennummer verwenden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Easy-Putz 0,5 mm dürfen keine anderen Materialien gemischt werden außer Knauf Compact-Color.

Lagerung

Lagerfähigkeit:	min. 18 Monate
Lagerbedingungen:	kühl, trocken
	Frostgefahr ab 0 °C

Entsorgung

Eingetrocknete Produktreste können gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Anwendungstechnische Daten

• Verarbeitungstemperatur	ab 5 °C – max. 25 °C
• Temperaturbeständigkeit	-20 °C – max. 80 °C
• Verbrauch	ca. 0,5 kg/m ²
• Verarbeitungszeit	bis zu 20 Min.
• Trocknungszeit	ca. 12 Std.

Materialtechnische Daten

• Chemische Charakterisierung	Fertigputz aus Calciumaluminatsulfat, Polymer Kunstharzdispersion, Kalksteinmehl, Titandioxid, Marmorkörnung und Methylcellulose.
• Form	pastös
• Farbe	weiß
• Geruch	geruchlos
• Beschreibung	Zersetzungstemperatur:
Zustandsänderung	
• Siedepunkt in °C	Nicht anwendbar.
• Schmelzpunkt in °C	Nicht anwendbar.
• Flammpunkt in °C	Nicht anwendbar.
• Zündtemperatur in °C	Nicht anwendbar.

Sicherheitstechnische Daten**Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Den Betroffenen an die frische Luft bringen. Ärztlichen Rat einholen.

Mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Mund und Rachenraum mit Wasser ausspülen. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Produkt reagiert alkalisch.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

89133 4006379067633 10 kg

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.