



Remontiniai mišiniai

BAU121.lt 2020-07
Techninių duomenų lapas



Fix Füllspachtel aussen

Remontinis glaistas

Produkto aprašymas

Fix Füllspachtel aussen – gamykloje paruoštas pilkas remontinis cementinis glaistas.

Sudėtis

Kalkių hidratas ir portlandcemenčio rišikliai.

Sandėliavimas

Maišus laikyti sausoje vietoje ant medinių padėklų.

Galioja 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Pažeistus maišus užsandarinti ir sunaudoti pirmiausia.

Kokybės kontrolė

Pirminė produkto patikra pagal standartą EN 998 -1. Vykdoma reguliari gamyklos produkcijos kontrolė. Produktas žymimas CE ženklu.

Savybės

- Cementinis sausasis mišinys pagal EN 998-1.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Mineralinis.
- Didelis atsparumas mechaniniam poveikiui.
- Atsparus vandens ir klimato poveikiui.
- Dengiamas rankiniu būdu.

Naudojimas

Tinka naudoti nuo rūšio iki stogo vidaus patalpose ir išorėje.

- Universalus pilkas cementinis glaistas, skirtas tinkui, mūriui ir betono paviršiams atnaujinti.
- Naudojamas įtrūkiams užglaistyti ir skylėms užpildyti.
- Tinkamas pagrindas dažyti, klijuoti tapetais, dengti dekoratyviuoju tinku.
- Tinkamas dekoratyviojo mūro ir stiklo blokelių siūlėms glaistyti.

* Daugiau informacijos apie tinkuojamo paviršiaus paruošimo lygius žr. brošiūroje „Knauf Q1–Q4 paviršiaus paruošimo metodika“.

Darbo eiga

Pagrindas ir paruošimas

Pagrindas	Paruošimas
Neįgeriantis arba silpnai įgeriantis betonas	Paviršių gruntuoti <i>Haftemulsion</i> gruntu.
Skirtingai arba labai stipriai įgeriantys cemento, kalkių ir cemento, kalkių tinko paviršiai	Paviršių gruntuoti <i>Haftemulsion</i> gruntu.
Kritiniai, byrantys arba seni cemento, kalkių ir cemento, kalkių tinko paviršiai	Nuvalyti paviršių ir gruntuoti <i>Tiefengrund</i> gruntu.

Paruošiamieji darbai

Pagrindas turi būti laikantis apkrovas, sausas, lygus, tvirtas, nedulkėtas, be riebalinių sluoksnių ir kitų sukibti su pagrindu trukdančių sluoksnių bei dalelių. Pagrindas ruošiamas pagal lentelėje pateiktus nurodymus.

Nešvarumams jautrias statybinės konstrukcijas prieš darbų pradžią uždengti ar apklijuoti vandeniu atspariomis apsauginėmis dangomis.

Glaisto ruošimas

Glaistui iš vieno maišo paruošti naudojama apie 1,25 l vandens. Maišo turinys (5 kg) maišomas su švairiu vandeniu, kol gaunama darbui tinkama skiedinio konsistencija.

Palaukti apie 5 min., kol subręs, ir išmaišyti dar kartą. Galima maišyti rankiniu būdu arba lėtai besisukančiu sraigtinio maišytuvu. Mišinys turi būti be gumuliukų ir vientisas.

Užmaišyti tik tiek *Fix Füllspachtel aussen*, kiek galima sunaudoti per 3 val. Jau pradedančio kietėti glaisto negalima maišyti nei su vandeniu, nei su glaisto milteliais.

Atkreipti dėmesį	<i>Fix Füllspachtel aussen</i> negalima maišyti su kitomis medžiagomis, nes produkto savybės gali smarkiai pasikeisti.
-------------------------	--

Darbas su medžiaga

Glaistikliu arba mentele tolygiai padengti pagrindą, sluoksnio storis neribojamas. Kitą sluoksnį galima dengti tik ankstesniajam visiškai išdžiūvus. Jei skylės ir įtrūkiai didesni, paruošti šiek tiek tirštesnį skiedinį. Mūrvinės galima naudoti tik glaistui sukietėjus (ne anksčiau kaip po 24 val.). Kad apdaila būtų tiesi, apklijuoti lipniaja juosta.

Išdžiūvusį glaistą rekomenduojama šlifuoti praėjus 3–4 dienoms po glaistymo.

Darbo temperatūra ir aplinkos sąlygos

Negalima glaistyti, jei medžiagos, patalpos ir (arba) pagrindo temperatūra yra žemesnė nei +5 °C ar aukštesnė nei +30 °C.

Glaistu padengtus paviršius visą džiūvimo laiką saugoti nuo šalčio.

Džiūvimo trukmė

Esant +23 °C temperatūrai ir 50 % santykinei oro drėgmei, tolesnis glaisto apdibimas galimas maždaug po 24 val., o visiškai sukietėja po 7 dienų.

Nepalankios oro sąlygos, t. y. žemesnė temperatūra ir (arba) didesnė oro drėgmė, gali pailginti džiūvimo laiką.

Valymas

Panaudotus glaistymo įrankius ir prietaisus tuoj pat plauti vandeniu.

Paviršiaus dangos

Prieš dengiant glaistytą paviršių apdailos medžiagomis, įsitikinti, kad glaistas yra sausas, nesideformuojantis ir nedulkėtas. Paviršius gruntuojamas atsižvelgiant į pasirinktos medžiagos savybes. Dažniausiai tam naudojami giluminio poveikio gruntai, pvz., *Tiefengrund* arba *Universalgrund*.

Dažai

Tinka dispersiniai dažai (pvz. *Intol E.L.F.*, *Malerweiss E.L.F.*), hibridiniai dažai (*Raumklima E.L.F.*), dispersiniai silikatiniai dažai (pvz., *Silikatweiss E.L.F.*).

Pastabos	<p>Šiame techninių duomenų lape nurodoma medžiagos paskirtis ir rekomenduojamas darbų atlikimo būdas, tačiau jis negali pakeisti profesinės darbų vykdytojo patirties. Darbus būtina vykdyti vadovaujantis darbų saugos bei higienos taisyklėmis. Gamintojas užtikrina produkto kokybę, tačiau nedaro įtakos jo naudojimo sąlygoms ir būdai. Jeigu kyla abejonių, galima savarankiškai išbandyti produktą ir atlikti bandomuosius darbus. Čia pateikta informacija neatleidžia pirkėjo nuo pareigos patikrinti medžiagos tinkamumą pagal numatytą naudojimo paskirtį. Dėl skirtingų naudojimo sąlygų ir skirtingų sąlygų statybų objektuose duomenys negali būti taikomi visuotinai.</p> <p>Saugos nurodymai ir atliekų šalinimas Žr. saugos duomenų lapą.</p>
-----------------	---

Techniniai duomenys


Pavadinimas	Matavimo vnt.	Vertė	Standartas
Degumo klasė	klasė	A1	EN 998 -1
Gniuždymo stipris	klasė	CS IV	EN 998 -1
Sukibimo stipris	N/mm ²	≥ 0,08	EN 998 -1
Vandens garų laidumo koeficientas μ	-	≤ 25	EN 998 -1
Vandens įgeriamumas	kategorija	Wc 1	EN 998 -1
pH vertė	-	apie 12	-
Šilumos laidumo koeficientas λ	W/m·K	≤ 0,61, kai P = 50 %	EN 998 -1

Techniniai duomenys nustatyti vadovaujantis naujausiais bandymo standartais. Galimi su sąlygomis statybos objekte susiję neatitikimai.
Šis techninių duomenų lapas pakeičia visus ankstesnius lapus.

Tiekimo programa

Produktas	Pakuotė maišas	Kiekis ant padėklo	Produkto numeris	EAN kodas
Fix Füllspachtel aussen	5 kg	100	212592	5901793356464

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

 **+370 5 213 2222**

 **info@knauf.lt**

 **www.knauf.lt**

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.