

Hidroizolācijas sistēmas

FLIE111.lv

Tehniskā lapa 04/2022



Dichtecke Innen & Außen

Iekšējo un ārējo stūru hidroizolācijas detaļa

Materiāls

Dichtecke Innen & Außen – elastīgas iekšējo un ārējo stūru hidroizolācijas detaļas, kas paredzētas izmantošanai kopā ar Knauf hidroizolācijas sistēmām. Hidroizolācijas stūri tiek ražoti no poliestera šķiedras, kas iegūtas no NBR kaučuka un pārklāti ar flīsu. Šī materiālu kombinācija nodrošina lieliskas saķeres īpašības visā detaļu ierīkošanas laukumā ar visiem hidroizolācijas materiāliem, kurus izmanto zem flīzēm, piemēram, polimērās dispersijas un elastīgiem minerāliem hidroizolācijas maisījumiem.

Uzglabāšana

Glabāt sausā un vēsā vietā. Uzglabāšanas ilgums neierobežots.

Kvalitāte

Atbilst Eiropas tehniskā novērtējuma ETAG 022
"Savienojuma vietu hidroizolācija" prasībām,
"Hidroizolācijas ierīkošana mitrās telpās uz sienām un grīdas" 1. daļai
"Uzklājamā hidroizolācija" un 2. daļai "Hidroizolācija lentes".

Īpašības un priekšrocības

- Izturīgas pret plīšanu, atdala no pamatnes
- Pilnībā ir saderīgas ar silikonu
- Vienkārša montāža
- Optimāla sasaiste ar Flächendicht, Flächendicht F, HydroFlex, Flex-Dicht hidroizolāciju un Power Elast hermētiķi
- Izturīga pret sārmiem, ūdeni un laikapstākļiem
- Iekšdarbiem un ārdarbiem

FLIE111.lv Dichtecke Innen & Außen

Iekšējo un ārējo stūru hidroizolācijas detaļa

Pielietojums

- Elastīga stūru hidroizolācijas detaļa iekšējo un ārējo stūru hidroizolācijai, kas paredzēta izmantošanai kopā ar Knauf hidroizolācijas sistēmām.
- Piemērota hidroizolācijai saskaņā ar ūdens difūzijas klasēm no W0-I līdz W3-I sienām un grīdām atbilstoši DIN 18534.

Izstrāde

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes sagatavošana ir atkarīga no pamatnes īpašībām un plānotās hidroizolācijas sistēmas. Pamatne jānogruntē ar piemērotu grunti. Pēc grunts nožūšanas zonā, kur tiks līmēts Dichtecke hidroizolācijas stūris, uzklāt Flächendicht, Flächendicht F, HydroFlex vai Flex-Dicht hidroizolācijas slāni.

Izstrāde

Hidroizolācijas stūri iegremdē un iespiež vēl mitrā pirmajā hidroizolācijas slānī. Pēc pirmā slāņa nožūšanas, stūri pilnībā pārklāj ar otru slāni un integrē sistēmā.

Papildu norādījumi	Dichtecke hidroizolācijas stūri ir saderīgi ar silikonu, nav jāuztraucas par krāsas izmaiņām. Plānslāņa javas un pārklājumus bez šķīdinātājiem drīkst uzklāt tieši uz hidroizolējamās vietas. Pirms citu produktu izmantošanas ieteicams veikt saderības testu.

Tehniskie dati

Apzīmējums	Vienība	Vērtība
Krāsa	-	Zila
Biezums	mm	0,6
Kopējais platums	mm	140
Sieniņas malu garums	mm	190
Izturība pret temperatūras iedarbību	°C	No -20 līdz +70

** Orientējošās vērtības pie +23 °C temperatūras un 50 % relatīvā gaisa mitruma. Tehniskie dati ir norādīti saskaņā ar spēkā esošajiem pārbaudes standartiem. Atkarībā no būvobjekta apstākļiem ir iespējamas novirzes.*

Piegādes programma

Apzīmējums	Izmērs	Iepakojums	Art. Nr.	EAN kods
Dichtecke Innen	140x190 mm	1 gab.	00461392	4006379081165
Dichtecke Außen	140x190 mm	1 gab.	00423898	4006379080830

Knauf info centrs:

Tel. +371 67 032 999

info-lv@knauf.com

www.knauf.lv

Ražotājs: **Knauf Gips KG**, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.
Piegādātājs: **SIA Knauf**, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Latvija.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.