

## VISIONA

LAHTIVÕETAV AKUSTILINE LAGI

- ✓ Joonelise mustriga lagi
- ✓ Üle värvitav
- ✓ Hõlpsasti kohandatav vastavalt ruumi otstarbele
- ✓ Jätkusuutlik

### OMADUSED




- T-riiplaeliistudel lagi
- 400 x 1200 mm laeplaadid
- Paigaldus kahekordsele T-liistudest karkassile
- Plaatide paigaldamine T-liistude vahele altpoolt

### JÄTKUSUUTLIK TOODE

- Valmistatud kipsist
- Ohutu materjal
- 100% taaskasutatav
- Annab parema sisekliima
- Uuesti värvitav ilma akustilisi omadusi kaotamata



## TOOTE ÜSIKASJAD

<b>SERVA KUJU</b>	 <p><b>SERV E, piki-servad</b> T-liistudest allapoole laskuv plaat</p>  <p><b>SERV B, otsa-servad</b> Plaadid liituvad ots-otsa vastu</p>
<b>PERFORATSIOONI MUSTER</b> Saadaval ka ilma perforatsioonita (Regula)	
<b>PERFORATSIOONI SUURUS</b>	<b>TANGENT</b> 4×14 mm ümarpilud, c/c 20 mm
<b>PERFORATSIOONI OSAKAAL</b>	21,3%
<b>Müravähendustegur (NRC),</b> 200 mm riputuskõrgus, mineraalvillata	0,75
<b>Müravähendustegur (NRC),</b> 200 mm riputuskõrgus + 50 mm mineraalvilla	0,90
<b>ALPHA-W, 200 mm</b> riputuskõrgus, mineraalvillata	0,80
<b>ALPHA-W, 200 mm</b> riputuskõrgus + 50 mm mineraalvilla	0,90
<b>VALGUSPEEGELDUVUS</b>	70,9%
<b>PLAADI KAAL, kg/m<sup>2</sup></b>	7,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>SUURUSED,</b> mm	Standardne 400 x 1200 x 12,5 Muud variandid 300-400 x 600-2400 x 12,5
<b>PINNATÖÖTLUS</b>	<p>Esikülg: valge akrüülvärv, RAL 9003, läige 5. Tagakülg: kaetud akustilise kangaga. Soovi korral toodetak ka muudes värvides.</p> <p>Soovi korral saadaval ka hügieenilise pinnavärviga Medifend. Medifendil on antibakteriaalne ja fungistaatiline toime. Testitud standardi DIN ISO 846 meetodite B ja B' kohaselt.</p>
<b>SÜSTEEMI OSAD</b>	1) Kipsist laeplaadid, 2) kandeliistud T24/38, 3) distantvinklid, 4) DG-klambrid, 5) riputid
<b>SERTIFIKAADID</b>	1) Toote keskkonnadeklaratsioon, 2) FDES – olemusringi analüüs, 3) Taani sisekliima märgistus, 4) LOÜ heide ISO 16000-9 kohaselt, 5) kantud ULi nimekirja vastavalt dokumendile R26164

### TULETUNDLIKKUSE KLAS

A2-s1, d0

### ÕHU KVALITEET

Ruumiõhu väärtus: 10 päeva  
Lenduvate ühendite eraldumine: MADAL  
Aktiivne õhu puhastamine Cleaneo  
tehnoloogiaga

### TOOTE OMADUSED

#### KESKKONNATINGIMUSED

Talub:  
- püsivat 70% õhuniiskust 25 °C juures  
- õhutemperatuuri kuni 50 °C

#### KANDEVÕIME

Kuni 1 kg plaadi kohta  
(max läbipaindega 2 mm)

#### VASTUPIDAVUS

Klaaskiuga tugevdatud kips. Head  
tugevusomadused. Väga stabiilne  
lagi, mille tagab plaatide tihedus.