

КНАУФ-Изогрунд

Грунтовка для цементных штукатурок



Область применения

Грунтовка КНАУФ-Изогрунд – белая, готовая к применению, не содержащая растворителей полимерная эмульсия. Концентрат. Предназначена для обработки поверхностей новых или старых штукатурок на основе цемента, например, КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-Унтерпутц, КНАУФ-Зокельпутц, КНАУФ-Севенер и аналогичных им, перед нанесением декоративной штукатурки КНАУФ-Диамант. Используется для грунтования поверхности стен из газо- и пенобетонных блоков перед нанесением цементных штукатурок, например, КНАУФ-Грюнбанд и КНАУФ-Унтерпутц.

Применяется для внутренних и наружных работ.

Порядок работы

Перед началом работ необходимо подготовить обрабатываемую поверхность. Основание должно быть чистым, очищенным от пыли и отслаивающихся частиц. Температура воздуха и самого основания в помещении, где происходит обработка, вплоть до полного высыхания должна быть в пределах от +5°C до +25°C.

Непосредственно до проведения работ рекомендуется перемешать грунтовочный состав. Перед нанесением цементных штукатурок, например, КНАУФ-Грюнбанд и КНАУФ-Унтерпутц на пористые газо- и пенобетонные поверхности стен необходимо концентрат разбавить водой в соотношении 1:2. Перед нанесением декоративной штукатурки КНАУФ-Диамант поверхность обработать КНАУФ-Изогрунд не разбавляя водой. Грунтовочный состав наносить

равномерно при помощи валика, щетки или кисти. Последующие операции с поверхностью, обработанной грунтовкой, проводить только после ее высыхания (минимум 24 часа).

Промежуток времени между окончанием высыхания грунтовки и началом штукатурных работ должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания строительной пыли.

После нанесения КНАУФ-Изогрунд использованные инструменты и емкости промыть водой до высыхания на них грунтовки. Удаление высохшего КНАУФ-Изогрунд возможно только механическим путем. Не добавлять в грунтовку другие материалы. Это приводит к значительному ухудшению ее свойств.

Упаковка и хранение

Грунтовка КНАУФ-Изогрунд фасуется в ведра по 15 кг. Хранить при температуре от +5°C до +25°C. Не допускать заморозания. Срок хранения в неповрежденной упаковке – 12 месяцев.

Расход грунтовки

неразбавленной при одном нанесении

Материал	Ед. измерения	Количество
КНАУФ-Изогрунд	кг/м ²	0,2