

## HYDRO FLEX

### teptinė hidroizolacija

Nepakeičiama kiekviename  
vonios kambaryje



# TIESIOG BŪTINYBĖ!

Vien tik keraminės, akmens masės ar natūralaus akmens plytelės neapsaugos sienų ir grindų nuo drėgmės, ypač tose vietose, kur drėgmės poveikis didžiausias, pavyzdžiui, dušo kabinose ar zonose apie vonias ir praustuves. Drėgmei kaupiantis sienose ir grindyse, po keramine danga gali įsiveisti pelėsis, drėgmė gali gadinti besiribojančių patalpų apdailą.

Vienintelis būdas, galintis padėti išvengti tokių problemų, – prieš klijuojant plyteles padengti paviršių hidroizoliacija. Ji užsandarins ir veiksmingai apsaugos paviršių nuo drėgmės. Tam geriausia naudoti lengvai tepamą *Knauf Hydro Flex* hidroizoliaciją.

## SAVYBĖS:

- puikiai apsaugo pagrindą nuo vandens ir drėgmės skverbimosi;
- lengvai tepama teptuku, voleliu arba mentele;
- mėlynos spalvos, todėl hidroizoliacija padengtos vietos aiškiai matomos;
- elastinga, gali būti naudojama ant šildomųjų grindų;
- uždengia iki 3 mm plyšius;
- tinka sienoms ir grindims patalpose sandarinti.



Po sienų  
ir grindų  
plytelėmis



Prie praustuvių,  
vonių ir klozetų



Dušo  
kabinose

## MAŽOS IR DIDELĖS PAKUOTĖS

Perkate tiek, kiek reikia, ir nepermokate



*Knauf Hydro Flex* teptinė hidroizoliacija jau siūloma pakuotėse nuo 2 kg. Tokios pakuotės užteks norint izoliuoti nedidelį paviršių, pavyzdžiui, remontuojant mažą vonios kambarį. Didesnės 5 kg, 15 kg ir 25 kg pakuotės skirtos atitinkamai didesnių apimčių darbams. Visada galite pasirinkti savo poreikius atitinkančią pakuotę ir nemokėti už didesnį kiekį, nei jums reikia.

# NAUDOJIMAS




Standartinį pagrindą (gipsinis tinkas, cementinis kalkinis tinkas, gipskartonio plokštės ir pan.) nugruntuokite teptine hidroizoliacija, atskiesta vandeniu santykiu 1:4.



Iš sienų ir grindų išsikišančius vamzdžius reikia apsaugoti į Knauf Hydro Flex sluoksnį panardintais sandarinimo manžetais.



Išorinius ir vidinius kampus uždenkite specialiais į Knauf Hydro Flex sluoksnį panardintais sandarinimo kampais.



Visus vidinius kampus izoliuokite sandarinimo juosta.



Tada sienas ir grindis padenkite Knauf Hydro Flex teptine hidroizoliacija. Hidroizoliaciją reikia užtepti mažiausiai dviem sluoksniais.

**SVARBUI!** Praktiniais sumetimais grindis dengti hidroizoliacija rekomenduojama tuomet, kai sienų plytelės jau priklijuotos. Taip nepažeisite grindų hidroizoliacijos sluoksnio.

## TECHNINIAI DUOMENYS


Darbinė temperatūra	nuo + 5 °C iki + 25 °C
Išėiga (du sluoksniai)	nuo 1,2 kg/m <sup>2</sup>
Gebėjimas uždenkti plyšius	≤ 3 mm
Mažiausias sluoksnių skaičius	2
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	apie 3 val.
Laikas, kuriam praėjus galima klijuoti plyteles	apie 12 val.
Išsami informacija	techninių duomenų lapas <i>Knauf K413a.lt</i>

# KNAUF



**UAB „Knauf“**

Švitrigailos g. 11B, Vilnius

 INFOCENTRAS +370 5 213 2222

 [info@knauf.lt](mailto:info@knauf.lt)

 [www.knauf.lt](http://www.knauf.lt)