



Flīžu līmes

K512.lv

Tehniskā lapa

02/2022



K1

Flīžu līme

Materialāls

Ūdens un sala izturīga, plānās kārtas flīžu līme uz cementa bāzes.

Sastāvs

Dolomīta un dabīgo smilšu maisījums ar cementu, kas bagātināts ar polivinilacetāta polimēru un papildvielām masas īpašību uzlabošanai.

Atbilst prasībām

LVS EN 12004

Tips

C1TE

Uzglabāšana

12 mēneši. Uzglabāt sausā, vēsā vietā uz koka paliktņiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. Atvērtus maisus hermētiski noslēgt un izmantot kā pirmos.

Kvalitātes nodrošinājums

Saskaņā ar LVS EN 12004 prasībām ir veikts produkta tipa tests notificētā laboratorijā, tiek nodrošināta pastāvīga ražošanas procesa kontrole. Produkts marķēts ar CE zīmi.

Īpašības un priekšrocības

- Laba sākotnējā saķere
- Bez rukuma un sprieguma
- Ūdens izturīga
- Sala izturīga
- Slodzes izturīga $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Termoizturība no $-20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ līdz $+80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Ar samazinātu slīdi $< 0,5 \text{ mm}$
- Ar pagarinātu iekļāšanas laiku
- Hidrauliski cietējoša
- Izstrādei ar rokām
- Iekšdarbiem un ārdarbiem

Pielietojums

Plānās kārtas flīžu līme izmantojama sienām un grīdām.

Piemērota vidēji noslogotām, stabilām virsmām.

Paredzēta:

- ūdeni uzsūcošu vidēja izmēra keramikas flīžu un plākšņu līmēšanai,
 - attaukotu, necaurspīdīgu dabīgā akmens plākšņu un neuzsūcošu flīžu līmēšanai, pievienojot piedevu Knauf Kleber- & Boden-Elast,
 - apsildāmo grīdu, balkonu un terašu flīzēšanai, pievienojot piedevu Knauf Kleber- & Boden-Elast.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Izstrāde

Pamatne

Pamatnei jābūt gludai, cietai, nesasalušai, bez putekļiem, krāsas un eļļas paliekām. Ja flīzē apmetas virsmas, apmetumam jābūt uznestam vismaz 10 mm biežam, vienā kārtā un nenogrudinātam.

Gruntēšana

Ļoti uzsūcošas un uzsūcošas pamatnes jāgruntē ar Knauf Spezialhaftgrund (atšķaidot 1:2 ar ūdeni) vai Knauf Haftemulsion (atšķaidot 1:4 ar ūdeni), vai Knauf Tiefengrund.

Neuzsūcošas virsmas – slīpētu (pulētu) betonu, terazo u.c. gruntē ar Knauf Spezialhaftgrund (neatšķaidot) vai Knauf Haftemulsion (atšķaidot 1:2 ar ūdeni).

Virsmām, kur paredzama mitruma ietekme, uzklāj hidroizolāciju Knauf Flächendicht vai Knauf Flex-Dicht.

Flīzēt tikai pēc grunts pilnīgas izžūšanas!

Iejaukšana

K1 25 kg iebērt 6-7 l tīrā, aukstā ūdenī, iemaisīt ar roku vai lēni rotējošu mikseri, līdz izveidojas viendabīga masa bez kunkulijiem, 5 min. ļaut uzbriest un vēlreiz samaisīt. Konsistenci regulē, piejaucot maisījumam pulveri vai ūdeni.

Izstrāde

Vispirms iejaukto līmi ar ķelli vai špaktellāpstiņu uzklāj uz visas sagatavotās virsmas attiecīgajā kārtas biežumā. Pēc tam, turot ķelli 90° leņķī, izķemmē ar piemērotu robaino špaktellāpstiņu (robu izmēri norādīti Patēriņa tabulā). Flīzes ievieto līmes kārtā un ar vieglu pagriezienu kustību stingri piespiež. Ja veidojas plēve (pārbaudīt ar pirkstu!), līmi jāuzklāj no jauna. Ieklāšanas un labošanas laiks atkarīgs no pamatnes un flīžu uzsūkšanas spējas, kā arī gaisa temperatūras.

Ārdarbus un uz grīdas flīžu līmei jānodrošina saķere pa visu flīzes virsmu.

Šajos gadījumos flīžu līmi klāj gan uz flīzes, gan uz pamatnes.

Lietot tikai tīrus darbarīkus un traukus!

Šuvošana

Šuvošanu drīkst veikt tikai pēc tam, kad līme ir sacietējusi – sienas flīzēm ne agrāk kā pēc 1 dienas, bet grīdas flīzēm pēc 2 dienām.

Temperatūra/klimats

Gaisa un pamatnes temperatūrai izstrādes un žūšanas laikā jābūt no +5 °C līdz +25 °C.

Tikko ieklātu flīžu segumu sargāt no caurvēja, tiešiem saules stariem un lietus! Izstrādes tehniskie dati ir definēti pie nosacījumiem, ja cietēšanas laikā gaisa un pamatnes temperatūra ir +23 °C un relatīvais gaisa mitrums 50 %.

Žūšana

Žūšanas laiks ir atkarīgs no pamatnes uzsūkšanas spējas, gaisa temperatūras un mitruma telpā.

Tīrīšana

Darba instrumentus uzreiz pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Norādījumi

Uzmanību!

Jo lielākas flīzes un mazāka to ūdens uzsūkšanas spēja, jo lēnāk žūst līme.

Ar līmi nosmērētas vietas notīrīt nekavējoties!

Jāņem vērā arī flīžu ražotāja instrukcijas un ieteikumi!

Knauf K1 nedrīkst pievienot citus materiālus, jo to ietekmē var stipri mainīties produkta īpašības.

Citi norādījumi

Šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonu saturs ≤ 0,0002 %.

Flīzējot mazāk slogotas sienu virsmas – pieļaujams ap 70 % līmes pārklājums.

Ārdarbiem un stipri slogotām virsmām izmanto kombinēto metodi (līmi uzklāj gan uz pamatnes, gan uz flīzēm); panākot līdz 100 % lielu līmes kontaktu ar pamatni. Šo metodi jālieto arī ieklājot ļoti vāji (< 0,5 %) ūdeni uzsūcošas flīzes.

Jāņem vērā, ka, uzklājot biežāku līmes kārtu, strādājot zemas temperatūras vai paaugstināta mitruma apstākļos, flīžu slogošanas un šuvošanas laiki pieaug.

Gadījumā, ja materiāls ir nokļuvis acīs, tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un vērsties pie ārsta pēc palīdzības.

Šī tehniskā lapa nosaka materiāla izmantošanas apjomu un ieteicamo darbu veikšanu, bet tā nevar aizstāt izpildītāja prasmes. Papildus šiem ieteikumiem darbu jāveic saskaņā ar būvdarbu prasībām. Ražotājs garantē izstrādājuma kvalitāti, bet tam nav ietekmes uz tā pielietošanas veidu un apstākļiem.

Šaubu gadījumā jāveic izmēģinājuma pielietojums.

Ar šo tehnisko datu lapu tiek atcelti iepriekšējie tehnisko lapu izdevumi.

Darba drošība un atkritumu savākšana

Atkritumu identifikācijas klase:

170904

(skatīt materiāla drošības datu lapu).

Tehniskie dati

Apzīmējums	Vienība	Vērtība / Lielums
Tips	atbilstoši LVS EN 12004	C1TE
Kārtas biezums	mm	2-8
Izstrādes laiks	h	3
Flīžu ieklāšanas laiks*	min	30
Flīžu koriģēšanas laiks*	min	8
Šuvju aizpildīšanas laiks sienai	h	24
Šuvju aizpildīšanas laiks grīdai	h	48
Pa virsmu var staigāt pēc	h	24
Virsmā pilnībā noslogojama pēc	dienas	7
Adhēzija – betonam	N/mm ²	≥ 0,5
Slīde	mm	< 0,5
Ugunsreakcijas klase	atbilstoši LVS EN 13501-1	A1
Izstrādes temperatūra	°C	+5 līdz +25
Temperatūras izturība	°C	-20 līdz +80

* Laiks atkarīgs no flīžu tipa un apkārtējās vides temperatūras

Patēriņš

Flīžu izmērs cm	Špakelāpstiņas robu izmērs mm	Patēriņš* kg/m ²
līdz 10	4	1,8
līdz 15	6	2,5
līdz 25	8	3,2
līdz 30	10	4,1

* Līmes patēriņu nenosaka flīžu izmērs, bet gan līmes kārtas biezums, kas atkarīgs no špakelāpstiņas robu lieluma

Piegādes programma

Nosaukums	Iepakojums	Art. Nr.	EAN kods
K1	25 kg	00285307	4750614006214

Knauf info centrs:

► Tel. +371 67 032 999

► info-lv@knauf.com

► www.knauf.lv

Ražotājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Latvija.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju/pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.