



Apmetumi

2017

Knauf Mosaic

Mozaīkas apmetums

Materiāls

Knauf Mosaic ir lietošanai gatavs krāsains dekoratīvais apmetums, kas sastāv no īpaši atlasītiem silikona-akrila svekjiem savienojumā ar augstas kvalitātes krāsainu graudu pildījumu. Ar graudu lielumu 0,8-1,2 mm un 1,0-1,6 mm. Iespējama apmetuma tonēšana 84 krāsās. Izstrādei ar rokām.

Uzglabāšana

12 mēneši. Uzglabāt sausās telpās uz koka paliktņiem nebojātos oriģinālajos iepakojumos. Sargāt no sala! Sargāt no tiešiem saules stariem!

Iepakojums

25 kg, art. Nr. 238306

Pielietojums

Plānās kārtas dekoratīvais apmetums paredzēts klāšanai uz betona pamatlēm un parastajiem kaļķa un cementa apmetumiem, ģipškartona plāksnēm, ģipša šķiedru plāksnēm un ģipša apmetuma. Īpaši piemērots intensīvi ekspluatētām un pret piesārņojumu neaizsargātām virsmām, piem., pārejām, cokoliem, kāpņu telpām, gaitenēm, balustrādēm un komunikāciju gaitenēm.

Ārdarbiem un iekšdarbiem.

Īpašības

- Īpaši izturīgs pret ūdeni un salu
- Laba saķere
- Izturīgs pret triecieniem
- Izturīgs pret berzi
- Izturīgs pret laika apstākļu izmaiņām
- Ilgs izstrādes laiks

Pamatne

Pamatnei jābūt sausai, nestspējgai, kompaktai, līdzīgai, tīrai no putekļiem, liekām daļām un vielām, kas var traucēt saķeri (piem., eļļas, tapešu līmes, bitumena, u. c.);

- ģipškartona plāksnes (tikai iekštelpās) nogruntēt ar grundi Knauf Tiefengrund vai Knauf Universalgrund un pēc tam ar grundi Knauf Putzgrund;
- krāsas pārkājumus ar labu saķeri (tikai iekštelpās), kas noslēpti ar smilšpapīru un ir bez putekļiem, gruntēt ar grundi Knauf Putzgrund atbilstošā krāsā;
- ar Knauf Klebespachtel P vai Klebespachtel M līmjavu un stikla šķiedras sietu armētas virsmas (uzklātas ne vēlāk kā pirms 3 dienām) gruntēt ar grundi Knauf Putzgrund atbilstošā krāsā;
- ģipša virsmas (tikai iekštelpās, mitrums < 1%) gruntēt ar grundi Knauf Tiefengrund vai Knauf Universalgrund un pēc tam ar grundi Knauf Putzgrund;
- betona, cementa vai kaļķa un cementa apmetumu (vecāks par 28 dienām, mitrums ≤ 4%) gruntēt ar Knauf Putzgrund grundi atbilstošā krāsā.

Izstrāde

Knauf Mosaic apmetumu rūpīgi samaisīt. Pirms darba pārbaudīt izvēlētās krāsas toni. Ieteicams, lai Knauf Putzgrund grunts būtu iekrāsota apmetumam līdzīgā toni.

Apmešanas darbus uz atsevišķas virsmas veic bez pārtraukumiem, lai apmetuma struktūra un krāsa būtu vienveidīga, kā arī materiāls saglabātu vienādu konsistenci.

Darba pārtraukšanas gadījumā gar vertikāli atzīmēto pārtraukuma līniju uzlīmēt līmlenti, uzklāt un nolīdzināt apmetuma masu, un pēc tam lenti ar svaigajām materiāla paliekām noraut. Pēc pauzes darbu turpināt no pārtraukuma vietas. Iepriekš uzlīlātā apmetuma malu var aizsargāt ar līmlenti. Instrumentus un svaigus traipus nomazgāt ar ūdeni, bet sacietējušās apmetuma paliekas notīrt mehāniski.

Apmetumu uzlīlāt uz pamatnes ar nerūsējošā tērauda ķelli apmetuma graudu biezumā. Pirms virsma sāk izžūt, nogludināt apmetumu ar nerūsējošā tērauda vai plastmasas rīvdēli.

Neapstrādāt atkātoti iepriekš uzlīlātu apmetumu! Blakus esošās sienu virsmas apstrādāt tajā pašā dienā, lai neveidotos laikapstākļu izraisītas atšķirības.

Tehniskie dati

Graudu lielums	0,8-1,2 mm 1,0-1,6 mm
----------------	--------------------------

Blīvums	
0,8-1,2 mm:	~ 1,7 kg/dm ³
1,0-1,6 mm:	~ 1,8 kg/dm ³

Materiāla patēriņš

Graudu lielumam	
0,8-1,2 mm:	~ 3,6 kg/m ²
1,0-1,6 mm:	~ 4,6 kg/m ²

Temperatūra / klimats

Gaisa un pamatnes temperatūra izstrādes un cietēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5 °C. Darbs jāveic sausā laikā; gaisa un pamatnes temperatūrai izstrādes laikā jābūt no +5 °C līdz +20 °C.

Visi dati par produktu attiecas uz apmetuma īpašībām, ja gaisa temperatūra ir +20 °C un relatīvais gaisa mitrums ir 60 %. Citos laikapstākjos jāņem vērā, ka materiāls var sacietēt ātrāk vai lēnāk.

Izstrādes laiks

Materiāla apstrādes laiks uz sienas: apm. 30 min.

Citi norādījumi

Knauf Mosaic nedrīkst pievienot citus materiālus, jo to ietekmē var stipri mainīties apmetuma īpašības.

Nelietot uz virsmām, kas ir pakļautas kapilārai ūdens iedarbībai.

Neklāt apmetumu uz spēcīgai saules iedarbībai pakļautām sienām. Uznesto apmetuma masu sargāt no lietus, līdz apmetums ir pilnībā saistījies.

Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Pēc apmetuma uzklāšanas telpu obligāti izvēdināt, līdz pilnībā izzudusi apmetuma smaka.

Darba drošība un atkritumu savākšana
Skaņāt materiāla drošības datu lapu.

Šajā tehniskajā lapā ir aprakstīts materiāla lietošanas mērķis un ieteicamā darbu izpildes metode, tomēr tā neaizstāj darbu veicēju profesionālās mācības. Papildus sniegtajiem ieteikumiem darbos jāizmanto celtnieka iemājas un jāievēro darba drošības noteikumi. Ražotājs garantē izstrādājuma kvalitāti, taču nevar ietekmēt tā lietošanas veidu un apstākļus. Neskaidrību gadījumā jāveic patstāvīgi lietošanas izmēģinājumi.

Knauf info centrs:

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

+371 67 032 999

Ražotājs: Knauf Sp. z o.o., ul. Świątowa 25, 02-229 Warszawa.

info@knauf.lv

Piegādātājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969.

www.knauf.lv

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņš, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbīrvo pircēju/pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējamīgi tikai ar SIA Knauf atļauju.