

Špakteles

K464e.lv

Tehniskā lapa 12/2022



Ready-Finish

Lietošanai gatava špakteļmasa

Materiāls

Lietošanai gatava 3A tipa špaktelmasa uz polimēru bāzes.

Sastāvs

Dabiska minerāla sīku graudiņu dispersija sintētiskā saistvielu bāzē.
Atbilst EN 13963 prasībām.

Uzglabāšana

18 mēneši. Uzglabāt sausā vietā, oŗģinālajā hermētiskajā iepakojumā.
Sargāt no sala, karstuma un tiešu saules staru ietekmes.

Kvalitātes nodrošinājums

Saskaņā ar EN 13963 prasībām ir veikts produkta tipa tests, tiek nodrošināta pastāvīga ražošanas procesa kontrole.

Īpašības un priekšrocības

- Gatava lietošanai
- Krēmveida konsistence
- Izteikti plastiska, viegli uzklāt un izlīdzināt
- Ilgs špaktelēšanas laiks
- Pēc izžūšanas kļūst balta
- Laba saķere ar apstrādājamo virsmu
- Viegli slīpējas, neveido “putekļu mākoni”
- Pēc oriģināliepakojuma atvēršanas ilgi nezaudē savas īpašības
- Virsmas kvalitātes standarts Q2 - Q4
- Izstrādei ar rokām un mehāniski
- Iekšdarbiem

Pielietojums

Ready-Finish špakteļmasa izmantojama sienu un griestu špaktelēšanai, kā arī nobeiguma kārtas veidošanai pirms krāsošanas (virsmas kvalitātes standarts Q2 - Q4) vai tapešu līmēšanas.
Gatavā špakteļmasa paredzēta:

- apmetuma virsmu nolīdzināšanai,
- betona virsmu nolīdzināšanai,
- ģipša plākšņu virsmu nolīdzināšanai,
- minerālu virsmu nolīdzināšanai.

Iekšdarbiem.

Izstrāde

Pamatne

Pamatnei jābūt sausai, nestspējīgai (nedrūpošai), tīrai – bez putekļiem un saķeri mazinošām vielām (taukvielām, smērvielām, izsviedrējumiem, šķīdinātāja un krāsas paliekām), ūdens caurlaidīgai, nesasalušai.
Ģipša plāksnēm ir jābūt stingri uzmontētām uz slodzes izturīgas konstrukcijas.
Lieli nelīdzenumi vai bojājumi jāaizpilda ar Knauf Rotband Plus, Knauf Q-Filler vai Knauf Fugenfüller Leicht.

Gruntēšana

Uzsūcošas virsmas (piem., ģipša plāksnes, apmetumu) ieteicams gruntēt ar Knauf Tiefengrund, bet neuzsūcošas virsmas vai vāji uzsūcošas betona virsmas – ar Spezialhaftgrund (atšķaidot 1:2 ar ūdeni).

Izstrāde

Ready-Finish lietošanai gatavo špakteļmasu pirms lietošanas oriģinālajā iepakojumā rūpīgi jāsamaisa. Instrumentiem ir jābūt tīriem, bez rūsas un citu materiālu paliekām!
Špakteļmasu uzklāj ar rokām (ar špakteļlāpstiņu vai ķelli) vai mehanizēti – ne biezākā kā 1 mm kārtā, izlīdzina. Ja nepieciešams, nākamo kārtu uzklāj tikai tad, kad pilnībā ir nožuvusi pirmā kārta.
Ja iepriekšējā kārta ir noslīpēta ar smilšpapīru vai ar slīpēšanas sietiņu, pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmu ieteicams nogruntēt ar Knauf Tiefengrund.
Lietot tikai tīrus darbarīkus un traukus!

Mašīnas/aprīkojums

Izstrādājama ar PFT Swing Airless, PFT Samba XL vai Knauf PFT Ritmo mašīnu.

Slīpēšana

Nožuvušu Ready-Finish špakteli slīpēt ar smilšpapīru Nr. 240 vai slīpēšanas sietiņu Nr. 180-240.

Temperatūra/klimats

Gaisa, pamatnes un špakteļmasas temperatūrai izstrādes un cietēšanas laikā jābūt virs +10 °C.
Optimāli apstākļi:
gaisa temperatūra +20 °C, relatīvais gaisa mitrums 65 %.
Nepieciešams nodrošināt labu telpas ventilāciju.

Virsmas sagatavošana krāsošanai vai apdarei

Krāsošanu un apdari drīkst veikt tikai pēc pilnīgas nožūšanas. Pirms krāsošanas špaktelētās virsmas ieteicams nogruntēt ar dziļi iesūcošos un virsmu nostiprinošu grunti, piemēram, Knauf Tiefengrund vai rīkoties pēc krāsas ražotāja norādījumiem.

Žūšana

1 mm kārta ~24 h. Minimālais žūšanas laiks ir 3-4 h.
Žūšanas laiks ir atkarīgs no kārtas biezuma, pamatnes uzsūkšanas spējas, gaisa temperatūras un mitruma telpā.

Tīrīšana

Darba instrumentus uzreiz pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Norādījumi	Knauf Ready-Finish nedrīkst pievienot citus materiālus, jo to ietekmē var stipri mainīties produkta īpašības.

Citi norādījumi

Ģipša plākšņu špaktelēšanu ar Ready-Finish drīkst uzsākt tikai tad, ja ģipša plāksnēm nav pārāk lielas garuma izmaiņas, kas varētu rasties mitruma vai temperatūras svārstību ietekmē.

Gadījumā, ja materiāls ir nokļuvis acīs, tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un vērsties pie ārsta pēc palīdzības.
Sargāt no bērniem.
Šī tehniskā lapa nosaka materiāla izmantošanas apjomu un ieteicamo darbu veikšanu, bet tā nevar aizstāt izpildītāja prasmes. Papildus šiem ieteikumiem darbu jāveic saskaņā ar būvdarbu prasībām. Ražotājs garantē izstrādājuma kvalitāti, bet tam nav ietekmes uz tā pielietošanas veidu un apstākļiem.
Šaubu gadījumā jāveic izmēģinājuma pielietojums.
Ar šo tehnisko datu lapu tiek atcelti iepriekšējie tehnisko lapu izdevumi.

Darba drošība un atkritumu savākšana

Atkritumu identifikācijas klase:
170904
(skatīt materiāla drošības datu lapu).

Tehniskie dati

Apzīmējums	Vienība	Vērtība / Lielums
Tips	EN 13963	3A
Kārtas biezums	mm	0 - 1
Graudu lielums	mm	< 0,2
Ugunsreakcijas klase	EN 13501-1	A2-s1, d0
Izstrādes temperatūra	°C	+10

Patēriņš

Kārtas biezums	kg/m^2
1 mm	~ 1,5

Precīzu patēriņa daudzumu var noteikt tikai objektā, veicot izmēģinājuma darbus.
Visi dati ir tikai aptuvenas vērtības un var atšķirties atkarībā no pamatnes.

Piegādes programma

Nosaukums	Iepakojums	Art. Nr.	EAN kods
Ready-Finish	15 kg	00208351	4750614005521

Knauf info centrs:
Tel. +371 67 032 999
info-lv@knauf.com

www.knauf.lv

Ražotājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Latvija.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju/pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.