

Presentado en sacos de **20 kg**, es particularmente adecuado para soportes con grandes superficies o geometrías complejas, para la renovación de estructuras de hormigón o la protección de estructuras de acero.

### PUEDE APLICARSE CON BUENOS RESULTADOS SOBRE DISTINTOS SOPORTES

**ESTRUCTURAS METÁLICAS (PILARES Y VIGAS)** 

Resistencia al fuego hasta R120 para espesores máximos de 36 mm. en función de la masividad.

► ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE HORMIGÓN (FORJADOS Y MUROS, PILARES Y VIGAS)

Estabilidad al fuego de hasta R180 para espesores máximos de 20 mm.

FORJADOS MIXTOS DE HORMIGÓN Y CHAPA COLABORANTE

Resistencia al fuego hasta R120 para espesores máximos de hasta 24 mm.









parte de Knauf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier caso consultar

Los objetos, imágenes y logotipos publicados en este catálogo están sujetos a Copyright y protección de la propiedad intelectual. No podrán ser copiados

Edición: 10/2017

03000109



www.knauf.es Tel.: 902 440 460 www.knauf.pt Tel.: 707 503 320

Knauf Vermiplaster®



**Knauf Vermiplaster®**La solución eficaz para la protección pasiva contra incendios

**MORTEROS DE YESO RESISTENTES AL FUEGO** 

Knauf GmbH Sucursal en España Avda. de Manoteras, 10 Edificio C 28050 Madrid - España www.knauf.es

# PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Knauf Vermiplaster®, para cubrir con eficacia grandes superficies o geometrías complejas





**INDUSTRIALES** 

Y ALMACENES





CENTROS COMERCIALES

**AEROPUERTOS** 

GARAJES/ TALLERES DE REPARACIÓN

Knauf Vermiplaster® es un mortero en polvo de grano fino, fabricado sobre la base de sulfato cálcico, aligerado con minerales expandidos (perlita y vermiculita) y formulado con diversos aditivos para mejorar su aplicación mecánica.

Está ideado como revestimiento de los elementos constructivos en los edificios para su protección pasiva en caso de incendio, cuya finalidad es mantener la capacidad portante, integridad y aislamiento térmico (REI) de dichos elementos hasta la extinción del fuego o bien la evacuación del edificio.

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON CARACTER INFORMATIVO:**

Densidad aparente del mortero en polvo: 500 - 600 g/L Retenido en el tamiz de 200 µm: 30 - 55 % Retenido en el tamiz de 800 µm: 5 - 20 % Relaciones de amasado (Agua/Mortero): 0,60 a 0,80 Tiempo de inicio de fraguado: 0:45 - 2:00 (h:min) Tiempo final de fraguado: 3:00 - 5:00 (h:min) Retención de agua: 90 - 100 % Resistencia a flexotracción: ≥ 0,7 N/mm² Resistencia a compresión: ≥ 1,7 N/mm² Dureza superficial: ≥ 1,9 N/mm<sup>2</sup> pH: 12 - 13

Contenido en materia orgánica: 0,055 % Inf. nº 8847-5 ICT Arquitectura U. de Navarra Corrosión sobre acero: No corrosivo. Inf. nº 19.426 I. E. Torroja, CSIC. Madrid Clasificación a la reacción al fuego: A1 (Incombustible) Estabilidad al chorro de agua: Estable

### KNAUF VERMIPLASTER®

### UN MORTERO QUE NO CARECE DE VENTAJAS

- Mortero a base de yeso fácil y rápido de aplicar con una máquina de proyección.
- Solución económica y de mayor rendimiento: las grandes superficies se cubren con rapidez.
- Resistencia al fuego de hasta REI 180 en función de las aplicaciones con espesores
- No necesita una capa de imprimación previa (según estado del soporte).

- ▶ Ideal para locales como aparcamientos, sótanos o edificios industriales.
- Producto de **eficacia demostrada** (más de 5 millones de m<sup>2</sup> vendidos desde hace 13 años).
- ▶ Una vez aplicado es **fácil de trabajar** de forma manual.
- Puede ser pintado.
- Dispone de ETA (Acreditación de Técnicas Europea)

Sobre el uso y los resultados contra incendios de Knauf Vermiplaster® existe documentación que puede consultar y descargarse de nuestra página web: www.knauf.es

- ► FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA
- **DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)**
- **► MARCADO CE**



Polonia, Hungría, República Checa, República Eslovaca, Rumanía, Reino Unido, Francia, Bahréin,

### **EQUIPAMIENTO**

Knauf recomienda utilizar una máquina remolcable de proyección de yeso del tipo PFT G4



## KNAUF VERMIPLASTER®

### APLICACIÓN SIMPLE Y RÁPIDA: ¡LA PRUEBA EN IMÁGENES!

El grosor del mortero se define según las exigencias técnicas de la protección contra incendios (ver ficha técnica del sistema).

### 1. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PROTEGER

La superficie del elemento a proteger debe estar seca, limpia y sin polvo ni grasas, para que la adherencia del Vermiplaster® sea máxima.

### 2. PREPARACIÓN DE KNAUF VERMIPLASTER®





### 3. APLICACIÓN DEL MORTERO SOBRE DISTINTOS SOPORTES









Paredes o forjados de hormigón

Pilares de hormigón o de acero

Vigas de hormigón o de acero

Forjados mixtos de hormigón y chapa colaborante

### 4. DIFERENTES NIVELES DE ACABADO POSIBLES

Aunque la aplicación del mortero Vermiplaster® se realiza mecánicamente, los eventuales repasos pueden realizarse manualmente. El acabado es rugoso pero, si se desea, puede ser trabajado para alisarlo y también puede ser pintado.








Acabado liso

Acabado en bruto

#### 5. MEDICIÓN DEL GROSOR A APLICAR SEGÚN LA PROTECCIÓN AL FUEGO DESEADA





No contiene ninguna sustancia tóxica ni peligrosa y, cuando es calentado, sólo desprende vapor de agua. Los asbestos están ausentes en su composición según el Institute of Occupational Medicine of Edinburgh (Reino Unido) y Enviorennement et Técnologies (Francia).



Para más detalles, les aconsejamos que consulten la ficha técnica del sistema en www.knauf.es