



Knauf GmbH España, Av. de Manoteras, 10 – edif. C – 3º, 28050 Madrid
Tel. +34 913 830 540, Fax. +34 917 661 427, E-Mail: knauf@Knauf.es

17

KAQ_0461

EN 13859-2:2014
WB_544043_031

Lámina flexível impermeável (Barreira de água AQUAPANEL® Water Barrier) em sistemas de paredes de fachada

Reação ao fogo:	E (Lã mineral e madeira) EN 13501-1
Resistência a infiltração de água:	W1 (antes e depois do envelhecimento) (EN 1928 (A))
Permeabilidade ao vapor de água:	sd = 0,03 m (0,01 – 0,05 m) EN (ISO 12572 (C))
Fuerza máxima de tracción en la dirección longitudinal / transversal:	(210±30) N/50mm / (150±30) N/50mm (EN 12311-1)
Elongación longitudinal / transversal:	(50±15)% / (40±15)% (EN 12311-1)
Resistência ao desgarro longitudinal / transversal:	(130±30)N / (130±30)N (EN 12310-1)
Flexibilidade em estado frio:	>-20°C (EN 1109)
Fuerza máxima de tracción en la dirección longitudinal / transversal (Envejecimiento artificial):	(210±30) N/50mm / (150±30) N/50mm (EN 12311-1)
Elongación longitudinal / transversal (Envejecimiento artificial):	(40±15)% / (30±15)% (EN 12311-1)