



B133



Fasādes sistēma

2018

Knauf Silikonharz EG Farbe Silikona krāsa fasādei

Materiāls

Iztīrinoša silikona egalizācijas krāsa Knauf Silikonharz EG Farbe ir akrila un silikona sveķu emulsijas, marmora pildvielu un modifikatoru maisījums.

Produkts ir notestēts kā siltināšanas sistēmu Knauf Termo Plus M un Knauf Termo Plus P sastāvdaļa (ETA 10/0320 un ETA 10/0390). Izstrādei ar rokām un mehāniski.

Uzglabāšana

12 mēneši. Uzglabāt sausā vietā uz koka paliktņiem.

Sargāt no sasaldēšanas un tiešu saules staru iedarbības!

Iepakojums

5 l, bāze A, art. Nr. 102215
5 l, bāze B, art. Nr. 102216
10 l, bāze A, art. Nr. 102213
10 l, bāze B, art. Nr. 102214
15 l, bāze A, art. Nr. 102217
15 l, bāze B, art. Nr. 102218
15 l, bāze C, art. Nr. 282048

Pielietojums

Knauf silikona egalizācijas krāsa ir paredzēta fasādes papildus aizsardzībai pret kaitīgu ūdens un UV staru iedarbību. To pielieto uz Knauf minerālajiem apmetumiem Strukturputz un Dekorputz; akrila, silikona un silikāta apmetumiem; klājot uz tradicionālajām pamatnēm un siltinot ēku ārējās sienas sistēmās Knauf Termo Plus M un Knauf Termo Plus P.

Krāsas kārtas īpašības nodrošina ātru mitruma iztvaikošanu no pamatnes, tajā pašā laikā sekmīgi nodrošinot aizsardzību pret ārējo mitrumu. Knauf silikona egalizācijas krāsu īpaši ieteicams lietot uz virsmām, kurām ir augstas estētiskās un seguma izturības prasības. Ar Knauf silikona egalizācijas krāsu klātas fasādes drīkst mazgāt, izmantojot augstspiediena mazgāšanas ierīces. Ārdarbiem.

Īpašības

- Izturīga pret UV starojumu
- Ūdens izturīga
- Tvaika caurlaidīga
- Labas adhezīvās īpašības
- Noturīgi krāsu toni
- Saglabā apmetuma struktūru
- Izturīga pret aļģēm un sēnītēm
- Viegli izstrādājama
- Pieejamas 275 krāsas no Knauf Classic 04 paletes; krāsu ir iespējams tonēt arī pēc citu ražotāju toņu kartēm
- Krāsas bāzes:
 - bāze A - balta, piesātināta, piemērota tonēšanai gaišās krāsās,
 - bāze B - balta, paredzēta tonēšanai,
 - bāze C - transparents, paredzēts tonēšanai

Knauf Silikonharz EG Farbe

Silikona krāsa fasādei



Pamatne

Knauf silikona krāsa ir jāklāj uz noturīgas, līdzēnas, sausas un tīras pamatnes:

- akrila, silikona un silikāta plānkārtas minerālie apmetumi (jaunus apmetumus krāsot vismaz 7 dienas pēc to uzklāšanas),
- izturīgi krāsotie pārklājumi ar labu saķeri ar pamatni.

Izstrāde

Krāsu var uzklāt ar rokām, lietojot veltnīti, krāsošanas otas vai ar pulverizatora palīdzību.

Pirms krāsas uzklāšanas iepakojuma saturs 2 minūtes rūpīgi jāmaisā ar mikseri. Krāsa jāuzklāj vienmērīgi. Nepieciešamības gadījumā, rūpīgi apmaisot, krāsai var pievienot līdz 10% ūdens. Atšķaidītā krāsa ir jāizlieto īsā laikā!

Baltu apmetumu jākrāso vismaz 2 reizes, bet jau ietonētam - pietiks ar 1 krāsas kārtu. Nākamā krāsas kārtu var uzklāt pēc vismaz 8-12 stundu pārtraukuma.

Vienlaikus izmantojot vairākas produktu sērijas, vienā piegājienā jāsamaisa veselas norobežotas fasādes virsmas apstrādei nepieciešamais materiāla daudzums.

Virsmas, kuras nav paredzētas krāsošanai, piemēram, logi un durvis, ir rūpīgi jānosedz (piem., ar plēvi). Jāapklāj krūmus un citus augus.

Neizmantojot rūsejošos traukus un darbarīkus!

Tehniskie dati

Patēriņš

Reljefā faktūras apmetuma (ar grauda lielumu 3 mm) vienas kārtas krāsošanai ar veltnīti:

~0,2 l/m²

Termiskā izturība:

no -20 °C līdz +70 °C

Blīvums:

1,45 kg/l

Temperatūra / klimats

Darbs jāveic sausā laikā, kad gaisa un pamatnes temperatūra ir no +5 °C līdz +25 °C.

Žūšanas laiks

Visa informācija par produktu ir spēkā, ja gaisa temperatūra ir +23 °C un relatīvais gaisa mitrums ir 50 %. Citos laika apstākļos jāņem vērā, ka krāsa var žūt ātrāk vai lēnāk.

Citi norādījumi

Krāsu nedrīkst klāt uz sienām, kuras ir pakļautas intensīvai saules iedarbībai. Svaigi uzklātā krāsa ir jāsaugā no sala, ātras izžūšanas un no lietus, līdz tā ir pilnībā nožuvusi. Ieteicams izmantot statņu aizsegus.

Nedrīkst sajaukt ar citām krāsām.

Konsistences maiņas un laika apstākļu dēļ var rasties krāsas toņu novirzes.

Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni!

Nejauši apšļakstoties ar krāsu, nekavējoties noskalot ar lielu daudzumu ūdens. Izstrādājums jāglabā bērniem nepieejamā vietā.

Produkts nav uzliesmojošs. Nav klasificēts kā nedrošs materiāls.

Darba drošība un atkritumu savākšana

Skatīt materiāla drošības datu lapu.

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

info@knauf.lv

www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvuzturības, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

Ražotājs: Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. 97-427 Rogowice k. Belchatowa, ul. Gipsowa 5.

Piegādātājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.