





DANOloft®

Færdigmalet akustikplade til skruemontage

DANOloft®

Perforeret gipsplade til akustisk regulering. Velegnet som akustisk materiale til lofter og vægge i nybyg og renoveringsprojekter.

Produktdata DANOloft®

Egenskaber		Værdi	Enhed
Mål	Tykkelse	12,5 (±0,5)	mm
	Bredde	600 (+0 /-0,5)	mm
	Længde	600 (+0 /-0,5)	mm
	Vægt	9,2 (± 4%)	kg/m²
Perforering	Mål	3,5 x 3,5	mm
	Perforeringsprocent	17,2	%
Kant	Synlig fals	B+	
Overflade	Hvidmalet	9003	RAL, glans 5
Fastgørelse	Skruemontage med DANOloft® skruer, på træforskalling eller CD profiler	8 stk.	skruer pr. plade
Brand	Reaktion på brand	A2-s1,d0	
	Beklædningsklasse	K_1 10	
Lysrefleksion	DIN 5036	69,2	%

Akustik	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	
65mm nedhængt + 45mm mineraluld	α_p	0,40	0,80	0,95	0,95	0,85	0,85	α_w 0,95
200mm nedhængt uden mineraluld	α_p	0,50	0,80	0,85	0,75	0,75	0,80	α_w 0,80
200mm nedhængt +45mm mineraluld	α_p	0,60	0,90	0,90	0,85	0,85	0,85	α_w 0,90

Bearbejdning
Pladerne tilpasses med fintandet sav.

Mærkning
DANOloft® er mærket på følgende måde: Bagsiden er mærket med DANOloft®, dato og time. Label på pakken ermærket med DANOloft®, dato og klokkeslæt, samt art. nr. nummer.

Opbevaring
DANOloft® skal opbevares indendørs og på et plant underlag. Temperaturen holdes mellem 0-50°C og med en relativ fugtighed, der ikke overstiger 70% RH.

Website
www.knauf.dk

Kontakt
E-mail: info@knauf.dk
Telefon: +45 9657 3000

Adresse
Knauf
Kløvermarksvej 6
DK - 9500 Hobro